

# Technical Information

## 望达 6600 双组份快干清漆

### - W1.05.06




望达 6600 双组份快干清漆是一款双组份聚氨酯自干型清漆，具备快速干固和抛光性能。同时具备良好的流平以及高光泽度。有效节省时间，提高生产效率，具备强有力竞争优势，是快速修补的绝佳选择。



#### 混合比例

100:50



#### 喷涂设备

重力喷枪：1.2-1.5mm

工作压力：3-4 巴在空气入口


HVLP 重力喷枪：1.3-1.7mm

工作压力：0.7 巴在空气帽处



#### 喷涂技术

喷涂两个单涂层。



#### 闪干时间

层间闪干：3-5 分钟（20°C）



#### 清漆喷涂

请参见清漆技术数据表。



#### 安全防护

阿克苏诺贝尔汽车修补漆推荐使用供气式面罩。

#### 产品及配套产品

望达 6600 双组份高效全能清漆

望达 515 通用快干固化剂

# Technical Information

## W1.05.06



|         |                                                                          |             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 化学成分    | 清漆：丙烯酸酯树脂                                                                |             |
|         | 固化剂：聚异氰酸酯树脂                                                              |             |
| 适用底材    | 望达单组份底色漆，望达双组份面漆。                                                        |             |
| 混合比例    | 望达 6600 双组份高效全能清漆                                                        |             |
|         | 100 体积-望达 6600 双组份高效全能清漆                                                 |             |
|         | 50 体积-望达固化剂                                                              |             |
| 喷涂粘度    | DIN 4#粘度杯,在 20°C时为 13-16 秒                                               |             |
| 喷涂方法    | 喷涂两个单涂层，涂层之间干燥至不粘手即可进行下一层喷涂，在 20°C时一般需相隔 3-5 分钟。                         |             |
| 干燥时间    | 515                                                                      |             |
|         | 20°C 不粘尘干燥时间                                                             | 15 分钟       |
|         | 可装配时间                                                                    | 80 分钟       |
|         | 可抛光时间                                                                    | 1 小时        |
| 混合后使用期限 | 1 小时 20°C                                                                |             |
| 理论涂覆率   | 膜厚为 40 微米时，每升可用于 13 平方米（施工状态）。（实际材料用量取决于许多因素：比如：物体形状，表面的粗糙程度，施用方法及施工环境等） |             |
| 设备清洗    | 使用望达稀释剂进行清洗                                                              |             |
| 保质期     | 望达 6600 双组份快干清漆：                                                         | 24 个月(20°C) |
|         | 望达 515 通用快干固化剂：                                                          | 12 个月(20°C) |

健康及安全数据：这些产品是为专业使用设计的。请参阅瓶罐标签及有关更详细信息的安全数据表。这些产品的使用者应遵守有关健康及安全处理的国家法律。

以上信息准确可信，但不提供担保，因为最终结果还将受到使用因素影响，而这些已超出我们的控制范围。