


Technical Information

望达 4800 的单组份塑料底漆

- W2.01.01




单组份自干底漆适用于绝大多数汽车塑料零部件。它能加强在绝大多数汽车塑料零部件上的附着力。



混合比例

直接喷涂单组份塑料底漆



喷涂设备


重力喷枪：1.2-1.4mm

工作压力：2-4 巴在空气入口



喷涂技术

喷涂一个单涂层。



闪干时间

层间闪干：无

再喷涂等待时间 20 分钟（20°C）



安全防护

阿克苏诺贝尔汽车修补漆推荐使用供气式面罩。

产品及配套产品

望达 4800 单组份塑料底漆

化学成分

底漆：氯化聚烯烃树脂

Technical Information

W2.01.01



适用底材 塑料底材

喷涂设备及压力 重力喷枪 1.2- 1.4 毫米 3-4 巴在空气入口

喷涂方法 最低喷涂温度 15°C，使用前请充分摇匀。用除油剂除油用超细尼龙布打磨表面，然后用除油剂再次除油，并用粘尘布去除灰尘。

设备清洗 使用望达稀释剂进行清洗

保质期 望达单组份塑料底漆： 12 个月(20°C)

健康及安全数据：这些产品是为专业使用设计的。请参阅瓶罐标签及有关更详细信息的安全数据表。这些产品的使用者应遵守有关健康及安全处理的国家法律。

以上信息准确可信，但不提供担保，因为最终结果还将受到使用因素影响，而这些已超出我们的控制范围。