

# Техническая Документация

## Wanda 830 Clear Matt

### —W1.05.09 RUS



Матовый лак может быть использован в чистом виде или в комбинации с прозрачными лаками Wanda для получения необходимого уровня глянца. Варианты комбинаций отвердителей и растворителей Wanda делают возможным применение лака в различных температурных условиях.



#### Пропорции разведения 830 Clear Matt

2: Wanda 830 Clear Matt  
1: Wanda 310 Hardener Standard / 320 Hardener Rapid/ 300 Hardener Slow  
10% Wanda Thinners 100 Slow / 110 Standard / 120 Rapid

\* ниже в таблице указаны различные комбинации смешения лаков



#### Мерная линейка

Используйте мерную линейку  
W3




#### Краскопульт

Диаметр дюзы: 1.2-1.4 мм  
Рабочее давление: 1.7-2.2 bar\*  
\*изучите инструкцию на краскопульт



#### Нанесение

2 x 1 слой  
Первым нанесите равномерный мокрый слой. Сделайте необходимую выдержку. Затем нанесите второй полный мокрый слой.



#### Выдержка

Между слоями: 5-10 минут при 20°C  
Перед сушкой: 10-15 минут при 20°C



#### Сушка

	20°C	60°C
Wanda 310 Hardener Standard:	2-3 часа	20-25 минут*

\*температура объекта



#### Безопасность

Использование соответствующего респиратора  
Akzo Nobel Car Refinishes рекомендует использовать респиратор с внешней подачей воздуха.

# Техническая Документация

## Wanda 830 Clear Matt

### —W1.05.09 RUS



#### Смешивание с различными лаками

#### Лак Wanda 810 Clear AS с матовым лаком 830 Clear Matt

#### Пропорции

- 2: Wanda 830 Clear Matt с 810 Clear AS\*
- 1: Wanda 310 Hardener Standard/300 Hardener Slow
- 10% Wanda 100 Slow/110 Standard/120 Rapid

\* ниже в таблице указаны различные комбинации смешения лаков



Любой уровень глянца, может быть, достигнут путем смешивания матового лака 830 Clear Matt и лака 810 Clear AS  
Эта таблица может быть использована, как инструкция для получения различного уровня глянца. Мы рекомендуем сделать тест панели для проверки уровня глянца, так как на уровень глянца может повлиять:

- a) Толщина слоя  
b) Условия сушки

Абсолютно матовый	Пропорция 2 : 1 : 10%	Уровень глянца
100% Wanda 830 Clear Matt		+/-10 - 20
Матовый	Пропорция 2 : 1 : 10%	
4 части - Wanda 830 Clear Matt 1 часть - Wanda 810 Clear AS		+/-30 - 40
Полуматовый	Пропорция 2 : 1 : 10%	
3 части - Wanda 830 Clear Matt 2 части - Wanda 810 Clear AS		+/-50 - 75
1 часть - Wanda 830 Clear Matt 1 часть - Wanda 810 Clear AS		+/-70 - 85



**Сушка\***  
810 Clear AS

**20°C**  
4 часа

**60°C**  
20-30 минут

# Техническая Документация

## Wanda 830 Clear Matt

### —W1.05.09 RUS



#### Лак Wanda 820 Clear AS Express с лаком 830 Clear Matt

#### Пропорции

- 2: Wanda 830 Clear Matt с 820 Clear AS Express \*
- 1: Wanda 320 Hardener Fast / 310 Hardener Standard / 300 Hardener Slow
- 10% Wanda Thinners 100 Slow / 110 Standard / 120 Rapid

\* ниже в таблице указаны различные комбинации смешения лаков



Любой уровень глянца, может быть, достигнут путем смешивания матового лака 830 Clear Matt и лака 820 Clear AS Express

Эта таблица может быть использована как инструкция для получения различного уровня глянца. Мы рекомендуем сделать тест панели для проверки уровня глянца, так как на уровень глянца может повлиять:

- c) Толщина слоя
- d) Условия сушки

Абсолютно матовый	Пропорция 2 : 1 : 10%	Уровень глянца
100% Wanda 830 Clear Matt		+/-10 - 20
Матовый	Пропорция 2 : 1 : 10%	
4 части - Wanda 830 Clear Matt 1 часть - Wanda 820 Clear AS Express		+/-30 - 40
Полуматовый	Пропорция 2 : 1 : 10%	
3 части - Wanda 830 Clear Matt 2 части - Wanda 820 Clear AS Express		+/-50 - 75
1 часть - Wanda 830 Clear Matt 1 часть - Wanda 820 Clear AS Express		+/-70 - 85



**Сушка \***  
820 Clear AS Express

20°C  
3 часа

60°C  
15-18 минут

# Техническая Документация

## Wanda 830 Clear Matt

### —W1.05.09 RUS



<b>Поверхности, подходящие для обработки</b>	Базовое покрытие на сольвентной основе Полностью отвержденное существующее покрытие		
<b>Краскопульт</b>	С верхним бачком	1.2-1.4 мм	1.7-2.2 bar*
<b>Нанесение</b>	*Изучите инструкцию на краскопульт Нанесите равномерный мокрый слой, сделайте выдержку 5-10* минут при 20°C. (время выдержки зависит от выбранных отвердителя и растворителя). Затем нанесите полный мокрый слой, сделайте выдержку 10-15* минут при 20°C перед началом сушки.  *Время выдержки зависит от температуры во время нанесения.		
<b>Срок годности после смешивания</b>	Для 100% Clear 830 Matt	2-3 часа при 20°C	
<b>Очистка оборудования</b>	Для смесей с другими лаками см ТД на добавленный лак. Wanda растворитель или нитроцеллюлозный растворитель		
<b>Толщина</b>	На слой	20-25 мкм	
	Рекомендованное нанесение (2 слоя)	40-50 мкм	
<b>Теоретический расход</b>	5.5 м <sup>2</sup> / литр на слой.  <b>Важно:</b> Практический расход материала зависит от многих факторов, в том числе: от формы детали, шероховатости поверхности, техники и условий нанесения.		
<b>Хранение</b>	Срок хранения продукта определен, когда он хранится в закрытой таре при температуре 20°C. Избегайте больших температурных перепадов. Срок годности Wanda 830 Clear Matt: 4 года при 20°C.		
<b>VOC</b>	Параметр VOC данного продукта в готовой к нанесению смеси составляет не более 600 г/литр.		

# Техническая Документация

## Wanda 830 Clear Matt

### —W1.05.09 RUS



#### ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

**ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:** Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предпринятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической документации (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками AkzoNobel.

#### Головная организация:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands.

[www.Wandarefinish.com](http://www.Wandarefinish.com)

#### ООО «Акзо Нобель Автопокрытия»

Российская Федерация, Московская область, 141400, г. Химки, квартал Клязьма, 1Б

Тел. (495) 795-0149, Факс (495) 960-2972

[technicalhelpdesk.ru@akzonobel.com](mailto:technicalhelpdesk.ru@akzonobel.com)

[www.wandarefinish.com/ru](http://www.wandarefinish.com/ru)