

# Technische Informationen


## Wanda 620 Primer Light Grey/Dark Grey —W2.01.03



Eine schnelltrocknende Universalgrundierung, geeignet zum abisolieren kleiner Durchschliffstellen.  
Erhältlich in den Farben Hell- und Dunkelgrau.



Vor Gebrauch gründlich schütteln




Sprühabstand  
12 - 18 cm



Applikation  
2 - 3 Schichten



Anwendung des Sprays  
Nach Gebrauch Sprühdose umdrehen und Düse leer sprühen



Ablüftzeit  
Zwischen den Schichten: 5-5 Minuten  
vor der Aushärtung: 5-10 Minuten



Trocknung

20 °C	60 °C
30 Minuten	15 Minuten



Persönlicher Schutz  
Geeigneten Atemschutz verwenden.  
AkzoNobel Autoreparatur empfiehlt den Einsatz eines Atemschutzsystems.

# Technische Informationen

## Wanda 620 Primer Light Grey/Dark Grey

### —W2.01.03



**Produkt und Zusätze** 620 Primer Light Grey/Dark Grey

**Grundmaterialien** 620 Primer Light Grey/Dark Grey: Physikalisch trocknende Harze

**Geeignete Untergründe**  
Bestehende Lackschichten  
Stahl  
Alle Wanda-Grundierungen

**Oberflächen-vorbereitung:** Endschliff Trockenschleifen: P320

**Applikation** 2-3 Einzelschichten auftragen, dabei 5 bis 10 Minuten Abluftzeit zwischen den Schichten einhalten. Bei forcierter Trocknung sollte vor dem Trocknen eine Mindestabluffzeit von 5-10 Minuten eingehalten werden.

**Schichtdicke** 25-30 µm

Trocknungszeiten	20 °C	60 °C*
	30 Minuten	15 Minuten* *Objekttemperatur

**Lagerung der Produkte** Die angegebene Produkthaltbarkeit gilt für ungeöffnete Lagerung bei 20 °C  
Extreme Temperaturschwankungen sind zu vermeiden.

**Haltbarkeitsdauer** 620 Primer Light Grey/Dark Grey: 1 Jahr bei Temperaturen zwischen 5 °C und 40 °C

**Flüchtige organische Verbindungen (VOC)** 2004/42/IIIB(e)(840)680  
Der EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.C) in gebrauchsfertiger Form ist max. 840 g/l Flüchtige organische Verbindungen (VOC). Der VOC-Gehalt dieses Produktes in gebrauchsfertiger Form beträgt max. 680 g/l.

Akzo Nobel Coatings GmbH  
Kruppstraße 30  
D-70469 Stuttgart  
Tel: +49 (0)711 8951 – 0

Akzo Nobel Coatings GmbH  
Aubergstraße 7  
A-5161 Elixhausen  
Tel: +43 (0)662 48989 – 250

Akzo Nobel Car Refinishes AG  
Adetswilerstrasse 4  
CH-8344 Bäretswil  
Tel: +41 (0)44 931 44 44

#### NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH

**WICHTIGER HINWEIS:** Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind nicht vollständig und basieren auf unserem derzeitigen Kenntnisstand sowie auf aktuellen gesetzlichen Bestimmungen. Der Einsatz dieses Produktes ohne vorheriges Einholen einer schriftlichen Erlaubnis durch uns in Bezug auf die Tauglichkeit für einen anderen Zweck als die ausdrücklich in diesem technischen Datenblatt angegebenen Zwecke erfolgt auf eigene Gefahr. Es liegt immer in der Verantwortung des Anwenders, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, damit die im Bereich des Anwenders gültigen Gesetze und Verordnungen erfüllt werden. Lesen Sie sich stets das Sicherheitsdatenblatt und das Technische Datenblatt für dieses Produkt durch, sofern dies verfügbar ist. Alle von uns gegebenen (in diesem Datenblatt enthaltenen oder anderweitig verfügbaren) Hinweise sowie Aussagen in Bezug auf dieses Produkt stützen sich auf unseren heutigen Kenntnisstand. Wir haben jedoch keine Kontrolle über die Qualität oder den Zustand von Untergründen bzw. vieler anderer Faktoren, die sich auf die Nutzung und Anwendung des Produkts auswirken. Deshalb übernehmen wir keinerlei Haftung über die Leistung des Produkts bzw. für jeden Verlust oder Schaden, der sich aus der Verwendung des Produkts ergibt, es sei denn, wir haben ausdrücklich unser schriftliches Einverständnis gegeben. Alle gelieferten Produkte und erteilten technische Empfehlungen sind unseren Standardliefer- und Zahlungsbedingungen unterworfen. Fordern Sie eine Kopie dieses Dokuments an und überprüfen es sorgfältig. Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind von Zeit zu Zeit entsprechend weiterer Erfahrung und gemäß unseren Richtlinien Änderung unterworfen. Es ist Aufgabe des Benutzers, vor der Verwendung des Produktes sicherzustellen, dass er die aktuellste Version dieses Datenblatt besitzt.

In diesem Datenblatt erwähnte Markennamen sind Warenzeichen von oder für AkzoNobel lizenziert.

Zentrale: Akzo Nobel Car Refinishes B.V., Postfach 3, 2170 BA Sassenheim, Niederlande. [www.Wandarefinish.com](http://www.Wandarefinish.com)