

Informazioni tecniche

Wanda 600 Filler 4:1

—W2.02.01


Fondo bicomponente conforme VOC, a rapida essiccazione e facile carteggiatura, disponibile in 3 colori, offre un eccellente potere riempitivo e fornisce una buona copertura della base Wandabase per una finitura rapida e liscia.



Sgrassatore



P220-P320



Rapporto di miscelazione

4: 4 parti in volume di Wanda 600 Filler 4:1

1: 1 parte di volume di Wanda 340 Harneder filler 4:1

10%: 10% in volume di diluenti Wanda (opzionale)



Asta dosatrice

Utilizzare l'asta di misurazione Wanda W5



Attrezzature

Regolazione dell'aerografo: 1,6-2,0 mm


Pressione di applicazione: 1,6-2,0 bar



Applicazione

1-3 x 1 mano

Applicare 1-3 mani, prevedere un tempo di appassimento di 5 - 10 minuti tra le mani. In caso di essiccazione forzata, prevedere un tempo di appassimento minimo di 5-7 minuti.



Appassimento

5-10 minuti

Informazioni tecniche

Wanda 600 Filler 4:1

—W2.02.01



Essiccazione:	20°C	60°C
Secco carteggiabile*:	3 ore	30-40 minuti

* A seconda delle condizioni ambientali



Protezione

Utilizzare le protezioni respiratorie idonee.

Akzo Nobel Vehicle Refinishes raccomanda di utilizzare un respiratore ad aria.

Materie prime di base

Wanda 600 Filler 4:1 —W2.02.01



Prodotti ed additivi Wanda 600 Filler 4:1
Wanda 340 Hardener Filler 4:1
diluenti Wanda Thinners 120 Rapid/110 Standard/100 Slow

Materie prime di base Fondo: resina acrilica
Catalizzatore: resina poliisocianata

Supporti idonei Finiture esistenti, tra cui;
Finiture acriliche termoplastiche, wash primer/stucchi in poliestere, superfici di acciaio nudo, 2K Epoxy Primer

Miscelazione 4: 4 parti in volume di Wanda 600 Filler 4:1
1: 1 parte di volume di Wanda 340 Hardener filler 4:1
10%: 10% in volume di diluenti Wanda (opzionale)

Viscosità di applicazione 20-24 secondi a 20°C

Preparazione della superficie Finiture esistenti: Sgrassare e carteggiare con grana P220-P320 a secco o grana P400-P600 a umido
Stucchi poliestere: Carteggiare con grana P220-P320 a secco
Superfici di acciaio nudo: Sgrassare e carteggiare con grana P80-P180

GreyBase Utilizzare il poster WANDA sulle gradazioni di grigio per decidere quale tonalità di grigio utilizzare per l'auto in riparazione o di seguire le istruzioni riportate nel link MIXIT:

Wanda GreyBase	Codice
GreyBase 30	GB-30
GreyBase 25	GB-25
GreyBase 20	GB-20
GreyBase 15	GB-15
GreyBase 10	GB-10

Potlife 60 minuti a 20°C

Tempi di essiccazione Secco carteggiabile*
A 20°C richiede 3 ore e a 60°C 30-40 minuti

Pulizia delle attrezzature Utilizzare Guncleaner o un diluente nitrocellulosico

Spessore 40-50 µm per mano

Resa teorica 10 m²/l di vernice non diluita se applicata a 50 µm.
Nota:
La copertura dipende da diversi fattori, compresa la forma del supporto, la rugosità della superficie, il metodo di applicazione e le condizioni di applicazione

Nota:

Wanda 600 Filler 4:1

—W2.02.01



Carta vetrata raccomandata	P400-P500 per carteggiatura a secco P800-P1000 per carteggiatura a umido
Ricopribilità	Tutti gli smalti Wanda
Durata di vita utile	24 mesi a temperatura compresa tra 5°C e 40°C
Colore	Bianco, Grigio, Nero
VOC	Il valore limite UE per questo prodotto (categoria di prodotto: IIB. c) in forma pronta all'uso è max. 540 g/litro di VOC. Il contenuto di VOC di questo prodotto pronto uso è al massimo 577 g/litro.

Akzo Nobel S.p.A.
Indirizzo: Via Silvio Pellico, 8 – 22100 Como (CO) Italy
Tel: +39 031 345 111

SOLO PER USO PROFESSIONALE

NOTA IMPORTANTE: Le informazioni riportate in questa scheda non sono da considerarsi esaustive e sono basate sulla nostra attuale conoscenza tecnica e sulle leggi vigenti: chiunque utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli specificamente suggeriti nella scheda tecnica, senza aver preventivamente ottenuto una nostra autorizzazione scritta, lo fa a proprio rischio. È sempre responsabilità dell'utilizzatore adottare tutte le misure necessarie per adempiere alle prescrizioni delle leggi locali. Leggere sempre la scheda di sicurezza e la scheda tecnica di questo prodotto, se disponibili. Tutti i suggerimenti o le dichiarazioni rilasciate da noi in merito al prodotto (sia in questa scheda sia in altro modo) sono corrette in base alle nostre migliori conoscenze, tuttavia sono al di fuori del nostro controllo la qualità o lo stato del supporto e i molti fattori esterni che influenzano l'uso e l'applicazione del prodotto. Di conseguenza, in mancanza di uno specifico accordo scritto, non accettiamo alcuna responsabilità per le prestazioni del prodotto o per le perdite o i danni derivanti dall'uso dello stesso. Tutti i prodotti e i consigli tecnici forniti sono conformi ai nostri termini e condizioni di vendita standard. Consigliamo di chiedere una copia di questo documento e di prenderne visione con attenzione. Le informazioni contenute in questa scheda sono soggette a modifiche periodiche, alla luce delle esperienze acquisite e della nostra politica di continuo sviluppo. È responsabilità dell'utilizzatore verificare che questa scheda sia aggiornata prima di usare il prodotto.

Questa scheda cita marchi commerciali di proprietà o concessi in licenza ad Akzo Nobel.

Sede

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands.

www.Wandarefinish.com