

Informazioni tecniche

Wanda 510 Putty Glass Fiber


—W3.02.02



Stucco poliestere bicomponente rinforzato con fibra di vetro per riparare buchi e grosse ammaccature, idoneo per vari supporti



Carteggiatura
P120-P220



Rapporto di miscelazione:
100 parti in peso di 510 Putty Glass Fiber
2-3 parti in peso di catalizzatore

Nota: Non aggiungere una quantità di catalizzatore maggiore di quella specificata.
Miscelare accuratamente per ottenere una miscela uniforme come colore.



4-8 minuti



Tempo di essiccazione
20-25 minuti a 20°C.



Protezione
Utilizzare le protezioni respiratorie idonee.
Akzo Nobel Vehicle Refinishes raccomanda di utilizzare un respiratore ad aria compressa.

Informazioni tecniche

Wanda 510 Putty Glass Fiber

—W3.02.02



Prodotto e Additivi	Catalizzatore (nel set)
Materie prime di base	500 Putty Glass Fiber: Resine poliestere Catalizzatore: Perossido
Supporti idonei	• Superfici in acciaio • Acciaio zincato • Alluminio • 2K Epoxy Primer • Laminati poliestere. • Finiture esistenti. Nota: Non applicare 500 Putty Multiuse su finiture acriliche termoplastiche, primer ancoranti e fondi ancoranti
Preparazione della superficie	• Acciaio: Sgrassare e carteggiare con carta grana P120 • Acciaio zincato: Sgrassare e carteggiare con carta grana P220 • Alluminio: Sgrassare e carteggiare con carta grana P120 • Finiture esistenti: Carteggiare fino al metallo nudo con carta grana P120 e passare con carta grana P220-P320 sui bordi. • Laminati poliestere: Pulire con acqua calda, sgrassare e carteggiare con grana P220-P320
Rapporto di miscelazione	100 parti in peso di 500 Putty Glass Fiber 2-3 parti in peso di catalizzatore Nota: Non aggiungere una quantità di catalizzatore maggiore di quella specificata. Miscelare accuratamente per ottenere una miscela uniforme come colore.
Potlife	4-8 minuti a 20°C.

Informazioni tecniche

Wanda 510 Putty Glass Fiber

—W3.02.02



Processo	Da applicare con coltello o spatola su supporti ben carteggiati e sgrassati.
Pulizia delle attrezzature	Utilizzare Gun cleaner o diluente alla nitro
Tempi di essiccazione	Secco carteggiabile A 20°C occorrono 20-25 minuti e a 40°C occorrono 10 minuti Con essiccazione forzata, la temperatura non deve superare 70°C per evitare crepe, bolle o perdita di adesione
Carteggiatura	Carta vetrata raccomandata: Carteggiatura a secco con grana P120-P220
Ricopertura	Wanda 600 Filler 4:1
Durata di conservazione	12 mesi a 20°C
VOC	Il valore limite europeo per questo prodotto (categoria prodotto: IIB.b) pronto all'uso è max. 250 g/l VOC. Il contenuto di VOC di questo prodotto pronto all'uso è max. 110 g/l.

Akzo Nobel S.p.A.
 Indirizzo: Via Silvio Pellico, 8 – 22100 Como (CO) Italy
 Tel: +39 031 345 111

SOLO PER USO PROFESSIONALE

NOTA IMPORTANTE Le informazioni riportate in questa scheda non sono da considerarsi esaustive e sono basate sulla nostra attuale conoscenza tecnica e sulle leggi vigenti: chiunque utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli specificamente suggeriti nella scheda tecnica, senza aver preventivamente ottenuto una nostra autorizzazione scritta, lo fa a proprio rischio. È sempre responsabilità dell'utilizzatore adottare tutte le misure necessarie per adempiere alle prescrizioni delle leggi locali. Leggere sempre la scheda di sicurezza e la scheda tecnica di questo prodotto, se disponibili. Tutti i suggerimenti o le dichiarazioni rilasciate da noi in merito al prodotto (sia in questa scheda sia in altro modo) sono corrette in base alle nostre migliori conoscenze, tuttavia sono al di fuori del nostro controllo la qualità o lo stato del supporto e i molti fattori esterni che influenzano l'uso e l'applicazione del prodotto. Di conseguenza, in mancanza di uno specifico accordo scritto, non accettiamo alcuna responsabilità per le prestazioni del prodotto o per le perdite o i danni derivanti dall'uso dello stesso. Tutti i prodotti e i consigli tecnici forniti sono conformi ai nostri termini e condizioni di vendita standard. Consigliamo di chiedere una copia di questo documento e di prenderne visione con attenzione. Le informazioni contenute in questa scheda sono soggette a modifiche periodiche, alla luce delle esperienze acquisite e della nostra politica di continuo sviluppo. È responsabilità dell'utilizzatore verificare che questa scheda sia aggiornata prima di usare il prodotto.

Questa scheda cita marchi commerciali di proprietà o concessi in licenza ad Akzo Nobel.

Sede

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.Wandarefinish.com