

Informazioni tecniche

Wanda 810 Clear AS

—W1.05.02



Con Wanda 810 Clear AS è possibile ottenere una finitura con brillantezza ottimale fin da subito. Questo trasparente anti-graffio può essere utilizzato per piccole riparazioni o per una riverniciatura completa in ogni situazione. È facile da applicare e vanta buone proprietà di essiccazione, per una brillantezza a lunga durata sempre uniforme.




Rapporto di miscelazione

2: Wanda 810 Clear AS
1: 320 Hardener Rapid/310 Hardener Standard/300 Hardener Slow
10%: 120 Thinner Rapid/110 Thinner Standard/100 Thinner Slow



Asta dosatrice

Utilizzare l'asta di misurazione Wanda W2




Attrezzature

Regolazione dell'aerografo: 1,2-1,4 mm
Pressione di applicazione: 1,7-2,2 bar
*Vedere libretto di uso e manutenzione dell'aerografo utilizzato



Applicazione

2 x 1 mano
Applicare prima uno strato a spessore, seguito da uno strato con verniciatura a getto dopo il tempo di appassimento specificato.



Appassimento

Tra una mano e l'altra: 5-10 minuti a 20°C.
Prima dell'essiccazione: 5-10 minuti a 20°C.



Essiccazione

	20°C	60°C
Wanda 320 Hardener Rapid:	4 ore	15 minuti*
		* Temperatura oggetto

Informazioni tecniche

Wanda 810 Clear AS

—W1.05.02



Protezione

Utilizzare le protezioni respiratorie idonee.

Akzo Nobel Vehicle Refinishes raccomanda di utilizzare un respiratore ad aria compressa.

Prodotto e Additivi

Catalizzatori: 320 Hardener Rapid/310 Hardener Standard/300 Hardener Slow
Diluenti: 120 Thinner Rapid/110 Thinner Standard/100 Thinner Slow

Supporti idonei

Basi all'acqua e a solvente, e finiture ben asciutte

Miscelazione

2: Wanda 810 Clear AS
1: 320 Hardener Rapid/310 Hardener Standard/300 Hardener Slow
10%: 120 Thinner Rapid/110 Thinner Standard/100 Thinner Slow
Utilizzare l'asta di misurazione W2

Regolazione dell'aerografo e pressione di applicazione

A gravità 1,2-1,4 mm 1,7-2,2 bar all'ingresso aerografo
*Vedere libretto di uso e manutenzione dell'aerografo utilizzato

Applicazione

Applicare uno strato a spessore, prevedendo un tempo di appassimento di 5-10 minuti a 20°C (a seconda della combinazione catalizzatore/diluyente utilizzata)
Quindi applicare uno strato con verniciatura a getto prevedendo un tempo di appassimento di 5-10 minuti a 20°C prima dell'asciugatura in forno.
Questo tempo può essere notevolmente influenzato dalle condizioni al momento dell'applicazione.

Potlife

Con Wanda 320 Hardener Rapid, 310 Hardener Standard, 300 Hardener Slow: 3 ore a 20°C.

Tempi di essiccazione Secco maneggiabile:

20°C
4-12 ore

60°C*
15-45 minuti**

**A seconda del catalizzatore utilizzato

Infrarossi

Secco maneggiabile dopo 4 minuti a bassa potenza e dopo 6 minuti ad alta potenza.

Informazioni tecniche

Wanda 810 Clear AS

—W1.05.02



Spessore	Applicazione consigliata (2 mani) 45-60 µm
Resa teorica	Miscela pronta all'uso con spessore dello strato di 1 micron: $\pm 522 \text{ m}^2/\text{l}$ La resa pratica dipende da molti fattori, ad esempio forma dell'oggetto, rugosità della superficie, metodo di applicazione e condizioni di applicazione.
Pulizia delle attrezzature	Utilizzare Gun cleaner o diluente alla nitro
Stoccaggio dei prodotti	La durata di conservazione del prodotto indicata si riferisce a prodotti conservati chiusi a 20°C. Evitare elevati sbalzi di temperatura. Durata di conservazione del prodotto: 1 anno a 20°C.
VOC	Il valore limite europeo per questo prodotto (categoria prodotto: IIB.e) pronto all'uso è max. 840 g/l VOC. Il contenuto di VOC di questo prodotto pronto all'uso è max. 559 g/l.

Akzo Nobel S.p.A.
Indirizzo: Via Silvio Pellico, 8 – 22100 Como (CO) Italy
Tel: +39 031 345 111

SOLO PER USO PROFESSIONALE

NOTA IMPORTANTE Le informazioni riportate in questa scheda non sono da considerarsi esaustive e sono basate sulla nostra attuale conoscenza tecnica e sulle leggi vigenti: chiunque utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli specificamente suggeriti nella scheda tecnica, senza aver preventivamente ottenuto una nostra autorizzazione scritta, lo fa a proprio rischio. È sempre responsabilità dell'utilizzatore adottare tutte le misure necessarie per adempiere alle prescrizioni delle leggi locali. Leggere sempre la scheda di sicurezza e la scheda tecnica di questo prodotto, se disponibili. Tutti i suggerimenti o le dichiarazioni rilasciate da noi in merito al prodotto (sia in questa scheda sia in altro modo) sono corrette in base alle nostre migliori conoscenze, tuttavia sono al di fuori del nostro controllo la qualità o lo stato del supporto e i molti fattori esterni che influenzano l'uso e l'applicazione del prodotto. Di conseguenza, in mancanza di uno specifico accordo scritto, non accettiamo alcuna responsabilità per le prestazioni del prodotto o per le perdite o i danni derivanti dall'uso dello stesso. Tutti i prodotti e i consigli tecnici forniti sono conformi ai nostri termini e condizioni di vendita standard. Consigliamo di chiedere una copia di questo documento e di prenderne visione con attenzione. Le informazioni contenute in questa scheda sono soggette a modifiche periodiche, alla luce delle esperienze acquisite e della nostra politica di continuo sviluppo. È responsabilità dell'utilizzatore verificare che questa scheda sia aggiornata prima di usare il prodotto.

Questa scheda cita marchi commerciali di proprietà o concessi in licenza ad Akzo Nobel.

Sede

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.Wandarefinish.com