

Informazioni tecniche

Wanda 180 Accelerator

– W1.08.05



Wanda 180 Accelerator è stato sviluppato per migliorare l'essiccazione in profondità e per ridurre i tempi di essiccazione dei trasparenti Wanda indicati di seguito, utilizzabile per ritocchi e per la riparazione di singoli pannelli.

NON utilizzare 180 Accelerator con temperature di applicazione maggiore di 25°C.

800 Clear VHS



Rapporto di miscelazione

2: 800 Clear VHS
1: 330 Hardener HS
10%: 180 Accelerator



Asta dosatrice

Utilizzare l'asta di misurazione Wanda W2

810 Clear AS



Rapporto di miscelazione

2: 810 Clear AS
1: 300 Hardener Slow / 310 Hardener Standard / 320 Hardener Rapid
10%: 180 Accelerator



Asta dosatrice

Utilizzare l'asta di misurazione Wanda W2

820 Clear AS Express



Rapporto di miscelazione

2: 820 Clear AS Express
1: 310 Hardener Standard / 320 Hardener Rapid
10-20%: 180 Accelerator

Informazioni tecniche

Wanda 180 Accelerator

– W1.08.05



Asta dosatrice

Utilizzare l'asta di misurazione Wanda W3



Attrezzature

Regolazione dell'aerografo: 1.2-1.4 mm

Pressione di applicazione: 1.7-2.2 bar

* Vedere libretto di uso e manutenzione dell'aerografo utilizzato

Stoccaggio dei prodotti

Evitare elevati sbalzi di temperatura.

Shelf life

La durata di conservazione del prodotto indicata si riferisce a prodotti conservati chiusi
180 Accelerator: 2 anni a 20°C

Akzo Nobel S.p.A.

Indirizzo: Via Silvio Pellico, 8 – 22100 Como (CO) Italy

Tel: +39 031 345 111

SOLO PER USO PROFESSIONALE

NOTA IMPORTANTE Le informazioni riportate in questa scheda non sono da considerarsi esaustive e sono basate sulla nostra attuale conoscenza tecnica e sulle leggi vigenti: chiunque utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli specificamente suggeriti nella scheda tecnica, senza aver preventivamente ottenuto una nostra autorizzazione scritta, lo fa a proprio rischio. È sempre responsabilità dell'utilizzatore adottare tutte le misure necessarie per adempiere alle prescrizioni delle leggi locali. Leggere sempre la scheda di sicurezza e la scheda tecnica di questo prodotto, se disponibili. Tutti i suggerimenti o le dichiarazioni rilasciate da noi in merito al prodotto (sia in questa scheda sia in altro modo) sono corrette in base alle nostre migliori conoscenze, tuttavia sono al di fuori del nostro controllo la qualità o lo stato del supporto e i molti fattori esterni che influenzano l'uso e l'applicazione del prodotto. Di conseguenza, in mancanza di uno specifico accordo scritto, non accettiamo alcuna responsabilità per le prestazioni del prodotto o per le perdite o i danni derivanti dall'uso dello stesso. Tutti i prodotti e i consigli tecnici forniti sono conformi ai nostri termini e condizioni di vendita standard. Consigliamo di chiedere una copia di questo documento e di prenderne visione con attenzione. Le informazioni contenute in questa scheda sono soggette a modifiche periodiche, alla luce delle esperienze acquisite e della nostra politica di continuo sviluppo. È responsabilità dell'utilizzatore verificare che questa scheda sia aggiornata prima di usare il prodotto.

Questa scheda cita marchi commerciali di proprietà o concessi in licenza ad Akzo Nobel.

Sede

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.Wandarefinish.com