

Техническая Документация

Wanda Topcoat 2K Max —W1.03.02 RUS



Двухкомпонентная акриловая эмаль для применения при окраске легкого коммерческого транспорта, легкового транспорта и оборудования. Подходит для выполнения локального ремонта и полной окраски кузова автомобиля. Акриловая эмаль имеет уникальный блеск в сочетании с долговечностью.



Пропорции

2: Wanda Topcoat 2K max
1: Wanda 320 Hardener Rapid /310 Hardener Standard /300 Hardener Slow
30%: Wanda Thinners 100 Slow / 110 Standard / 120 Rapid



Мерная линейка

Используйте мерную линейку
W4




Оборудование

Диаметр дюзы: 1.2-1.4мм
Рабочее давление: 1.7-2.2 bar на входе*
*Изучите инструкцию к краскопульту



Нанесение

2x1 слоя
С выдержкой между слоями



Выдержка

Между слоями: 3-5 минут
Перед сушкой: 5-7 минут



Сушка

15 минут при 60°C
4 часа при 20°C



Безопасность

Использование соответствующего респиратора
Akzo Nobel Car Refinishes рекомендует использовать респиратор с внешней подачей воздуха.

Техническая Документация

Wanda Topcoat 2K Max

—W1.03.02 RUS



Продукты и добавки Wanda Topcoat 2K Max
Отвердители: Wanda 320 Hardener Rapid / 310 Hardener Standard /300 Hardener Slow
Растворители: Wanda Thinners 100 Slow / 110 Standard / 120 Rapid

Основные компоненты Wanda Topcoat 2K Max: Акриловые смолы
Hardener: Полиизоционатные смолы

Поверхности, подходящие для обработки Существующее покрытие
Wanda 600 Filler 4:1
Wanda 610 1K Plastic Primer
Wanda 620 Primer Grey/Dark
Wanda 630 2K Epoxy Primer
Wanda 640 Filler Multi
Wanda 650 Filler HB 5:1 White/Grey/Black
Wanda 660 1K Etch Primer
Wanda 670 Filler HB 4:1 Grey

Подготовка поверхности Существующее покрытие: Обезжиривание с Wanda Degreaser
Сухое шлифование с P400-P500 и шлифование с водой P800-1000

Пропорции
2: Wanda Topcoat 2K max
1: Wanda 320 Hardener Rapid / 310 Hardener Standard /300 Hardener Slow
30%: Wanda Thinners 120 Rapid / 110 Standard / 100 Slow

Вязкость 16-17 секунд DC4 при 20°C

Срок годности после смешивания 1,5 – 3,5 часа при 20°C (зависит от отвердителя)

Установки краскопульты	Диаметр дюзы	Рабочее давление
Подача самотёком	1.6-2.0 мм	1.6-2.0 bar* HVLP max 0.7 на воздушной голове
См инструкции на краскопульт		

Нанесение Нанесите первый равномерный мокрый слой, сделайте выдержку 3-5* минут при 20°C (зависит от выбранного отвердителя и растворителя).
Затем нанесите полный мокрый слой, сделайте выдержку 5-10* минут при 20°C перед началом сушки.

**Это время зависит от температуры во время нанесения.*

Очистка оборудования Использование растворителя для очистки Wandabase Guncleaner

Толщина пленки 20-30 мкм на слой

Техническая Документация

Wanda Topcoat 2K Max

—W1.03.02 RUS



Время сушки	Полностью сухой 320 Hardener Rapid 310 Hardener Standard 300 Hardener Slow	20°C	60°C
		4 часа	15 минут
		10 часов	25 минут
		11 часов	35 минут
	ИК сушка:	4 минуты низкая мощность	8 минут полная мощность

Теоретический расход При толщине пленки расход готовой к нанесению смеси 1 мкм 500 м² /литр.
Важно: Практический расход материала зависит от многих факторов, в том числе: от формы детали, шероховатости поверхности, техники и условий нанесения.

Полировка Готово к полировке через час после окончания цикла сушки и полного остывания поверхности.

Уровень блеска Если требуется более низкий уровень блеска, то в этом случае в акриловую эмаль Wanda 2K Topcoat Max можно добавить корректор блеска MP Gloss Corrector.

Уровень блеска	2K Topcoat MAX частей/вес	2K Topcoat MAX Gloss Corrector частей/вес
Полуматовый	100	50
Полностью матовый	100	125

Важно: добавляемое количество добавки MP Gloss Corrector зависит от необходимого уровня блеска.

Указание минимального количества добавки не требуется.

Хранение Срок хранения продукта определен, когда он хранится в закрытой таре при температуре 20°C. Избегайте больших температурных перепадов.

Срок годности 4 года при 20°C.

VOC Параметр VOC данного продукта в готовой к нанесению смеси составляет не более 585 г/литр.

Техническая Документация

Wanda Topcoat 2K Max

—W1.03.02 RUS



ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предпринятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической документации (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками AkzoNobel.

Головная организация:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands.

www.Wandarefinish.com

ООО «Акзо Нобель Автопокрытия»

Российская Федерация, Московская область, 141400, г. Химки, квартал Клязьма, 1Б

Тел. (495) 795-0149, Факс (495) 960-2972

Sales-CR.ru@akzonobel.com

www.wandarefinish.com/ru