

Техническая Документация

Wanda 860 Clear AS HS

—W1.05.11 RUS



Двухкомпонентный лак превосходно работает в сочетании с базовым покрытием Wanda Basecoats MAX. Этот продукт обладает высокой стойкостью к царапинам, имеет великолепный блеск и хорошую растекаемость.



Пропорции

2: Wanda 860 Clear AS HS
 1: 320 Hardener Rapid / 310 Hardener Standard / 300 Hardener Slow
 10% 120 Thinner Rapid / 110 Thinner Standard / 100 Thinner Slow/
 180 Accelerator



Мерная линейка

Используйте мерную линейку
W2




Оборудование

Диаметр дюзы: 1.2-1.4 мм
 Рабочее давление: 1.7-2.2 bar
 *Изучите инструкцию к краскопульту



Нанесение

2 x 1 слоя
 Первым нанесите равномерный мокрый слой, после соответствующей выдержки нанесите полный мокрый слой.



Выдержка

Между слоями: 8-15 минут при 20°C
 Перед сушкой: 8-10 минут 20°C



Сушка

	20°C	60°C
Wanda Hardener 320 Rapid	4 часа	15 минут*
Wanda Hardener 310 Standard	6 часов	30 минут *
Wanda Hardener 300 Slow	16 часов	45 минут *

*температура объекта



Безопасность

Использование соответствующего респиратора
 Akzo Nobel Car Refinishes рекомендует использовать респиратор с внешней подачей воздуха.

Техническая Документация

Wanda 860 Clear AS HS

—W1.05.11 RUS



Продукты и добавки	Wanda 860 Clear AS HS 320 Hardener Rapid / 310 Hardener Standard / 300 Hardener Slow 120 Thinner Rapid / 110 Thinner Standard / 100 Thinner Slow/180 Accelerator				
Основные компоненты	860 Clear AS HS: Полиольные смолы Hardener: Полиизоционатные смолы				
Поверхности, подходящие для обработки	Существующее покрытие Wandabase MAX				
Пропорции	2: Части Wanda 860 Clear AS HS 1: Часть 320 Hardener Rapid / 310 Hardener Standard / 300 Hardener Slow 10%: Частей 120 Thinner Rapid / 110 Thinner Standard / 100 Thinner Slow/180 Accelerator Используйте мерную линейку W3				
Рабочая вязкость	14-19 секунд DIN Cup 4 при 20°C				
Срок годности после смешивания	300 Hardener Slow	3	часа при 20°C		
	310 Hardener Standard	2.5	часа при 20°C		
	320 Hardener Rapid	1.5	часа при 20°C		
Краскопульт	С верхним бачком	1.2-1.4 мм	1.7-2.2 bar*		
	*Изучите инструкцию к краскопульту				
Нанесение	Нанесите равномерный слой, сделайте выдержку 8-15 минут при 20°C (зависит от выбранных отвердителя и растворителя). Затем нанесите равномерный полный мокрый слой, сделайте выдержку 8-10 минут при 20°C перед началом сушки. Это время зависит от температуры во время нанесения.				
Очистка оборудования	Использование растворителя для очистки Wandabase Guncleaner				
Толщина пленки	Рекомендованное нанесение (2 слоя)	45-55 мкм			
Сушка		20°C		60°C	
	Стандартная система	Сухой на отлип	Полностью сухой	Сухой на отлип	Полностью сухой
	300 Hardener Slow	45 минут	16 часов	20 минут	45 минут
	310 Hardener Standard	15 минут	> 4 часов	4 минуты	15 минут
	320 Hardener Rapid	9 минут	> 4 часов	4 минуты	7 минут
	Ускоренная система	Сухой на отлип	Полностью сухой	Сухой на отлип	Полностью сухой
	310 Hardener Standard	30 минут	5 часов	12 минут	20 минут
	320 Hardener Rapid	20 минут	4 часа	7 минут	7 минут

Техническая Документация

Wanda 860 Clear AS HS

—W1.05.11 RUS



Полировка	Лак готов к полировке через час после окончания цикла сушки.
Теоретический расход	Готовой к нанесению смеси при толщине пленки 1 мкм: $\pm 400 \text{ м}^2/\text{литр}$. Практический расход материала зависит от многих факторов, в том числе: от формы детали, шероховатости поверхности, техники и условий нанесения.
Хранение	Срок хранения продукта определен, когда он хранится в закрытой таре при температуре 20°C. Избегайте больших температурных перепадов.
Срок годности	860 Clear AS HS: 4 года при 20°C
VOC	В соответствии с Европейскими нормами VOC, предельное содержание летучих органических соединений для данного класса продуктов (категория изделия: IIB.d) в готовой к нанесению смеси составляет 840 г/литр. Параметр VOC данного продукта в готовой к нанесению смеси составляет не более 560 г/литр.

Техническая Документация

Wanda 860 Clear AS HS

—W1.05.11 RUS



ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предпринятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической документации (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками AkzoNobel.

Головная организация:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands.

www.Wandarefinish.com

ООО «Акзо Нобель Автопокрытия»

Российская Федерация, Московская область, 141400, г. Химки, квартал Клязьма, 1Б

Тел. (495) 795-0149, Факс (495) 960-2972

Sales-CR.ru@akzonobel.com

www.wandarefinish.com/ru