Simply Smart. Value Smart. Color Smart.

Wanda Klarlack

900 Clear Flash

WANDA

AkzoNobel

Schnelle Ergebnisse mit außergewöhnlichem Glanz

Wanda 900 Clear Flash ist ideal für kostensensible unabhängige Lackierfachbetriebe. Er eignet sich für jede Art von Unfallreparatur unter allen Bedingungen in der Karosseriewerkstatt und gewährleistet einen optimalen Einsatz von Material und Arbeitszeit.

Blitzschnelles Trocknen

Wanda 900 Clear Flash trocknet bei 60 °C in nur 15-20 Minuten. Mit seiner einfachen Verarbeitung und der schnellen Trocknungszeit können Lackierfachbetriebe den Reparaturprozess effektiver gestalten. Ihre Kunden werden von dem hochglänzenden Erscheinungsbild und den lang anhaltenden Ergebnissen begeistert sein.

Flexible Verarbeitung, leichte Polierbarkeit

Wanda 900 Clear Flash ist einfach zu verarbeiten, liefert konsistente Ergebnisse und lässt sich bei allen Reparaturgrößenordnungen unter Standardverarbeitungsbedingungen (15 °C-30 °C) einsetzen. Durch seine leichte Polierbarkeit direkt nach dem Abkühlen entstehen keine Qualitätsverluste für das Endergebnis. Der Klarlack kann sowohl auf Wanda Wasserbasislacke als auch auf lösemittelbasierende Basislacke aufgetragen werden.

Wärmere Bedingungen

Das 900 Clear Flash-Sortiment wird durch den 910 Clear Flash HT ergänzt, der die gleichen praktischen Verarbeitungseigenschaften bei über 30 °C ermöglicht.

Kosteneffizient

Der 900 Clear Flash ist ein einfaches Sortiment für Lackierfachbetriebe, die einen schnell trocknenden, universell einsetzbaren und preiswerten Klarlack suchen. Durch den schnellen Prozess, die kurze Trocknungszeiten und das hochwertige Erscheinungsbild lassen sich mehr Reparaturaufträge ausführen, dadurch wird im Lackierfachbetrieb Zeit als auch Arbeitsaufwand gespart.

Eigenschaften	Vorteile
Schnelle Ofentrocknungszeiten	Zügiger Prozess gute Durchhärtung schnelle Montierbarkeit
Einfache Verarbeitung	Ein verlässliches Produkt mit konsistenten Endergebnissen Geringeres Nacharbeitsrisiko
Leichte Polierbarkeit	direkt nach dem Abkühlen schnelle Weiterverarbeitung
Ein vielseitiges Produkt mit einem breitem Anwendungsspektrum	Einfacher Einsatz für verschiedene Reparaturen unter allen Bedingungen im Lackierfachbetrieb. Sowohl auf Wasserbasislacke als auch auf lösemittelbasierende Basislacke auftragbar
Qualitativ hochwertige Verlaufseigenschaften und ausgezeichneter Glanz mit langanhaltender Wirkung	Qualitativ hochwertiges Endergebnis Zufriedene Endkunden
Wertorientiert	Optimal ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis

900 Clear Flash + 410 Hardener Flash

Verarbeitungs-temperatur				
20 °C	200 Thinner Flash Fast	200 Thinner Flash Fast	210 Thinner Flash Standard	210 Thinner Flash Standard
30 °C	200 Thinner Flash Fast	210 Thinner Flash Standard	210 Thinner Flash Standard	210 Thinner Flash Standard

910 Clear Flash HT bei höheren Verarbeitungstemperaturen

Verarbeitungs-temperatur				
30 °C	410 Hardener Flash 210 Thinner Flash Standard	410 Hardener Flash 210 Thinner Flash Standard	420 Hardener Flash HT 210 Thinner Flash Standard	420 Hardener Flash HT 210 Thinner Flash Standard
40 °C	410 Hardener Flash 210 Thinner Flash Standard	420 Hardener Flash HT 210 Thinner Flash Standard	420 Hardener Flash HT 210 Thinner Flash Standard	420 Hardener Flash HT 210 Thinner Flash Standard

Verarbeitungsanleitung



2: 1: 10%

W2

1/2 x 1 Schicht

Ausrüstung
1,2-1,3 mm
1,7 - 2,2 bar



Zwischen den Schichten:
3-5 Minuten bei 20 °C
Vor der Trocknung: 5-10 Minuten bei 20 °C

15-20 Minuten bei 60 °C
(*Trocknungszeit für 910 Clear Flash HT: siehe TDB)

Weitere Informationen finden Sie unter wandarefinish.com/de