

Dane techniczne


Wanda 660 1K Etch Primer —W2.03.01



Szybkoschnący, uniwersalny i niezawierający chromianów podkład antykorozyjny w aerozolu odpowiedni do niewielkich, przeszlifowanych powierzchni z metalu, aluminium i stali ocynkowanej. Wanda 660 1K Etch Primer zapewnia doskonałą przyczepność i ochronę przed korozją.




Przed użyciem mocno wstrząsnąć




Odległość przy aplikacji
12 – 18 cm



Aplikacja
1 – 2 warstwy



Użycie aerozolu
Po użyciu odwrócić aerosol i przedmuchać, aby oczyścić dyszę



Odparowanie
Między warstwami: 5 – 10 minut w 20°C
Przed ponownym pokryciem: 15 minut w 20°C



Ochrona
Stosować właściwe środki ochrony dróg oddechowych.
AkzoNobel Vehicle Refinishes zaleca korzystanie z aparatu oddechowego zasilanego świeżym powietrzem.

Dane techniczne

Wanda 660 1K Etch Primer

—W2.03.01



Produkt i dodatki	660 1K Etch Primer
Podstawowe surowce	660 1K Etch Primer: Poliwinylbutyral
Właściwe podłoża	Stal Stal ocynkowana Aluminium
Przygotowanie podłoża	Stal: Odtłuścić i przeszlifować papierem P80-P180 na sucho Stal ocynkowana: Odtłuścić i przeszlifować papierem P220-P320 na sucho Aluminium: Odtłuścić i zmatować przy pomocy Scotch Brite Red
Aplikacja	Nałożyć 1 lub 2 pojedyncze mokre warstwy, pozostawiając 5-10 minut w 20°C na odparowanie między warstwami. Nie stosować produktu przy wilgotności względnej powyżej 75 %. Nie pokrywać lakierami bazowymi.
Czyszczenie sprzętu	Po użyciu odwrócić aerosol i przedmuchać, aby oczyścić dyszę.
Pokrywalny po	Pozostawić na minimum 15 minut w 20°C do odparowania przed nałożeniem kolejnego produktu. Nałożyć podkład lub lakier nawierzchniowy w ciągu 24 godzin w 20°C.
Pokrywalny przez	Podkłady wypełniające i dwukomponentowe lakiery nawierzchniowe Wanda Uwaga: Nie pokrywać 2K Epoxy Primer i lakierami bazowymi
Przechowywanie	Należy unikać skrajnych różnic temperatur.
Okres przechowywania	Okres przechowywania produktów określa się, gdy produkt jest przechowywany nieotwarty. 660 1K Etch Primer: 1 rok w 20°C
LZO	2004/42/IIb(e)(840)720 Wartość graniczna UE dla tego produktu (kategoria produktu: IIb(e)) w postaci gotowej do użycia to maks. 840 g/litr LZO. Zawartość LZO dla tego produktu gotowego do użycia wynosi maks. 720 g/litr.

Dane techniczne

Wanda 660 1K Etch Primer

—W2.03.01



AkzoNobel Car Refinishes Polska Sp. z o.o.
The Park Warsaw Budynek B1
ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa

DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU Z ODPOWIEDNIMI ŚRODKAMI OCHRONY OSOBISTEJ I WYPOSAŻENIEM BHP

WAŻNA UWAGA Informacje zawarte w niniejszej karcie nie są wyczerpujące na temat produktu, są zaś oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz bieżących przepisach: każda osoba stosująca produkt do innych celów niż zalecane w karcie informacji technicznej, bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody na jego inne niż zalecane użytkowanie, stosuje go na własną odpowiedzialność i ryzyko. Użytkownik we wszystkich przypadkach jest odpowiedzialny za spełnienie wszystkich czynności, związanych z przestrzeganiem obowiązujących przepisów i postanowień. Należy zawsze przeczytać Kartę danych materiału i Kartę Informacji Technicznej dla danego produktu, jeśli są dostępne. Niniejsze dane są zebrane i opracowane na podstawie stanu najlepszej naszej wiedzy (w tej karcie lub innym dokumencie), ale nie stanowią one gwarancji właściwości produktu ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. W związku z tym wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu nie jest kontrolowane przez producenta, chyba że istnieją pisemne umowy. W przeciwnym razie producent nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za stan produktu, jego stratę lub zniszczenie podczas jego użytkowania. Wszystkie produkty i specyfikacje techniczne są dostarczane zgodnie z zawartymi umowami i warunkami sprzedaży. Odbiorca zawsze powinien żądać kopii umowy i przejrzeć ją bardzo dokładnie. Informacje zawarte w niniejszej karcie mogą podlegać modyfikacji w świetle zmian w przepisach, stanie wiedzy, doświadczeniu i ciągłej polityki rozwoju. Osoba stosująca produkt jest zobowiązana do wcześniejszego zweryfikowania tej karty przed jego stosowaniem.

Wspomniane w niniejszej karcie marki produktów są znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz AkzoNobel.
Siedziba główna
Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.Wandarefinish.com