




Dane techniczne

Wanda 2K Topcoat MAX —W1.03.02

Dwukomponentowy akrylowy lakier nawierzchniowy przeznaczony do lekkich pojazdów użytkowych, samochodów osobowych i sprzętu. Odpowiedni do lakierowania nowych obiektów oraz napraw zarówno miejscowych, jak i całkowitych przelakierowań. 2K Topcoat MAX gwarantuje znakomity i długotrwały połysk.

Produkt nie jest przeznaczony do sprzedaży podmiotom gospodarczym zajmującym się renowacyjnym lakierowaniem pojazdów w krajach Unii Europejskiej, w których obowiązuje dyrektywa 2004/42/WE.



Proporcje mieszania

2: 2K Topcoat MAX


1: 300 Hardener Slow / 310 Hardener Standard / 320 Hardener Rapid

30%: 100 Thinner Slow / 110 Thinner Standard / 120 Thinner Rapid



Miarka

Stosować miarkę Wanda W4



Sprzęt

Dysza pistoletu natryskowego: 1.2 – 1.4 mm


Ciśnienie robocze: 1.7 – 2.2 bara

*Patrz instrukcja obsługi pistoletu natryskowego



Aplikacja

2 x 1 warstwa



Odparowanie

Między warstwami: 3 – 5 minut w 20°C

Przed suszeniem: 5 – 7 minut w 20°C



Czas schnięcia

20°C
4 godziny

60°C
15 minut



Ochrona

Stosować właściwe środki ochrony dróg oddechowych.

AkzoNobel Vehicle Refinishes zaleca korzystanie z aparatu oddechowego zasilanego świeżym powietrzem.



Dane techniczne

Wanda 2K Topcoat MAX

—W1.03.02

Produkt i dodatki	2K Topcoat MAX 300 Hardener Slow 310 Hardener Standard 320 Hardener Rapid 100 Thinner Slow 110 Thinner Standard 120 Thinner Rapid		
Podstawowe surowce	2K Topcoat MAX: żywice akrylowe Utwardzacz: żywice poliizocyjanianowe		
Właściwe podłoża	Wykończenia OEM 600 Filler 4:1 610 1K Plastic Primer 620 Primer Light Grey/Dark Grey 630 2K Epoxy Primer 640 Filler Multi Grey 650 Filler HB 5:1 660 1K Etch Primer 670 Filler HB 4:1 Grey		
Przygotowanie podłoża	Odtłuścić przy użyciu Wandabase Degreaser Szlifować papierem P400-P500 na sucho lub P800-P1000 na mokro		
Proporcje mieszania	2: 2K Topcoat MAX 1: 300 Hardener Slow / 310 Hardener Standard / 320 Hardener Rapid 30%: 100 Thinner Slow / 110 Thinner Standard / 120 Thinner Rapid		
Lepkość	16 – 17 sekund DIN Cup 4 w temp. 20°C		
Trwałość po zmieszaniu	1.5 – 3.5 godziny w temp. 20°C (w zależności od zastosowanego utwardzacza)		
Dysza pistoletu natryskowego i ciśnienie robocze	Zasilanie grawitacyjne *Patrz instrukcja obsługi pistoletu natryskowego	1.2 – 1.4 mm	1.7 – 2.2 bara* HVLP maks. 0.7 bara na głowicy
Aplikacja	Nanieść rozlaną zamkniętą warstwę, pozostawiając do odparowania na 3-5 minut w temp. 20°C. Czas odparowania może się różnić w zależności od warunków podczas aplikacji. Następnie nanieść pełną warstwę, pozostawiając do odparowania na 5-7 minut w temp. 20°C przed suszeniem w podwyższonej temperaturze.		
Czyszczenie sprzętu	Używać zmywacza Wandabase Guncleaner		
Grubość powłoki	Zalecana aplikacja (2 warstwy)	40 – 60 µm	

Dane techniczne

Wanda 2K Topcoat MAX

—W1.03.02



Czas schnięcia

	20°C	60°C
300 Hardener Slow	11 godzin	35 minut
310 Hardener Standard	10 godzin	25 minut
320 Hardener Rapid	4 godziny	15 minut
Suszenie promiennikiem podczerwieni:		
Możliwość manipulacji	4 minuty (niska moc)	8 minut (wysoka moc)

Pasta matująca

Aby obniżyć poziom połysku do 2K Topcoat MAX można dodać pastę matującą T0-MP

Poziom połysku	2K Topcoat MAX części wagowo	2K Topcoat MAX T0-MP części wagowo
Półmat	100	50
Mat	100	125

Uwaga:

Ilość dodanej pasty matującej 2K Topcoat MAX T0-MP zależy od oczekiwanego poziomu połysku, dlatego nie można podać minimalnej zalecanej ilości.

Teoretyczne zużycie materiału

Gotowa do użycia mieszanka przy grubości warstwy 1 mikrona: $\pm 500 \text{ m}^2/\text{litr}$

Uwaga: Praktyczne zużycie materiału zależy od wielu czynników, takich jak: kształt obiektu, chropowatość podłoża, metoda i warunki aplikacji.

Możliwość polerowania

Gotowy do polerowania minimum 1 godzinę po całkowitym wysuszeniu.

Przechowywanie

Należy unikać skrajnych różnic temperatur.

Okres przechowywania

Okres przechowywania produktów określa się, gdy produkt jest przechowywany nieotwarty.
2K Topcoat MAX: 4 lata w 20°C.

AkzoNobel Car Refinishes Polska Sp. z o.o.
The Park Warsaw Budynek B1
ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa

DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU Z ODPOWIEDNIMI ŚRODKAMI OCHRONY OSOBISTEJ I WYPOSAŻENIEM BHP

WAŻNA UWAGA Informacje zawarte w niniejszej karcie nie są wyczerpujące na temat produktu, są zaś oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz bieżących przepisach: każda osoba stosująca produkt do innych celów niż zalecane w karcie informacji technicznej, bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody na jego inne niż zalecane użytkowanie, stosuje go na własną odpowiedzialność i ryzyko. Użytkownik we wszystkich przypadkach jest odpowiedzialny za spełnienie wszystkich czynności, związanych z przestrzeganiem obowiązujących przepisów i postanowień. Należy zawsze przeczytać Kartę danych materiału i Kartę Informacji Technicznej dla danego produktu, jeśli są dostępne. Niniejsze dane są zebrane i opracowane na podstawie stanu najlepszej naszej wiedzy (w tej karcie lub innym dokumencie), ale nie stanowią one gwarancji właściwości produktu ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. W związku z tym wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu nie jest kontrolowane przez producenta, chyba że istnieją pisemne umowy. W przeciwnym razie producent nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za stan produktu, jego stratę lub zniszczenie podczas jego użytkowania. Wszystkie produkty i specyfikacje techniczne są dostarczane zgodnie z zawartymi umowami i warunkami sprzedaży. Odbiorca zawsze powinien żądać kopii umowy i przejrzeć ją bardzo dokładnie. Informacje zawarte w niniejszej karcie mogą podlegać modyfikacji w świetle zmian w przepisach, stanie wiedzy, doświadczeniu i ciągłej polityki rozwoju. Osoba stosująca produkt jest zobowiązana do wcześniejszego zweryfikowania tej karty przed jego stosowaniem.

Wspomniane w niniejszej karcie marki produktów są znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz AkzoNobel.

Siedziba główna

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.Wandarefinish.com