


Dane techniczne

Wanda 500 Putty Multiuse —W3.02.01



Dwukomponentowa szpachlówka poliestrowa przeznaczona do wypełniania nierówności powierzchni i wgłębień na karoserii pojazdu. Zapewnia bardzo dobrą przyczepność na podłożach wykonanych ze stali, stali ocynkowanej i aluminium.



Proporcje mieszania

100: 500 Putty Multiuse

2-3: Putty Hardener



Czas aplikacji

5 – 6 minut




Czas schnięcia

18 – 20 minut w 20°C



Przed aplikacją podkładu wypełniającego

P220-P320



Pokrywalny przez

Podkłady wypełniające Wanda



Ochrona

Stosować właściwe środki ochrony dróg oddechowych.

AkzoNobel Vehicle Refinishes zaleca korzystanie z aparatu oddechowego zasilanego świeżym powietrzem.

Dane techniczne

Wanda 500 Putty Multiuse

—W3.02.01



Produkt i dodatki	500 Putty Multiuse Utwardzacz (w zestawie)
Podstawowe surowce	500 Putty Multiuse: żywice poliestrowe Utwardzacz: nadtlenek
Właściwe podłoża	Stal Stal ocynkowana Aluminium 2K Epoxy Primer Laminaty poliestrowe Uwaga: Nie nakładać 500 Putty Multiuse na wykończenia termoplastyczne akrylowe i reaktywne podkłady gruntujące.
Przygotowanie podłoża	Stal: Odtłuścić i przeszlifować papierem P120 Stal ocynkowana: Odtłuścić i przeszlifować papierem P220 Aluminium: Odtłuścić i przeszlifować papierem P120 Laminaty poliestrowe: Zmyć ciepłą wodą, odtłuścić i przeszlifować papierem P220-P320
Proporcje mieszania	100: 500 Putty Multiuse 2-3: Putty Hardener Uwaga: Nie dodawać więcej utwardzacza, niż podano. Dokładnie wymieszać, aby uzyskać mieszaninę o jednolitym kolorze.
Trwałość po zmieszaniu	5 – 6 minut w 20°C
Aplikacja	Nakładać za pomocą szpachelki na dobrze wyszlifowane i odtuszczone podłoża.
Czyszczenie sprzętu	Używać zmywacza Wandabase Guncleaner
Czas schnięcia	Gotowy do szlifowania: 18 – 20 minut w 20°C W przypadku suszenia w podwyższonej temperaturze, nie przekraczać 70°C w celu uniknięcia pękania, pęcherzykowania lub utraty przyczepności.
Zalecana gradacja papieru ściernego	Szlifowanie na sucho: P220-P320
Pokrywalny przez	Podkłady wypełniające Wanda

Dane techniczne

Wanda 500 Putty Multiuse

—W3.02.01



Przechowywanie	Należy unikać skrajnych różnic temperatur.
Okres przechowywania	Okres przechowywania produktów określa się, gdy produkt jest przechowywany nieotwarty. 500 Putty Multiuse: 1 rok w w 20°C
LZO	2004/42/IIB(b)(250)120 Wartość graniczna UE dla tego produktu (kategoria produktu: IIB.b) w postaci gotowej do użycia to maks. 250 g/litr LZO. Zawartość LZO dla tego produktu gotowego do użycia wynosi maks. 120 g/litr.

AkzoNobel Car Refinishes Polska Sp. z o.o.
The Park Warsaw Budynek B1
ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa

DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU Z ODPOWIEDNIMI ŚRODKAMI OCHRONY OSOBISTEJ I WYPOSAŻENIEM BHP

WAŻNA UWAGA Informacje zawarte w niniejszej karcie nie są wyczerpujące na temat produktu, są zaś oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz bieżących przepisach: każda osoba stosująca produkt do innych celów niż zalecane w karcie informacji technicznej, bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody na jego inne niż zalecane użytkowanie, stosuje go na własną odpowiedzialność i ryzyko. Użytkownik we wszystkich przypadkach jest odpowiedzialny za spełnienie wszystkich czynności, związanych z przestrzeganiem obowiązujących przepisów i postanowień. Należy zawsze przeczytać Kartę danych materiału i Kartę Informacji Technicznej dla danego produktu, jeśli są dostępne. Niniejsze dane są zebrane i opracowane na podstawie stanu najlepszej naszej wiedzy (w tej karcie lub innym dokumencie), ale nie stanowią one gwarancji właściwości produktu ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. W związku z tym wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu nie jest kontrolowane przez producenta, chyba że istnieją pisemne umowy. W przeciwnym razie producent nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za stan produktu, jego stratę lub zniszczenie podczas jego użytkowania. Wszystkie produkty i specyfikacje techniczne są dostarczane zgodnie z zawartymi umowami i warunkami sprzedaży. Odbiorca zawsze powinien żądać kopii umowy i przejrzeć ją bardzo dokładnie. Informacje zawarte w niniejszej karcie mogą podlegać modyfikacji w świetle zmian w przepisach, stanie wiedzy, doświadczeniu i ciągłej polityki rozwoju. Osoba stosująca produkt jest zobowiązana do wcześniejszego zweryfikowania tej karty przed jego stosowaniem.

Wspomniane w niniejszej karcie marki produktów są znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz AkzoNobel.
Siedziba główna
Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.Wandarefinish.com