

Technische informatie

Wanda 630 2K Epoxy Primer

—W2.05.03



Tweecomponenten chromaatvrije Epoxy Primer voor toepassing op personenauto's, chassis en kleine bedrijfsvoertuigen. 2k Epoxy Primer heeft een goede chemische bestandheid en corrosiewering. Geschikt voor schuren bij normale laagopbouw of nat-in-nat bij geringere laagopbouw.

Schuren




Mengverhouding

100: 630 2K Epoxy Primer
50: 360 Hardener 2K Epoxy Primer
40: 100 Thinner Slow / 110 Thinner Standard / 120 Thinner Rapid



Maatlat

Gebruik Wanda-maatlat
W7




Spuitapparatuur

Spuitopening: 1.6-2.0 mm
Spuitdruk: 1.6-2.0 bar
*Raadpleeg de gebruikershandleiding van het spuitpistool.



Applicatie

1-3 x 1 laag



Uitdamp tijd

Tussen de lagen: 5-10 min.
Voor droging: 5-10 min.



Droging

Schuurbaar na: 20°C 8 uur 60°C 45 min.



Bescherming

Gebruik geschikte ademhalingsbescherming.
Akzo Nobel Car Refinishes adviseert het gebruik van verse luchtmaskers.

Technische informatie

Wanda 630 2K Epoxy Primer

—W2.05.03



Op epoxy gebaseerde 2-componenten primer met perfecte corrosiebescherming voor de reparatie van auto's en lichte bedrijfswagens. Geschikt voor schuren bij normale laagopbouw of nat-in-nat bij geringere laagopbouw.

Nat-in-nat




Mengverhouding

100: 630 2K Epoxy Primer
50: 360 Hardener 2K Epoxy Primer
50: 100 Thinner Slow / 110 Thinner Standard / 120 Thinner Rapid



Maatlat

Gebruik Wanda-maatlat
W8




Spuitapparatuur

Spuitopening: 1.3-1.6 mm
Spuitdruk: 1.7-2.2 bar
*Raadpleeg de gebruikershandleiding van het spuitpistool.



Applicatie

1 x 1 laag



Uitdamptijd

Vóór het spuiten topcoat: 30 minuten.



Bescherming

Gebruik geschikte ademhalingsbescherming.
Akzo Nobel Car Refinishes adviseert het gebruik van verse luchtmaskers.

Technische informatie

Wanda 630 2K Epoxy Primer

—W2.05.03



Producten en additieven	630 2K Epoxy Primer 360 Hardener 2K Epoxy Primer 100 Thinner Slow 110 Thinner Standard 120 Thinner Rapid	
Basisgrondstoffen	Epoxy primer:	Epoxyhars
	Verharder:	Aminehars
Geschikte ondergronden	Originele laklagen Staal Verzinkt staal Aluminium Polyesterplamuren Polyester spraying filler Polyesterlaminaat Hout, multiplex Grondig gereinigde, niet geschuurde OEM-electrocoat	
Voorbehandeling	Originele laklagen: Ontvet en schuur droog met P220-P320 of nat met P400-P600 Staal: Ontvet en schuur met P280-P320 Verzinkt staal: Ontvet en schuur met P280-P320 Aluminium: Ontvet en ruw op met Scotch Brite Red Polyesterplamuren: Schuur droog met P220-P320 Polyesterlaminaat: Ontvet en schuur met P280-P320 Hout, multiplex: Schuur met P180-P220	
Mengverhouding	Schuurversie: 100: 630 2K Epoxy Primer 50: 360 Hardener 2K Epoxy Primer 40: 100 Thinner Slow / 110 Thinner Standard / 120 Thinner Rapid Gebruik maatlat W7 Nat-in-nat versie: 100: 630 2K Epoxy Primer 50: 360 Hardener 2K Epoxy Primer 50: 100 Thinner Slow / 110 Thinner Standard / 120 Thinner Rapid Gebruik maatlat W8	
Kleuring	630 2K Epoxy Primer kan tot 5% op volume worden gekleurd met Wanda Topcoat 2K MAX of Wanda Topcoat 2K 420 Goed doorroeren alvorens de verharder of verdunner toe te voegen.	
Viscositeit	Schuurversie:	25-30 sec. DIN Cup 4 bij 20°C
	Nat-in-nat versie:	23-27 sec. DIN Cup 4 bij 20°C
Potlife	Schuurversie:	4 uur bij 20°C
	Nat-in-nat versie:	6 uur bij 20°C

Technische informatie

Wanda 630 2K Epoxy Primer

—W2.05.03



Spuitapparatuur	Schuurversie	Spuitopening	Spuitdruk	
	Bovenbeker	1.6-2.0 mm	1.6-2.0 bar* HLVP max. 0.7 bij luchtkap	
	Nat-in-nat versie			
	Bovenbeker	1.3-1.6 mm	1.7-2.2 bar* HLVP max. 0.7 aan de luchtkap	
	*Raadpleeg de gebruikershandleiding van het spuitpistool.			
Applicatie	Schuurversie Breng 1-3 enkele lagen aan en houd 5-10 minuten uitdamp tijd tussen de lagen aan. Houd bij geforceerd drogen een minimale uitdamp tijd van 5-10 minuten aan vóór het drogen bij 60°C.			
	Nat-in-nat versie Breng 1 enkele vloeiende laag aan. Laat 30 minuten uitdampen bij 20°C voordat u basecoat/topcoat aanbrengt. Spuit binnen 24 uur over bij 20°C.			
Kwasten	U kunt 630 2K Epoxy Primer met een kwast aanbrengen. Meng alleen met verharder, voeg geen verdunner toe.			
Reiniging van de apparatuur	Gebruik Wandabase Guncleaner.			
Laagdikte	Schuurversie:	40-50 µm per laag		
	Nat-in-nat versie:	20-25 µm per laag		
Droogtijden		20°C	60°C	IR
	Doorgehard	8 uur	45 min.	3 min. half vermogen 9 min. vol vermogen
	Polyesterplamuren na	45 min.		15 min.
	Polyester spraying filler na	45 min.		15 min.
	Fillers/topcoats na	30 min.		10 min.
Theoretisch uitspuitvermogen	Schuurversie : ± 10 m²/liter spuitklaar materiaal bij minimaal voorgeschreven laagdikte.			
	Nat-in-Nat versie: ± 20 m²/liter spuitklaar materiaal bij minimaal voorgeschreven laagdikte. Het praktische uitspuitvermogen is afhankelijk van allerlei factoren zoals vorm van het object, ruwheid van het oppervlak, applicatiemethode en verwerkingsomstandigheden.			

Technische informatie

Wanda 630 2K Epoxy Primer

—W2.05.03



Aanbevolen schuurpapier

Droog schuren:
Initieel: P280-P320
Laatste keer: P400-P500

Nat-in-nat schuren:
Initieel: P600
Laatste keer: P800-P1000

Overspuitbaar

Wanda-topcoats
Wanda-primers en -fillers
Wanda-plamuren en polyester spraying filler

Opmerking: Breng niet aan op een etsende primer.

Productopslag

Vermijd extreme temperatuurschommelingen.

Houdbaarheid

De houdbaarheidstermijn geldt voor producten die ongeopend worden bewaard.
630 2K Epoxy Primer: 18 maanden bij 20°C.

VOS

2004/42/IIB(c)(540)540
De EU-limietwaarde voor dit product (productcategorie: IIB.c) in gebruiksklare vorm is max. 540 g/l VOS. Het VOS-gehalte van de schuurversie van dit product in gebruiksklare vorm is 540 g/liter. Het gehalte van de nat-in-natversie van dit product in gebruiksklare vorm is 550 g/liter (niet VOS-conform).

Akzo Nobel Car Refinishes B.V.
Adres: Rijksstraatweg 31, Postbus 3, 2170 BA Sassenheim
Tel.: +31(0)71308-3333

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK MET GESCHIKTE HS&E UITRUSTING

BELANGRIJKE OPMERKING De informatie in dit informatieblad beoogt niet volledig te zijn en is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en op de heersende wetgeving. Eenieder die dit product gebruikt met een ander doel of een andere bestemming dan die welke specifiek is aanbevolen in het technisch informatieblad, zonder dat voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons is verkregen dat de toepassing van het product geschikt is voor het beoogde gebruiksdoel, doet zulks op eigen risico. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om te voldoen aan alle vereisten die door de lokale wet- en regelgeving worden gesteld. Lees altijd het veiligheidsinformatieblad en het technisch informatieblad van dit product door, indien deze beschikbaar zijn. Alle door ons verstrekte adviezen of mededelingen over het product (in dit informatieblad of elders) zijn, zo ver onze kennis reikt, correct. Wij hebben echter geen invloed op de kwaliteit of de conditie van de ondergrond of op alle overige factoren die het gebruik en de toepassing van het product beïnvloeden. Om deze redenen aanvaarden wij, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van het product. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn van toepassing onze standaard verkoopvoorwaarden- en condities. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad zal van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van ervaringen en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik van het product te verifiëren of dit informatieblad nog actueel is.

De in dit informatieblad vermelde merkaanduidingen zijn beschermde merken van of zijn gelicentieerd aan AkzoNobel.
Hoofdkantoor

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., Postbus 3, 2170 BA Sassenheim. www.Wandarefinish.com/nl