

Technische informatie

Wanda 2K Topcoat 420

—W1.03.03



VOS-conforme 2-componenten topcoat voor gebruik op Wanda-fillers en oude laklagen. Het product kan worden gebruikt voor reparaties van elke omvang. Wanda 2K Topcoat 420 droogt snel en biedt een uitstekende glans, een fantastisch eindresultaat en grote duurzaamheid.




Mengverhouding

2: 2K Topcoat 420
1: 330 Hardener HS
20% 140 Thinner HS / 190 Thinner HS Slow



Maatlat

Gebruik Wanda-maatlat
W3




Spuitapparatuur

Spuitopening: 1.2-1.4 mm
Spuitdruk: 1.7-2.2 bar
*Zie de gebruikershandleiding van het spuitpistool.



Applicatie

2 x 1 laag



Uitdamptijd

Tussen de lagen: 1-3 min.
Voor droging: 5 min.



Droging

20°C
12 uur

60°C
30 min.



Bescherming

Gebruik geschikte ademhalingsbescherming.
Akzo Nobel Car Refinishes adviseert het gebruik van verse luchtmaskers.

Technische informatie

Wanda 2K Topcoat 420

—W1.03.03



Product en additieven	2K Topcoat 420 330 Hardener HS 140 Thinner HS 190 Thinner HS Slow		
Basisgrondstoffen	2K Topcoat 420: Acryl- en polyesterharsen Verharder: Poly-isocyaanatharsen		
Geschikte ondergronden	Originele laklagen 600 Filler 4:1 610 1K Plastic Primer 620 Primer Grey/Dark 630 2K Epoxy Primer 640 Filler Multi 650 Filler HB 5:1 White/Grey/Black 660 1K Etch Primer 670 Filler HB 4:1 Grey		
Voorbehandeling	Droog schuren met P400-P500 of nat met P800-1000. Ontvet met Wandabase Degreaser.		
Mengverhouding	2: 2K Topcoat 420 1: 330 Hardener HS 20%: 140 Thinner HS / 190 Thinner HS Slow Gebruik maatlat W3		
Viscositeit	17-22 sec. DIN Cup 4 bij 20°C		
Potlife	45 min. bij 20°C		
Spuitapparatuur	Bovenbeker	Spuitopening 1.2-1.4 mm	Spuitdruk 1.7-2.2 bar* HLVP max. 0.7 bij luchtkap *Zie de gebruikershandleiding van het spuitpistool.
Applicatie	Breng een vloeiende gesloten laag aan, gevolgd door een volle laag. Houd tussen de lagen een uitdamp tijd van 1-3 minuten aan bij 20°C. Deze tijd is afhankelijk van de applicatieomstandigheden. Laat 5 minuten uitdampen vóór droging bij 60°C.		
Reiniging van de apparatuur	Gebruik Wandabase Guncleaner.		
Laagdikte	Per laag 25-30 µm		
Droogtijden		20°C 12 uur	60°C 30 min.
	Infrarood:	4 min. laag vermogen	8 min. hoog vermogen

Technische informatie

Wanda 2K Topcoat 420

—W1.03.03



Theoretisch uitspuitvermogen

Circa 16 m²/per liter spuitklaar materiaal.

Opmerking: Het praktische uitspuitvermogen is afhankelijk van verschillende factoren zoals vorm van de constructie, ruwheid van het oppervlak, applicatiemethode en verwerkingsomstandigheden.

Poetsbaarheid

Minimaal 1 uur na volledige droging.

Glanscorrectie

Voor een lagere glansgraad kunt u 2K Topcoat 420 42-00 Gloss Corrector toevoegen.

Glansgraad	2K Topcoat delen/gewicht	2K Topcoat 420 Gloss Corrector delen/gewicht
Semi-mat	100	75
Mat	100	150

Opmerking: De gewenste glansgraad bepaalt hoeveel 42-00 Gloss Corrector u moet toevoegen. Er is geen minimale hoeveelheid 42-00 vereist.

Productopslag

Voorkom extreme temperatuurwisselingen.

Houdbaarheid

De houdbaarheidstermijn geldt voor producten die ongeopend worden bewaard.
2K Topcoat 2K 420 MM: 4 jaar bij 20°C.

VOS

2004/42/IIB(d)(420)420

De EU-limietwaarde voor dit product (productcategorie: IIB.d) in gebruiksklare vorm is max. 420 g/l VOS. Het VOS gehalte voor dit product in gebruiksklare vorm is max. 420 g/liter.

Akzo Nobel Car Refinishes B.V.
Adres: Rijksweg 31, Postbus 3, 2170 BA Sassenheim
Tel.: +31(0)71308-3333

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK MET GESCHIKTE HS&E UITRUSTING

BELANGRIJKE OPMERKING De informatie in dit informatieblad beoogt niet volledig te zijn en is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en op de heersende wetgeving. Eenieder die dit product gebruikt met een ander doel of een andere bestemming dan die welke specifiek is aanbevolen in het technisch informatieblad, zonder dat voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons is verkregen dat de toepassing van het product geschikt is voor het beoogde gebruiksdoel, doet zulks op eigen risico. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om te voldoen aan alle vereisten die door de lokale wet- en regelgeving worden gesteld. Lees altijd het veiligheidsinformatieblad en het technisch informatieblad van dit product door, indien deze beschikbaar zijn. Alle door ons verstrekte adviezen of mededelingen over het product (in dit informatieblad of elders) zijn, zo ver onze kennis reikt, correct. Wij hebben echter geen invloed op de kwaliteit of de conditie van de ondergrond of op alle overige factoren die het gebruik en de toepassing van het product beïnvloeden. Om deze redenen aanvaarden wij, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van het product. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn van toepassing onze standaard verkoopvoorwaarden- en condities. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad zal van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van ervaringen en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik van het product te verifiëren of dit informatieblad nog actueel is.

De in dit informatieblad vermelde merkaanduidingen zijn beschermde merken van of zijn gelicentieerd aan AkzoNobel.

Hoofdkantoor

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., Postbus 3, 2170 BA Sassenheim. www.Wandarefinish.com/nl