


Technische informatie

Wandabase WB

—W4.03.01



Wandabase WB is een watergedragen basecoat voor het nabootsen van solid en effectkleuren. Het product combineert een goede verspuitbaarheid met een goede dekkracht, uitstekende metallic-oriëntatie, snelle droging en perfecte kleurmating voor alle soorten reparaties. Het resulteert altijd in resultaten van professionele kwaliteit, waardoor u tijd bespaart.



Mengverhouding

Gebruiksklaar



Spuitapparatuur

Spuitopening: 1.2-1.4 mm


Spuitdruk: 1.7-2.2 bar

*Raadpleeg de gebruikershandleiding van het spuitpistool.



Applicatie

2 x 1 laag



Uitdamptijd

Tussen de lagen: Tot mat

Vóór clearcoat: 15 min.



Bescherming

Gebruik geschikte ademhalingsbescherming.

Akzo Nobel Car Refinishes adviseert het gebruik van verse luchtmaskers.

Technische informatie

Wandabase WB

—W4.03.01



Product en additieven	Wandabase WB Wandabase Activator Wandabase LP Additive								
Grondstofbasis	Basecoat: Fysisch drogend bindmiddel								
Geschikte ondergronden	Originele laklagen 600 Filler 4:1 610 1K Plastic Primer 620 Primer Light Grey/Dark Grey 630 2K Epoxy Primer 640 Filler Multi Grey 650 Filler HB 5:1 670 Filler HB 4:1 Grey Opmerking: Breng het product niet rechtstreeks aan op zuurhoudende (etsende) primers.								
Mengverhouding	Wandabase WB is gebruiksklaar Opmerking: Voeg 5-10% Activator WB toe: - om de viscositeit van lichte metalen aan te passen - in hete/droge omstandigheden Schud de toner zachtjes voordat u de formule mengt Roer gemengde kleuren goed door Gebruik voor optimale filtratie een zeef die geschikt is voor watergedragen lak, maaswijdte 125 µm								
Viscositeit	20-30 sec. DIN Cup 4 bij 20°C								
Potlife	<table><tr><td>Solid en parelmoerkleuren:</td><td>3 maanden bij 20°C</td></tr><tr><td>Metallic-kleuren zonder toner W001:</td><td>1 week bij 20°C</td></tr><tr><td>Metallic-kleuren met toner W001:</td><td>1 dag bij 20°C</td></tr></table> Opmerking: Door Wandabase LP Additive toe te voegen, verlengt u de potlife van metallic-kleuren tot wel 3 maanden.			Solid en parelmoerkleuren:	3 maanden bij 20°C	Metallic-kleuren zonder toner W001:	1 week bij 20°C	Metallic-kleuren met toner W001:	1 dag bij 20°C
Solid en parelmoerkleuren:	3 maanden bij 20°C								
Metallic-kleuren zonder toner W001:	1 week bij 20°C								
Metallic-kleuren met toner W001:	1 dag bij 20°C								
Spuitapparatuur	Bovenbeker	Spuitopening 1.2-1.4 mm	Spuitdruk 1.7-2.2 bar* HLVP max. 0.7 aan de luchtkap *Raadpleeg de gebruikershandleiding van het spuitpistool.						

Technische informatie

Wandabase WB

—W4.03.01



Applicatie

Metallic- en parelmoerkleuren:

Breng één laag aan en laat uitdampen tot volledig droog (mat). Breng een volgende lichtere laag aan tot volledige dekkracht bereikt is. Eindig zo nodig met een nevelaag door de inlaatdruk met 0.5 bar te verlagen en de afstand tussen het spuitpistool en het object te vergroten.

Solid kleuren:

Breng één volle laag aan. Laat uitdampen tot volledig mat is. Breng nog één laag aan en laat ook deze drogen tot volledig mat uitdampen. Herhaal dit tot er sprake is van dekking. Een nevelaag is bij solidkleuren niet nodig.

Spotreparaties en uitspuiten:

Spuut de basecoat in dunne (overlappende) lagen, met de haan van het spuitpistool helemaal open, tot volledige dekking bereikt is. Hanteer hierbij een spuitdruk van 1.5 bar. Laat het product tussen de lagen uitdampen. Spuit vervolgens tweemaal uit in het resterende gebied (alleen bij metallic kleuren) bij een spuitdruk van 1.5 bar.

Opmerking:

Roer metallic mengkleuren goed door voordat u ze voor het eerst gebruikt.

- Bij spotreparaties is afkleven tussen de lagen niet nodig.
- Breng als eerste laag een volle laag zuivere W000 aan voor betere oriëntatie van de metallic.
- Bij metallic kunt u 50% zuivere W000 toevoegen aan de laatste (nevel)laag.
- Breng bij spotreparaties geen te dikke laag aan.
- Wandabase WB is in principe gebruiksklaar.
- U kunt 5-10% Activator WB toevoegen:
 - o om de viscositeit van lichte metalen aan te passen
 - o om overspray bij het spuiten van grote objecten te vermijden
 - o in warme en/of droge omstandigheden
- Roer gemengde kleuren goed door voordat u Activator WB toevoegt.
- Voeg bij applicatie van een zuivere Wandabase WB metallic mengkleur altijd Wandabase WB toner W000 toe in de verhouding 1 deel metallic : 4 delen W000.
- Reinig het spuitpistool direct na gebruik met Wandabase Guncleaner WB.

U kunt na een minimale droogtijd van 15 minuten, maar binnen 24 uur, de volgende clearcoats aanbrengen:

Wanda 800 Clear VHS

Wanda 810 Clear AS

Wanda 820 Clear AS Express

U kunt de werktijd verkorten door met een blaaspistool de lichtsnelheid te verhogen.

Reiniging van de apparatuur

Gebruik Wandabase Guncleaner WB.

Laagdikte

Per laag: 10-15 µm

Aanbevolen applicatie (2 lagen): 20-30 µm

Overspuittijd

U kunt Wandabase WB na een minimale droogtijd van 15 minuten, maar binnen 24 uur, overspuiten.

Technische informatie

Wandabase WB

—W4.03.01



Overspuitbaar	800 Clear VHS 810 Clear AS 820 Clear AS Express 830 Clear Matt 840 Clear VHS Slow
Theoretisch uitspuitvermogen	$\pm 9 \frac{1}{2}$ m ² /liter spuitklaar materiaal bij aanbevolen minimale laagdikte (2 lagen). Het praktische uitspuitvermogen is afhankelijk van een aantal factoren zoals vorm van het object, ruwheid van het oppervlak en applicatiemethode en -omstandigheden.
Productopslag	Voorkom extreme temperatuurwisselingen.
Houdbaarheid	De houdbaarheidstermijn geldt voor producten die ongeopend worden bewaard. Wandabase WB-mengkleuren: 1-4 jaar bij 20°C
VOS	2004/42/IIB(c)(420)400 De EU-limietwaarde voor dit product (productcategorie: IIB.d) in gebruiksklare vorm is max. 420 g/l VOS. Het VOS-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is max. 400 g/liter.

AkzoNobel Car Refinish B.V.
Adres: Rijksstraatweg 31, Postbus 3, 2170 BA Sassenheim
Tel.: +31(0)71308-3333

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK MET GESCHIKTE HS&E UITRUSTING

BELANGRIJKE OPMERKING De informatie in dit informatieblad beoogt niet volledig te zijn en is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en op de heersende wetgeving. Een ieder die dit product gebruikt met een ander doel of een andere bestemming dan die welke specifiek is aanbevolen in het technisch informatieblad, zonder dat voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons is verkregen dat de toepassing van het product geschikt is voor het beoogde gebruiksdoel, doet zulks op eigen risico. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om te voldoen aan alle vereisten die door de lokale wet- en regelgeving worden gesteld. Lees altijd het veiligheidsinformatieblad en het technisch informatieblad van dit product door, indien deze beschikbaar zijn. Alle door ons verstrekte adviezen of mededelingen over het product (in dit informatieblad of elders) zijn, zo ver onze kennis reikt, correct. Wij hebben echter geen invloed op de kwaliteit of de conditie van de ondergrond of op alle overige factoren die het gebruik en de toepassing van het product beïnvloeden. Om deze redenen aanvaarden wij, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van het product. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn van toepassing onze standaard verkoopvoorwaarden- en condities. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad zal van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van ervaringen en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik van het product te verifiëren of dit informatieblad nog actueel is.

De in dit informatieblad vermelde merkaanduidingen zijn beschermde merken van of zijn gelicentieerd aan AkzoNobel.
Hoofdkantoor
AkzoNobel Car Refinishes B.V., Postbus 3, 2170 BA Sassenheim. www.Wandarefinish.com/nl