

轻松智选，价值智选，色彩智选

望达5600双 组份高浓清漆



AkzoNobel



快干高固体含量清漆

无论修复尺寸或温度如何, 使用 5600 双组份高浓清漆, 每次都能获得出色的光泽漆面。拥有非常快速的挥发时间和干燥特性, 这款清漆适用于从修补小划痕到整车重新喷涂的任何涂装维修工作。它的多功能性也允许将其用于望达油性和水性底色漆系统。易于混合和简单适用, 5600 双组份高浓清漆凭借其专用固化剂和稀释剂, 提供了一致的质量和耐用性。抛光更加节约时间、材料和劳动力, 其诱人的光泽将有利于让顾客保持长期满意度。

挥发时间非常快, 可快速干燥

在标准喷涂条件下 (15 至 30°C), 5600 双组份高浓清漆可以放心地用于任何尺寸的涂装维修工作。凭借非常短的挥发时间 (5-10 分钟) 和快速的烘烤时间 (30-40 分钟, 取决于所用的稀释剂) 5600 双组份高浓清漆可加快您的工作流程, 而不影响最终漆面的质量。这意味着总体上更短的维修时间, 更高的生产率, 从而为您的业务带来最大的利润。

以更少的喷涂层数提供更高覆盖率

由于其高固体含量, 5600 双组份高浓清漆产生较低的挥发性有机化合物排放。不仅环保, 5600 双组份高浓清漆的每层涂层还提供了更好的覆盖和遮蔽。这意味着只需较小的用量已充分覆盖相同的面积, 从而提升了时间和成本节约。

特性

喷涂两遍, 极短的挥发时间
快速干燥时间

高固体含量 — 以较少的喷涂层数提供
高覆盖率

流平顺畅且易于抛光打蜡

简单的混合比例

高光泽度的耐用漆面

适用于所有环境条件和各类型的汽车涂
装维修

优点

节省时间和提高生产率

降低每平方米的油漆整体成本
更高的整体施工时间、劳动力和油漆
节省

以经济实惠的价格始终提供令人满意的
漆面
用户信任

混合错误的风险更低
只需简单的培训

结果一致, 出错风险低
顾客满意度高

功能多样, 灵活应用能满足您不同的
需求

易于使用且用途广泛

易喷涂性使漆工能够更高效, 并在第一次就获得正确结果。5600 双组份高浓清漆可提供平滑的漆面、不间断的流平, 易于抛光, 节省时间、劳动力和材料。其简单的混合比例也意味着混合误差的风险更小。凭借其专用固化剂 (稀释剂) (来应对每项涂装工作的所需, 5600 双组份高浓清漆可用于任何类型的汽车涂装维修 — 小修补或整车翻新 — 并适用于大多数天气条件。

喷涂指南



5600 双组份高 浓清漆


100:50:10
100: 5600 双组份高
浓清漆
50: 560 固化剂
10: 755/756/757 稀
释剂 — 快干、标准、
慢干



1.2 - 1.4 毫米
1.7 - 2.2 巴
最大 HVLP



2 x 1 遍



在 20°C 时
每遍涂层之间:
每遍涂层之间预留
1-5 分钟

升温烘烤前: 7-10
分钟



可装配时间:
20°C
• 755 快干稀释剂: 2 小时 30 分钟
• 756 标准稀释剂: 5 小时
• 757 慢干稀释剂: 7 小时

60°C
• 755 快干稀释剂: 30 分钟
• 756 标准稀释剂: 30 分钟
• 757 慢干稀释剂: 40 分钟



使用供气式面罩