

Műszaki információ

Wanda 520 Putty Plastic

—W3.02.06



Kétkomponensű poliészter kitt autók felújításához, műanyag alkatrészek felületi egyenetlenségeinek kiküszöbölésére festés előtt. Műanyag felületeken kitűnő tapadást biztosít.

**Keverési arány**

100: súlyrész 520 Putty Plastic
2: súlyrész edző




5-8 perc

**Száradási idő**

30-45 perc 20°C hőmérsékleten

**A töltőalapozó felhordása előtt**

P80-P180
P120-P220

**Újravonható Wanda termékekkel:**

600 Filler 4:1
610 1K Plastic Primer
620 Primer Light / Dark Grey
630 2K Epoxy Primer
640 Filler Multi
650 Filler HB 5:1
670 Filler HB 4:1

**Egészségvédelem**

Használjon megfelelő légzésvédő felszerelést.
Az AkzoNobel Car Refinishes frisslevegős légzésvédő készülék használatát javasolja.

Műszaki információ

Wanda 520 Putty Plastic

—W3.02.06



Termék és adalékanyagok	Wanda 500 Putty Plastic Hardener (a készletben)
Alap nyersanyagok	520 Putty Plastic: Poliészter gyanták Edző: Peroxid
Alkalmas felületek	Műanyag alkatrészek Megjegyzés: A Wanda 520 Putty Plastic nem alkalmazható hőre lágyuló akril felületeken, tapadásjavító alapozókon/töltőalapozókon
Felület előkészítése	Csiszolja le a felületet P80-P180 szemcseméretű csiszolópapírral és zsírtalanítsa antisztatikus hígítóval
Keverési arány	100 súlyrész 520 Putty Plastic 2 súlyrész edző Megjegyzés: Ne adjon az előírtnál több edzőt a keverékhez. Keverje fel alaposan, amíg a keverék színe egyneművé válik.
Fazékidő	5-8 perc 20°C hőmérsékleten
Eljárás	Hordja fel késsel vagy spatulával az alaposan lecsiszolt és zsírtalanított felületre.
A felszerelés tisztítása	Használjon szórópisztoly-tisztítót vagy nitrocellulóz hígítót.
Száradási idők	Csiszolható* 30-45 perc 20°C-on Gyorsított szárítás esetén a hőmérséklet nem haladhatja meg a 70°C-ot, így elkerülhetők a repedések, a felhólyagosodás és a nem megfelelő tapadás
Csiszolás	Ajánlott csiszolópapír (előkészítés) P80-P180 vagy P120-P220 száraz csiszoláshoz Ajánlott csiszolópapír (töltőalapozó /felület-előkészítő felhordása előtt) P220-P320 vagy P220-P320 száraz csiszoláshoz
Újraonthatóság	600 Filler 4:1 610 1K Plastic Primer 620 Primer Light / Dark Grey 630 2K Epoxy Primer 640 Filler Multi 650 Filler HB 5:1 670 Filler HB 4:1
Tárolhatóság	18 hónap 5°C és 40°C közötti hőmérsékleten
VOC	Jelen termék esetében (termékkategória: IIB.b) az EU-s határérték használatra kész állapotban max. 250g/liter VOC. A termék VOC-tartalma használatra kész állapotban maximum 120 g/liter.

Műszaki információ

Wanda 520 Putty Plastic

—W3.02.06



AkzoNobel Car Refinish B.V.
Cím: Rijkssstraatweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim
Tel: +31(0)71308-6944

CSAK SZAKIPARI HASZNÁLATRA

FONTOS A jelen adatlapban megadott információk nem tekinthetők minden körülményekre kiterjedőnek, jelen ismereteinket tükrözik, és megfelelnek az aktuális törvény általi előírásoknak. Amennyiben valaki az itt ajánlottaktól eltérő módon használja fel a terméket, anélkül, hogy erre tőlünk előzőleg írásos jóváhagyást kapott volna, az saját kockázatára cselekszik. Minden esetben a felhasználó felelőssége, hogy minden szükséges lépést megtegyen a helyi törvények és szabályozások betartása érdekében. Mindig olvassa el a termék Anyagbiztonsági és Műszaki Adatlapját, ha rendelkezésre állnak. A termékkel kapcsolatos minden tanácsunk vagy kijelentésünk (akár a jelen Műszaki Adatlapban akár másutt) legjobb tanácsunkat tükrözi, de nem áll módunkban ellenőrizni a kezelendő felületek minőségét, vagy a termék felhasználását és felhordását befolyásoló tényezőt. Ezért, ha csak írásban nem egyezünk bele, semmilyen felelősséget nem vállalunk sem a termék minőségével kapcsolatban, sem bármilyen, a termék használatából eredő anyagi veszteségét vagy kárért. Minden termékünkre és műszaki tanácsunkra a standard üzletpolitikai szabályzatunk vonatkozik. Igényelje nálunk a dokumentum másolatát és olvassa el figyelmesen. A jelen adatlapban szereplő információkat tapasztalataink és folyamatos fejlesztéseink alapján időről időre módosítjuk. A felhasználó felelőssége ellenőrizni azt, hogy a legfrissebb adatlapot olvassa el a termék felhasználása előtt.

A jelen kiadványban szereplő terméknevek az AkzoNobel védjegyei vagy annak engedélyéhez kötöttek.

Székhely:

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.Wandarefinish.com