

Műszaki információ

Wanda 600 Filler HB 5:1

—W2.02.04

Kétkomponensű, kiváló minőségű, gyorsan kikeményedő töltőalapozó. A Wanda 650 Filler HB 5:1 kitűnően csiszolható és kiváló töltést biztosít, alkalmazása könnyű. A Wanda 650 Filler HB 5:1 fekete, fehér és szürke színben is kapható. A színek egymással vegyíthetők.



Zsírtalanító



P280-P320



P400-P600



Keverési arány

5: 5 térfogatrész Wanda 650 Filler HB 5:1

1: 1 térfogatrész Wanda 350 Hardener HB 5:1

0-20%: rész hígító (opcionális) 100 Slow / 110 Standard / 120 Rapid



Keverőléc

Használjon Wanda mérőlécet
W9



Felszerelés

Szórópisztoly beállítása: 1.6-2.0 mm

Szórási nyomás: 1.6-2.0 bar




Alkalmazás

Hordjon fel 1-3 külön réteget, hagyjon közöttük 5-10 perc szikkadási időt.

Gyorsított szárítás esetén hagyjon minimum 5 perc szikkadási időt.

Műszaki információ

Wanda 600 Filler HB 5:1
—W2.02.04



Szikkadás

5-10 perc



Száradás:

20°C

3 óra

60°C

60 perc



Egészségvédelem

Használjon megfelelő légzésvédő felszerelést.

Az AkzoNobel Car Refinishes frisslevegős légzésvédő készülék használatát javasolja.

Műszaki információ

Wanda 600 Filler HB 5:1

—W2.02.04



Termék és adalékanyagok

Wanda 650 Filler HB 45:1
Wanda 350 Hardener HB 5:1
Wanda Thinner 100 Slow / 110 Standard / 120 Rapid

Alap nyersanyagok

Töltőalapozó: akrilgyanta
Edző: poliizocianát gyanta

Alkalmas felületek

Meglévő felületek, beleértve:
hőre lágyuló akril bevonatok,
660 1K Etch Primer
610 1K Plastic Primer
Tapadásjavító alapozók\poliészter kittek
Bevonat nélküli acél felületek, 2K epoxi alapozó,
Bevonat nélküli acél felületek, horganyzott acél,
Alumínium (először hordjon fel rá 660 1K maró alapozót vagy 630 2K epoxi alapozót)

Vegyítés:

5: 5 térfogatrész Wanda 650 Filler HB 5:1
1: 1 térfogatrész Wanda 350 Hardener HB 5:1
0-20%: rész hígító (100 Slow / 110 Standard / 120 Rapid (opcionális))

Szórási viszkozitás

20-24 másodperc 20°C-on

Felület előkészítése

Meglévő felületek: Zsírtalanítsa és csiszolja szárazon P220-P320-szal, vagy nedvesen P400-P600-zal
Poliészter kittek: Csiszolja szárazon P220-P320-szal
Bevonat nélküli acél felületek: Zsírtalanítsa és csiszolja P80-P180-nal

Szürkeskála

Kérjük, használja a WANDA GreyBase szürkeskálát a javítandó járműnek megfelelő szürke árnyalat kiválasztásához, vagy kövesse a MIXIT link ajánlásait:

Wanda GreyBase	Kód
GreyBase 30	GB-30
GreyBase 25	GB-25
GreyBase 20	GB-20
GreyBase 15	GB-15
GreyBase 10	GB-10

Fazékidő

45 perc 20°C hőmérsékleten

Száradási idők

Száradás:	20°C	60°C
	3 óra	40 perc

A felszerelés tisztítása

Használjon szórópisztoly-tisztítót vagy nitrocellulóz hígítót.

Rétegvastagság

80-100 pm rétegenként

Műszaki információ

Wanda 600 Filler HB 5:1

—W2.02.04

**Elméleti
fedőképeség**5.5 m² / liter rétegenként

Megjegyzés: A gyakorlati fedőképeség számos tényezőtől függ, például a bevonandó tárgy formájától, a felület érdességétől, az alkalmazás módjától és körülményeitől.

**Ajánlott
csiszolópapír**

Száraz csiszolás:
Kezdeti szakasz: P280-P320
Zárószakasz: P400-P500

Nedves csiszolás:
Kezdeti szakasz: P600
Záró szakasz: P800-P1000

Újra vonhatóság

Minden Wanda fedőbevonattal

Tárolhatóság

Wanda 650 Filler HB 5:1: 12 hónap 5°C és 40°C közötti hőmérsékleten
350 Hardener HB 5:1: 12 hónap 5°C és 40°C közötti hőmérsékleten

Szín

Fehér, Szürke és Fekete

VOC

A termék (termékkategória IIB.c) esetében az EU-s határérték használatra kész állapotban max. 540 g/liter VOC. Használatra kész állapotban a termék VOC tartalma max. 500 g/liter.

Műszaki információ

Wanda 600 Filler HB 5:1

—W2.02.04



AkzoNobel Car Refinish B.V.
Cím: Rijkssstraatweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim
Tel: +31(0)71308-6944

CSAK SZAKIPARI HASZNÁLATRA

FONTOS A jelen adatlapban megadott információk nem tekinthetők minden körülményekre kiterjedőnek, jelen ismereteinket tükrözik, és megfelelnek az aktuális törvény általi előírásoknak: Amennyiben valaki az itt ajánlottaktól eltérő módon használja fel a terméket, anélkül, hogy erre tőlünk előzőleg írásos jóváhagyást kapott volna, az saját kockázatára cselekszik. A helyi törvények és szabályozások betartása minden esetben a felhasználó felelőssége. Mindig olvassa el a termék Anyagbiztonsági és Műszaki Adatlapját, ha rendelkezésre állnak. A termékkel kapcsolatos minden tanácsunk vagy kijelentésünk (akár a jelen Műszaki Adatlapban akár másutt) legjobb tanácsunkat tükrözi, de nem áll módunkban ellenőrizni a kezelendő felületek minőségét, vagy a termék felhasználását és felhordását befolyásoló tényezőket. Ezért, ha csak írásban nem egyezünk bele, semmilyen felelősséget nem vállalunk sem a termék minőségével kapcsolatban, sem bármilyen, a termék használatából eredő anyagi veszteségét vagy kárért. Minden termékünkre és műszaki tanácsunkra a standard üzletpolitikai szabályzatunk vonatkozik. Igényelje nálunk a dokumentum másolatát és olvassa el figyelmesen. A jelen adatlapban szereplő információkat tapasztalataink és folyamatos fejlesztéseink alapján időről időre módosítjuk. A felhasználó felelőssége ellenőrizni azt, hogy a legfrissebb adatlapot olvassa el a termék felhasználása előtt.

A jelen kiadványban szereplő terméknevek az AkzoNobel védjegyei vagy annak engedélyéhez kötöttek.

Székhely:

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.Wandarefinish.com