

Műszaki információ -

Wanda 610 1K Műanyag alapozó

—W2.01.02



Gyorsan száradó, egy komponensű tapadásközvetítő alapozó a műanyag alkatrészekhez a járműfényezésben.



Keverési arány

Felhasználásra kész



Eszközök:

Szórópisztoly beállítás: 1.2-1.4 mm


Alkalmazási nyomás: 1.7-2.2 bar

* Lásd a szórópisztoly használati útmutatását



Felhordás

1 réteg



Szikkadás

20 perc



Bevonhatóság

Minden Wanda alapozóval, bázisfestékekkel és fedőbevonattal (24 órán belül)



Egészségvédelem

Használjon megfelelő légzésvédő felszerelést.

Az AkzoNobel Car Refinishes frisslevegős légzésvédő készülék használatát javasolja.

Műszaki információ -

Wanda 610 1K Műanyag alapozó

—W2.01.02



Termék és adalékanyagok	610 1K Műanyag alapozó		
Alap nyersanyagok	610 1K Műanyag alapozó: poliészter gyanta		
Alkalmas felületek	Az autóiparban jelenleg rendelkezésre álló összes műanyag autó karosszéria alkatrész, kivéve a tiszta PE -ből (polietilén) készült alkatrészeket <i>Megjegyzés: Ne vigyen fel 1K műanyag alapozót olyan műanyag alkatrészekre, amelyeket már előkezelték gyári alapozóval!</i>		
Felület előkészítés	Tisztítsa meg a felületet meleg vízzel és tisztítószerezrel, majd öblítse le kellően tiszta vízzel. Távolítsa el a felületi szennyeződést Wandabase SB zsírtalanítóval.		
Keverési arány	610 1K Műanyag alapozó szórásra kész (használat előtt rázza fel 5 másodpercig)		
Viszkozitás	15-17 másodperc DIN 4 csészében 20°C-on		
Szórópisztoly beállítás és alkalmazási nyomás	Ejtőtartályos:	Fúvóka 1.2-1.4 mm	Nyomás 1.7-2.2 bar* HVLP max 0.7 levegősapkánál
	* Lásd a szórópisztoly használati útmutatását		
Felhordás	Hordja fel 1 rétegben		
Eszközök tisztítása	Használjon Wandabase pisztolymosót		
Rétegvastagság	1-4 µm		
Bevonhatósági idő	Az újabb réteg előtt hagyjon legalább 20 perc szikkadási időt 20 ° C-on. A töltőalapozót vagy fedőbevonatot 24 órán belül vigye fel 20 ° C -on.		
Bevonható	Wanda alapozók, bázisfestékek és fedőbevonatok		
Elméleti fedőképesség	Használatra kész keverék 1 mikron rétegvastagságban: ± 11 m²/liter A gyakorlati lefedettség számos tényezőtől függ, például a tárgy alakjától, a felület érdességétől, az alkalmazási módtól és az alkalmazási körülményektől.		
Tárolás	Kerülje a szélsőséges hőingadozásokat.		
Eltarthatóság	A termék eltarthatósága bontatlan állapotban kerül meghatározásra: 1K műanyag alapozó: 2 év 20 ° C -on		
VOC	2004/42/IIb(e)(840)780 Jelen termék esetében (termékkategória: IIB.e) az EU-s határérték használatra kész állapotban max. 840g/liter VOC. A termék VOC-tartalma használatra kész állapotban maximum 780 g/liter.		

Műszaki információ -

Wanda 610 1K Műanyag alapozó

—W2.01.02



AkzoNobel Car Refinish B.V.
Cím: Rijksweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim
Tel: +31(0)71308-6944

CSAK SZAKIPARI HASZNÁLATRA

FONTOS A jelen adatlapban megadott információk nem tekinthetők minden körülményekre kiterjedőnek, jelen ismereteinket tükrözik, és megfelelnek az aktuális törvény általi előírásoknak: Amennyiben valaki az itt ajánlottaktól eltérő módon használja fel a terméket, anélkül, hogy erre tőlünk előzőleg írásos jóváhagyást kapott volna, az saját kockázatára cselekszik. Minden esetben a felhasználó felelőssége, hogy minden szükséges lépést megtegyen a helyi törvények és szabályozások betartása érdekében. Mindig olvassa el a termék Anyagbiztonsági és Műszaki Adatlapját, ha rendelkezésre állnak. A termékkel kapcsolatos minden tanácsunk vagy kijelentésünk (akár a jelen Műszaki Adatlapban akár másutt) legjobb tanácsunkat tükrözi, de nem áll módunkban ellenőrizni a kezelendő felületek minőségét, vagy a termék felhasználását és felhordását befolyásoló tényezőket. Ezért, ha csak írásban nem egyezünk bele, semmilyen felelősséget nem vállalunk sem a termék minőségével kapcsolatban, sem bármilyen, a termék használatából eredő anyagi veszteséget vagy kárért. Minden termékünkre és műszaki tanácsunkra a standard üzletpolitikai szabályzatunk vonatkozik. Igényelje nálunk a dokumentum másolatát és olvassa el figyelmesen. A jelen adatlapban szereplő információkat tapasztalataink és folyamatos fejlesztéseink alapján időről időre módosítjuk. A felhasználó felelőssége ellenőrizni azt, hogy a legfrissebb adatlapot olvassa el a termék felhasználása előtt.

A jelen kiadványban szereplő terméknevek az AkzoNobel védjegyei vagy annak engedélyéhez kötöttek.

Székhely:

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.Wandarefinish.com

Műszaki információ -

Wanda 610 1K Műanyag alapozó

—W2.01.02



AkzoNobel Car Refinish B.V.