

Műszaki információ

Wanda 830 Clear Matt

—W1.05.09

Matt színtelen lakk, használható önállóan vagy egyéb Wanda színtelen lakkokkal kombinálva a kívánt fényességi szint elérése érdekében. A Wanda 830 Clear Matt alkalmazható vízbázisú vagy oldószeres bevonatokon, mint a Wandabase WB vagy Wandabase Max. Különböző Wanda edzők és hígítók / aktivátorok állnak rendelkezésre, amelyek segítségével a színtelen matt lakk alkalmazása a különböző alkalmazási körülményekhez, valamint a helyi VOC előírásokhoz igazítható.



Keverési arány 830 Clear Matt

2: Wanda 830 Clear Matt

1: Wanda 310 Hardener Standard / 300 Hardener Slow

10% Wanda Thinners 100 Slow / 110 Standard / 120 Rapid

***Kérjük, vegye figyelembe a következő oldalakon található táblázatokat.**



Keverőléc

Használjon Wanda mérőlécet

W2-W3



Felszerelés

Szórópisztoly beállítása: 1.2-1.4 mm

Szórási nyomás: 1.7-2.2 bar*


*Lásd a szórópisztoly használati utasítását



Alkalmazás

2 x 1 réteg

Először hordjon fel egy terület, zárt réteget, majd az előírt szikkadási idő után egy teljes területre réteget.



Szikkadás

A rétegek között: 5-10 perc 20°C-on

Kikeményítés előtt: 10-15 perc 20°C-on



Szárítás

Wanda 310 Hardener Standard:

20°C

2-3 óra

60°C

20-25 perc*

*a tárgy hőmérsékletétől függően



Egészségvédelem

Használjon megfelelő légzésvédő felszerelést.

Az AkzoNobel Car Refinishes frisslevegős légzésvédő készülék használatát javasolja.

Műszaki információ

Wanda 830 Clear Matt

—W1.05.09



Különböző szintelen lakkokkal létrehozott keverékek

Wanda 800 Clear VHS és 830 Clear Matt

Keverési arány

- 2: Wanda 830 Clear Matt és 830 Clear VHS
 1: Wanda 330 Hardener HS
 10% Wanda 140 Thinner HS/ 130 Thinner HT

***Kérjük, vegye figyelembe a következő oldalakon található táblázatokat.**



A Clear Matt és a **800 Clear VHS** keverékével az alábbi fényességi szintek érhetőek el. A táblázat segítséget nyújt a különböző fényességi szintek eléréséhez. Javasoljuk, hogy készítsen mintalapkát az elért fényességi szint ellenőrzésére, mivel a végeredményt befolyásolhatják:

- a) a felhordott réteg vastagsága
 b) a szárítás körülményei

Matt felület	Keverési arány 3 : 1 : 1	Fényességi egységek
100% Wanda 830 Clear Matt		+/-15 – 25
Selyem-matt felület	Keverési arány 2 : 1 : 10%	
4 térfogatrész - Wanda 830 Clear Matt 1 térfogatrész - 800 Clear VHS		+/-35 - 45
Félfényes felület	Keverési arány 2 : 1 : 10%	
3 térfogatrész - Wanda 830 Clear Matt 2 térfogatrész - 800 Clear VHS		+/-60 – 75



Száradás*
 800 Clear VHS

20°C
 3 óra

60°C
 30-45 perc

Műszaki információ

Wanda 830 Clear Matt

—W1.05.09



Wanda 810 Clear AS és 830 Clear Matt

Keverési arány

- 2: Wanda 830 Clear Matt és 810 Clear AS*
 1: Wanda 310 Hardener Standard/300 Hardener Slow
 10% Wanda 100 Slow/110 Standard/120 Rapid

*Kérjük, vegye figyelembe a következő oldalakon található táblázatokat.



A Clear Matt és a **810 Clear AS** keverékével a következő fényességi szintek érhetők el. A táblázat segítséget nyújt a különböző fényességi szintek eléréséhez. Javasoljuk, hogy készítsen mintalapokat az elért fényességi szint ellenőrzésére, mivel a végeredményt befolyásolhatják:

- a) a felhordott réteg vastagsága
 b) a szárítás körülményei

Matt felület	Keverési arány 2 : 1 : 10%	Fényességi egységek
100% Wanda 830 Clear Matt		+/-10 - 20
Selyem-matt felület	Keverési arány 2 : 1 : 10%	
4 térfogatrész - Wanda 830 Clear Matt 1 térfogatrész - Wanda 810 Clear AS		+/-30 - 45
Félfényes felület	Keverési arány 2 : 1 : 10%	
3 térfogatrész - Wanda 830 Clear Matt 2 térfogatrész - Wanda 810 Clear AS		+/-50 - 75
1 térfogatrész - Wanda 830 Clear Matt 1 térfogatrész - Wanda 810 Clear AS		+/-70 - 85



Száradás*
 810 Clear AS

20°C
 4 óra

60°C
 20-30 perc

Műszaki információ

Wanda 830 Clear Matt

—W1.05.09



Wanda 820 Clear AS és 830 Clear Matt

Keverési arány

- 2: Wanda 830 Clear Matt vagy vegyített 820 Clear AS Express *
- 1: Wanda 310 Hardener Standard / 300 Hardener Slow
- 10% Wanda Thinners 100 Slow / 110 Standard / 120 Rapid

*Kérjük, vegye figyelembe a következő oldalakon található táblázatokat.



A Clear Matt és a 840 Clear VHS Slow keverékével a következő fényességi szintek érhetők el. A táblázat segítséget nyújt a különböző fényességi szintek eléréséhez. Javasoljuk, hogy készítsen mintalapokat az elért fényességi szint ellenőrzésére, mivel a végeredményt befolyásolhatják:

- a) a felhordott réteg vastagsága
b) a szárítás körülményei

Matt felület	Keverési arány 2 : 1 : 10%	Fényességi egységek
100% Wanda 830 Clear Matt		+/-10 - 20
Selyem-matt felület	Keverési arány 2 : 1 : 10%	
4 térfogatrész - Wanda 830 Clear Matt 1 térfogatrész - Wanda 840 Clear VHS Slow		+/-30 - 40
Félfényes felület	Keverési arány 2 : 1 : 10%	
3 térfogatrész - Wanda 830 Clear Matt 2 térfogatrész - Wanda 840 Clear VHS Slow		+/-50 - 75
1 térfogatrész - Wanda 830 Clear Matt 1 térfogatrész - Wanda 840 Clear VHS Slow		+/-70 - 85



Száradás*

820 Clear AS Express

20°C

3 óra

60°C

15-18 perc

Műszaki információ

Wanda 830 Clear Matt

—W1.05.09



Wanda 840 Clear VHS Slow és 830 Clear Matt

Keverési arány

2: Wanda 830 Clear Matt és 840 Clear VHS Slow *

1: Wanda 330 Hardener HS

10% Wanda 140 Thinner HS / 130 Thinner HT

*Kérjük, vegye figyelembe a következő oldalakon található táblázatokat.



A Wanda 830 Clear Matt és a Wanda 840 Clear VHS Slow keverékével a következő fényességi szintek érhetők el. A táblázat segítséget nyújt a különböző fényességi szintek eléréséhez. Javasoljuk, hogy készítsen mintalapkát az elért fényességi szint ellenőrzésére, mivel a végeredményt befolyásolhatják:

- a felhordott réteg vastagsága
- a szárítás körülményei

Matt felület	Keverési arány 2 : 1 : 10%	Fényességi egységek
100% Wanda 830 Clear Matt		+/-10 - 20
Selyem-matt felület	Keverési arány 2 : 1 : 10%	
4 térfogatrész - Wanda 830 Clear Matt 1 térfogatrész - Wanda 840 Clear VHS Slow		+/-35 - 45
Félfényes felület	Keverési arány 2 : 1 : 10%	
3 térfogatrész - Wanda 830 Clear Matt 2 térfogatrész - Wanda 840 Clear VHS Slow		+/-60 - 70



Száradás*

840 Clear VHS Slow

20°C

6 óra

60°C

30-45 perc

Műszaki információ

Wanda 830 Clear Matt

—W1.05.09



Alkalmas felületek	Vízbázisú és oldószeres bázisfestékek Kemény, száraz, csiszolt OEM bevonatok
Szórópisztoly beállítása és szórási nyomás	Ejtőtartályos: 1.2-1.4 mm 1.7-2.2 bar* *Lásd a szórópisztoly használati utasítását
Alkalmazás	Hordjon fel egy terület, zárt réteget, majd hagyjon 5-10* perc szikkadási időt 20°C-on (a szikkadáshoz szükséges idő a felhasznált edző / hígító kombinációtól függ). Ezután hordjon fel egy teljes terület réteget, majd hagyjon 10-15* perc szikkadási időt 20°C-on kikeményítés előtt. *A szikkadáshoz szükséges idő nagyban függ az alkalmazás körülményeitől.
Fazékidő	100% Clear 830 Matt esetében 2-3 óra 20°C-on Egyéb szintelen lakkokkal képezett keverékek esetében lásd a szintelen lakk műszaki adatlapját
A felszerelés tisztítása	Használjon oldószeres szórópisztoly-tisztítót vagy nitrocellulóz hígítót.
Rétegvastagság	Rétegenként: 20-25 µm Javasolt alkalmazás (2 réteg) 40-50 µm
Elméleti fedőképesség	5.5 m ² / liter rétegenként Megjegyzés: A gyakorlati fedőképesség számos tényezőtől függ, például a bevonandó tárgy formájától, a felület érdességétől, az alkalmazás módjától és körülményeitől.
Tárolhatóság	A tárolhatóság a termék 20°C-on, bontatlan állapotban történő tárolására vonatkozik. Kerülje a szélsőséges hőmérséklet-ingadozásokat. A Wanda 830 Clear Matt tárolhatósága: 4 év 20°C-on
VOC	Használatra kész állapotban a termék (100% Wanda 830 Clear Matt) VOC tartalma max. 600 g/liter. RTS keverék

Műszaki információ

Wanda 830 Clear Matt

—W1.05.09



AkzoNobel Car Refinish B.V.
Cím: Rijksweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim
Tel: +31(0)71308-6944

CSAK SZAKIPARI HASZNÁLATRA

FONTOS A jelen adatlapban megadott információk nem tekinthetők minden körülményekre kiterjedőnek, jelen ismereteinket tükrözik, és megfelelnek az aktuális törvény általi előírásoknak. Amennyiben valaki az itt ajánlottaktól eltérő módon használja fel a terméket, anélkül, hogy erre tőlünk előzőleg írásos jóváhagyást kapott volna, az saját kockázatára cselekszik. A helyi törvények és szabályozások betartása minden esetben a felhasználó felelőssége. Mindig olvassa el a termék Anyagbiztonsági és Műszaki Adatlapját, ha rendelkezésre állnak. A termékkel kapcsolatos minden tanácsunk vagy kijelentésünk (akár a jelen Műszaki Adatlapban akár másutt) legjobb tanácsunkat tükrözi, de nem áll módunkban ellenőrizni a kezelendő felületek minőségét, vagy a termék felhasználását és felhordását befolyásoló tényezőket. Ezért, ha csak írásban nem egyezünk bele, semmilyen felelősséget nem vállalunk sem a termék minőségével kapcsolatban, sem bármilyen, a termék használatából eredő anyagi veszteségét vagy kárért. Minden termékünkre és műszaki tanácsunkra a standard üzletpolitikai szabályzatunk vonatkozik. Igényelje nálunk a dokumentum másolatát és olvassa el figyelmesen. A jelen adatlapban szereplő információkat tapasztalataink és folyamatos fejlesztéseink alapján időről időre módosítjuk. A felhasználó felelőssége ellenőrizni azt, hogy a legfrissebb adatlapot olvassa el a termék felhasználása előtt.

A jelen kiadványban szereplő terméknevek az AkzoNobel védjegyei vagy annak engedélyéhez kötöttek.

Székhely:

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.Wandarefinish.com