

Műszaki információ

Wanda 500 Putty Multiuse —W3.02.01



Kétkomponensű poliészter kitt autók újrafényezéséhez, felületi egyenetlenségek kiküszöbölésére. Kitűnő tapadást biztosít a legkülönbözőbb felületeken, mint pl. acél, horganyzott és alumínium felületek.

**Keverési arány**

100: 2-3

100 súlyrész 500 Putty Multiuse

2-3 súlyrész edző




5-6 perc

**Száradási idő**

18-20 perc 20°C hőmérsékleten

**A töltőalapozó felhordása előtt**

P220-P320

**Újra vonhatóság**

Wanda 600 Filler 4:1

**Egészségvédelem**

Használjon megfelelő légzésvédő felszerelést.

Az AkzoNobel Car Refinishes frisslevegős légzésvédő készülék használatát javasolja.

Műszaki információ

Wanda 500 Putty Multiuse

—W3.02.01



Termék és adalékanyagok	Wanda 500 Putty Multiuse Hardener (a készletben)
Alap nyersanyagok	500 Putty Multiuse: Poliészter gyanták Edző: Peroxid
Alkalmas felületek	• Acél felületek • Horganyzott acél • Alumínium • 2K Epoxi alapozó • Laminált poliészter • Meglévő felületek • Poliészter üvegszál Megjegyzés: A Wanda 500 Putty Multiuse kittet ne alkalmazza hőre lágyuló akril felületeken, tapadásjavító alapozókon/töltőalapozókon
Felület előkészítése	• Acél: Zsírtalanítsa és csiszolja P120-as szemcseméretű csiszolópapírral • Horganyzott acél: Zsírtalanítsa és csiszolja P220-as szemcseméretű csiszolópapírral • Alumínium: Zsírtalanítsa és csiszolja P120-as szemcseméretű csiszolópapírral • Meglévő felületek: Csiszolja tisztára a fém felületeket P120-as, a peremeket P220-P230-as szemcseméretű csiszolópapírral. • Laminált poliészter: Mossa le meleg vízzel, zsírtalanítsa és csiszolja át P220-P320-as szemcseméretű csiszolópapírral.
Keverési arány	100 súlyrész 500 Putty Multiuse 2-3 súlyrész edző Megjegyzés: Ne adjon az előírtnál több edzőt a keverékhez. Keverje fel alaposan, amíg a keverék színe egyneművé válik.
Fazékidő	5-6 perc 20°C hőmérsékleten

Műszaki információ

Wanda 500 Putty Multiuse

—W3.02.01



Eljárás	Hordja fel késsel vagy spatulával alaposan lecsiszolt és zsírtalanított felületekre.
A felszerelés tisztítása	Használjon oldószeres szórópisztoly-tisztítót vagy nitrocellulóz hígítót.
Száradási idő	Csiszolható* 18-20 perc 20°C-on Gyorsított szárítás esetén a hőmérséklet nem haladhatja meg a 70°C-ot, így elkerülhetők a repedések, a felhólyagosodás és a nem megfelelő tapadás
Csiszolás	Ajánlott csiszolópapír (előkészítés) P120-P220 száraz csiszolás Ajánlott csiszolópapír (töltőalapozó /felület-előkészítő felhordása előtt) P220-P320 száraz csiszolás
Újravonhatóság	Wanda 600 Filler 4:1
Tárolhatóság	12 hónap 5°C és 40°C közötti hőmérsékleten
VOC	Jelen termék esetében (termékkategória: IIB.b) az EU-s határérték használatra kész állapotban max. 250g/liter VOC. A termék VOC-tartalma használatra kész állapotban maximum 105 g/liter.

AkzoNobel Car Refinish B.V.
Cím: Rijksweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim
Tel: +31(0)71308-6944

CSAK SZAKIPARI HASZNÁLATRA

FONTOS A jelen adatlapban megadott információk nem tekinthetők minden körülményekre kiterjedőnek, jelen ismereteinket tükrözik, és megfelelnek az aktuális törvény által előírtaknak. Amennyiben valaki az itt ajánlottaktól eltérő módon használja fel a terméket, anélkül, hogy erre tőlünk előzőleg írásos jóváhagyást kapott volna, az saját kockázatára cselekszik. Minden esetben a felhasználó felelőssége, hogy minden szükséges lépést megtegyen a helyi törvények és szabályozások betartása érdekében. Mindig olvassa el a termék Anyagbiztonsági és Műszaki Adatlapját, ha rendelkezésre állnak. A termékkel kapcsolatos minden tanácsunk vagy kijelentésünk (akár a jelen Műszaki Adatlapban akár másutt) legjobb tanácsunkat tükrözi, de nem áll módunkban ellenőrizni a kezelendő felületek minőségét, vagy a termék felhasználását és felhordását befolyásoló tényezőket. Ezért, ha csak írásban nem egyezünk bele, semmilyen felelősséget nem vállalunk sem a termék minőségével kapcsolatban, sem bármilyen, a termék használatából eredő anyagi veszteséget vagy kárt. Minden termékünkre és műszaki tanácsunkra a standard üzletpolitikai szabályzatunk vonatkozik. Igényelje nálunk a dokumentum másolatát és olvassa el figyelmesen. A jelen adatlapban szereplő információkat tapasztalataink és folyamatos fejlesztéseink alapján időről időre módosítjuk. A felhasználó felelőssége ellenőrizni azt, hogy a legfrissebb adatlapot olvassa el a termék felhasználása előtt.

A jelen kiadványban szereplő terméknevek az AkzoNobel védjegyei vagy annak engedélyéhez kötöttek.

Székhely:

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.Wandarefinish.com