

Műszaki információ

Wanda 510 Putty Glass Fiber —W3.02.02



Kétkomponensű, üvegszálas poliészter kitt, lyukak és széles repedések áthidalására. Különböző felületeken alkalmazható.



Csiszolás
P120-P220



Keverési arány:

100 súlyrész 510 Putty Glass Fiber
2-3 súlyrész edző

Megjegyzés: Ne adjon az előírtnál több edzőt a keverékhez.
Keverje fel alaposan, amíg a keverék színe egyneművé válik.



4-8 perc



Száradási idő

20-25 perc 20°C hőmérsékleten



Egészségvédelem

Használjon megfelelő légzésvédő felszerelést.

Az AkzoNobel Car Refinishes frisslevegős légzésvédő készülék használatát javasolja.

Műszaki információ

Wanda 510 Putty Glass Fiber

—W3.02.02



Termék és adalékanyagok	Edző (a készletben)
Alap nyersanyagok	500 Putty Glass Fiber: Poliészter gyanták Edző: Peroxid
Alkalmas felületek	• Acél felületek • Horganyzott acél • Alumínium • 2K Epoxy Primer • Laminált poliészter • Meglévő felületek Megjegyzés: A Wanda 500 Putty Multiuse kittet ne alkalmazza hőre lágyuló akril felületeken, tapadásjavító alapozókon/töltőalapozókon
Felület előkészítése	• Acél: Zsírtalanítsa és csiszolja P120-as szemcseméretű csiszolópapírral • Horganyzott acél: Zsírtalanítsa és csiszolja P220-as szemcseméretű csiszolópapírral • Alumínium: Zsírtalanítsa és csiszolja P120-as szemcseméretű csiszolópapírral • Meglévő felületek: Csiszolja tisztára a fém felületeket P120-as, a peremeket P220-P230-as szemcseméretű csiszolópapírral. • Laminált poliészter: Mossa le meleg vízzel, zsírtalanítsa és csiszolja át P220-P320-as szemcseméretű csiszolópapírral.
Keverési arány	100 súlyrész 500 Putty Glass Fiber 2-3 súlyrész edző Megjegyzés: Ne adjon az előírtnál több edzőt a keverékhez. Keverje fel alaposan, amíg a keverék színe egyneművé válik.
Fazékidő	4-8 perc 20°C hőmérsékleten

Műszaki információ

Wanda 510 Putty Glass Fiber

—W3.02.02



Eljárás	Hordja fel késsel vagy spatulával alaposan lecsiszolt és zsírtalanított felületekre.
A felszerelés tisztítása	Használjon szórópisztoly-tisztítót vagy nitrocellulóz higítót.
Száradási idők	Csiszolható* 20-25 perc után 20°C-on, ill. 10 perc után 40°C-on Gyorsított szárítás esetén a hőmérséklet nem haladhatja meg a 70°C-ot, így elkerülhetők a repedések, a felhólyagosodás és a nem megfelelő tapadás.
Csiszolás	Ajánlott csiszolópapír P120-P220 száraz csiszoláshoz
Újravonhatóság	Wanda 600 Filler 4:1
Tárolhatóság	12 hónap 20°C-on
VOC	Jelen termék esetében (termékkategória: IIB.b) az EU-s határérték használatra kész állapotban max. 250g/liter VOC. A termék VOC-tartalma használatra kész állapotban maximum 110 g/liter.

AkzoNobel Car Refinish B.V.
Cím: Rijksweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim
Tel: +31(0)71308-6944

CSAK SZAKIPARI HASZNÁLATRA

FONTOS A jelen adatlapban megadott információk nem tekinthetők minden körülményekre kiterjedőnek, jelen ismereteinket tükrözik, és megfelelnek az aktuális törvény általi előírásoknak. Amennyiben valaki az itt ajánlottaktól eltérő módon használja fel a terméket, anélkül, hogy erre tőlünk előzőleg írásos jóváhagyást kapott volna, az saját kockázatára cselekszik. Minden esetben a felhasználó felelőssége, hogy minden szükséges lépést megtegyen a helyi törvények és szabályozások betartása érdekében. Mindig olvassa el a termék Anyagbiztonsági és Műszaki Adatlapját, ha rendelkezésre állnak. A termékkel kapcsolatos minden tanácsunk vagy kijelentésünk (akár a jelen Műszaki Adatlapban akár másutt) legjobb tanácsunkat tükrözi, de nem áll módunkban ellenőrizni a kezelendő felületek minőségét, vagy a termék felhasználását és felhordását befolyásoló tényezőt. Ezért, ha csak írásban nem egyezünk bele, semmilyen felelősséget nem vállalunk sem a termék minőségével kapcsolatban, sem bármilyen, a termék használatából eredő anyagi veszteségét vagy kárért. Minden termékünkre és műszaki tanácsunkra a standard üzletpolitikai szabályzatunk vonatkozik. Igényelje nálunk a dokumentum másolatát és olvassa el figyelmesen. A jelen adatlapban szereplő információkat tapasztalataink és folyamatos fejlesztéseink alapján időről időre módosítjuk. A felhasználó felelőssége ellenőrizni azt, hogy a legfrissebb adatlapot olvassa el a termék felhasználása előtt.

A jelen kiadványban szereplő terméknevek az AkzoNobel védjegyei vagy annak engedélyéhez kötöttek.

Székhely:

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.Wandarefinish.com