

Műszaki információ

Wanda 600 Filler 4:1

—W2.02.01


Kétkomponensű, VOC kompatibilis töltőalapozó. Gyorsan szárad, könnyen csiszolható, 3 színben áll rendelkezésre.



Zsírtalanító



P220-P320



Keverési arány

- 4: 4 térfogatrész Wanda 600 Filler 4:1
- 1: 1 térfogatrész Wanda 340 Hardener Filler 4:1
- 10%: 10% térfogat-százalék Wanda hígító (opcionális)



Keverőléc

Használjon Wanda mérőlécet
W5




Felszerelés

Szórópisztoly beállítása: 1.6-2.0
mm Szórási nyomás: 1.6-2.0 bar



Alkalmazás

1-3 x 1 réteg
Hordjon fel 1-3 külön réteget, hagyjon közöttük 5-10 perc szikkadási időt.
Gyorsított szárítás esetén hagyjon minimum 5-7 perc szikkadási időt
kikeményítés előtt.



Szikkadás

5-10 perc

Műszaki információ

Wanda 600 Filler 4:1

—W2.02.01



Száradás:

Csiszolható*

20°C

3 óra

60°C

30-40 perc

**a környezeti körülményektől függően*



Egészségvédelem

Használjon megfelelő légzésvédő felszerelést.

Az AkzoNobel Car Refinishes frisslevegős légzésvédő készülék használatát javasolja.

Alap nyersanyagok

Wanda 600 Filler 4:1

—W2.02.01



Termék és adalékanyagok	Wanda 600 Filler 4:1 Wanda 340 Hardener Filler 4:1 Wanda Thinners 100 Slow / 110 Standard / 120 Rapid
Alap nyersanyagok	Töltőalapozó: akrilgyanta Edző: poliizocianát gyanta
Alkalmas felületek	Meglévő felületek, beleértve: Hőre lágyuló akril bevonatok, tapadásjavító alapozók\poliészter kittek, bevonat nélküli acél felületek, 2K epoxi alapozók
Vegyítés:	4: 4 térfogatrész Wanda 600 Filler 4:1 1: 1 térfogatrész Wanda 340 Hardener Filler 4:1 10%:10 térfogat-százalék Wanda hígító (opcionális)
Szórási viszkozitás	20-24 másodperc 20°C-on
Felület előkészítése	Meglévő felületek: Zsírtalanítsa és csiszolja szárazon P220-P320-szal, vagy nedvesen P400-P600-zal Poliészter kittek: Csiszolja szárazon P220-P320-szal Bevonat nélküli acél felületek: Zsírtalanítsa és csiszolja P80-P180-nal
Fazékidő	60 perc 20°C hőmérsékleten
Száradási idők	Csiszolható* 20°C-on 3 óra elteltével, 60°C-on 30-40 perc elteltével
A felszerelés tisztítása	Használjon szórópisztoly-tisztítót vagy nitrocellulóz hígítót.
Rétegvastagság	40-50 pm rétegenként
Elméleti fedőképesség	10 m ² / liter hígítatlan festék esetén, ha a felhordott réteg vastagsága 50 µm. Megjegyzés: A gyakorlati fedőképesség számos tényezőtől függ, például a bevonandó tárgy formájától, a felület érdességétől, az alkalmazás módjától és körülményeitől.

Megjegyzés:

Wanda 600 Filler 4:1

—W2.02.01



Ajánlott csiszolópapír	P400-P500 száraz csiszoláshoz P800-P1000 nedves csiszoláshoz
Újravonhatóság	Minden Wanda fedőbevonattal
Tárolhatóság	24 hónap 5°C és 40°C közötti hőmérsékleten
Szín	Fehér, Szürke, Fekete
VOC	A termék (termékkategória IIB.c) esetében az EU-s határérték használatra kész állapotban max. 540 g/liter VOC. Használatra kész állapotban a termék VOC tartalma max. 577 g/liter.

AkzoNobel Car Refinish B.V.
Cím: Rijkssstraatweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim
Tel: +31(0)71308-6944

CSAK SZAKIPARI HASZNÁLATRA

FONTOS A jelen adatlapban megadott információk nem tekinthetők minden körülményekre kiterjedőnek, jelen ismereteinket tükrözik, és megfelelnek az aktuális törvény általi előírásoknak: Amennyiben valaki az itt ajánlottaktól eltérő módon használja fel a terméket, anélkül, hogy erre tőlünk előzőleg írásos jóváhagyást kapott volna, az saját kockázatára cselekszik. A helyi törvények és szabályozások betartása minden esetben a felhasználó felelőssége. Mindig olvassa el a termék Anyagbiztonsági és Műszaki Adatlapját, ha rendelkezésre állnak. A termékkel kapcsolatos minden tanácsunk vagy kijelentésünk (akár a jelen Műszaki Adatlapban akár másutt) legjobb tanácsunkat tükrözi, de nem áll módunkban ellenőrizni a kezelendő felületek minőségét, vagy a termék felhasználását és felhordását befolyásoló tényezőt. Ezért, ha csak írásban nem egyezünk bele, semmilyen felelősséget nem vállalunk sem a termék minőségével kapcsolatban, sem bármilyen, a termék használatából eredő anyagi veszteségét vagy kárért. Minden termékünkre és műszaki tanácsunkra a standard üzletpolitikai szabályzatunk vonatkozik. Igényelje nálunk a dokumentum másolatát és olvassa el figyelmesen. A jelen adatlapban szereplő információkat tapasztalataink és folyamatos fejlesztéseink alapján időről időre módosítjuk. A felhasználó felelőssége ellenőrizni azt, hogy a legfrissebb adatlapot olvassa el a termék felhasználása előtt.

A jelen kiadványban szereplő terméknevek az AkzoNobel védjegyei vagy annak engedélyéhez kötöttek. Székhely:
AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.Wandarefinish.com