

Műszaki információ

800 Clear VHS

—W1.05.03

A Wanda 800 Clear VHS-nek köszönhetően a csúcsmínőségű fényt biztosító bevonat könnyen elérhető. Ez a VOC kompatibilis szintelen lakk kiválóan teljesít mindenféle javítás esetében a pontjavítástól a teljes újrafényezésig. Kiemelkedően jó végeredményt biztosít.



Keverési arány

2: 800 Clear VHS
1: 330 Hardener HS
10%: 140 Thinner HS/130 Thinner HT



Keverőléc

Használjon Wanda mérőlécet
W2




Felszerelés

Szórópisztoly beállítása: 1.2-1.4 mm
Szórási nyomás: 1.7-2.2 bar



Alkalmazás

2 x 1 réteg
Először hordjon fel egy közepesen zárt réteget, majd az előírt szikkadási idő elteltével egy teljes réteget.



Szikkadás

A rétegek között: 5-10 perc 20°C-on
Kikeményítés előtt: 5-10 perc 20°C-on



Szárítás

140 Thinner HS:
130 Thinner HS:

20°C

2 óra
6 óra

60°C

30 perc*
40 perc*

*a tárgy hőmérsékletétől függően



Egészségvédelem

Használjon megfelelő légzésvédő felszerelést.
Az AkzoNobel Car Refinishes frisslevegős légzésvédő készülék használatát javasolja.

Műszaki információ

800 Clear VHS

—W1.05.03



Termék és adalékanyagok	Edzők: 330 Hardener HS Hígítók: 140 Thinner HS/130 Thinner HT		
Alkalmas felületek	Tökéletesen száraz OEM felületek Wanda Basecoat Waterborne		
Vegyítés:	2: Wanda 800 Clear VHS 1: 330 Hardener HS 10%: 140 Thinner HS/130 Thinner HT Használjon W2 mérőléceket		
Viszkozitás	16-18 másodperc DC4 20°C-on		
Szórópisztoly beállítása és szórási nyomás	Ejtőtartály	1.2-1.4 mm	1.7-2.2 bar a levegő bemenetnél HVLP max. 0.6-0.7 bar a légsapkánál
Alkalmazás	Először hordjon fel egy közepesen zárt réteget, majd az előírt szikkadási idő után egy teljes réteget. A szikkadáshoz szükséges idő nagyban függ az alkalmazás körülményeitől.		
Fazékidő	140 Thinner HS 130 Thinner HT	30 perc 20°C-on 2 óra 20°C-on	
Száradási idők		20°C	60°C
	140 Thinner HS		
	Porszáráz	60 perc	10 perc
	Fogásbiztos	2 óra	30 perc
	130 Thinner HT		
	Porszáráz	90 perc	15 perc
	Fogásbiztos	6 óra	40 perc
	Infraszáritás	5 perc alacsony teljesítményen	8 perc nagy teljesítményen

Műszaki információ

800 Clear VHS

—W1.05.03



Infraszáritás	Fogásbiztos 4 perc után alacsony teljesítményen, 6 perc után nagy teljesítményen
Polírozhatóság	Minimum 1 órával lehűlés után polírozható.
Rétegvastagság	Javasolt alkalmazás (2 réteg): 45-60 µm
Elméleti fedőképesség	Használatra kész keverék 1 mikron rétegvastagság esetén: $\pm 522 \text{ m}^2/\text{liter}$ A gyakorlati fedőképesség számos tényezőtől függ, pl. a tárgy formájától, a felület érdességétől, a felhordási technikától és az alkalmazás körülményeitől.
A felszerelés tisztítása	Használjon szórópisztoly-tisztítót vagy nitrocellulóz hígítót.
A termék tárolása	A tárolhatóság a termék 20°C-on, bontatlan állapotban történő tárolására vonatkozik. Kerülje a szélsőséges hőmérséklet-ingadozásokat. Tárolhatóság: 1 év 20°C-on.
VOC	Jelen termék esetében (termékkategória: IIB.d) az EU-s határérték használatra kész állapotban max. 420g/liter VOC. A termék VOC-tartalma használatra kész állapotban maximum 418 g/liter.

AkzoNobel Car Refinish B.V.
 Cím: Rijksweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim
 Tel: +31(0)71308-6944

CSAK SZAKIPARI HASZNÁLATRA

FONTOS A jelen adatlapban megadott információk nem tekinthetők minden körülményekre kiterjedőnek, jelen ismereteinket tükrözik, és megfelelnek az aktuális törvény által előírtaknak. Amennyiben valaki az itt ajánlottaktól eltérő módon használja fel a terméket, anélkül, hogy erre tőlünk előzőleg írásos jóváhagyást kapott volna, az saját kockázatára cselekszik. Minden esetben a felhasználó felelőssége, hogy minden szükséges lépést megtegyen a helyi törvények és szabályozások betartása érdekében. Mindig olvassa el a termék Anyagbiztonsági és Műszaki Adatlapját, ha rendelkezésre állnak. A termékkel kapcsolatos minden tanácsunk vagy kijelentésünk (akár a jelen Műszaki Adatlapban akár másutt) legjobb tanácsunkat tükrözi, de nem áll módunkban ellenőrizni a kezelendő felületek minőségét, vagy a termék felhasználását és felhordását befolyásoló tényezőt. Ezért, ha csak írásban nem egyezünk bele, semmilyen felelősséget nem vállalunk sem a termék minőségével kapcsolatban, sem bármilyen, a termék használatából eredő anyagi veszteségét vagy kárát. Minden termékünkre és műszaki tanácsunkra a standard üzletpolitikai szabályzatunk vonatkozik. Igényelje nálunk a dokumentum másolatát és olvassa el figyelmesen. A jelen adatlapban szereplő információkat tapasztalataink és folyamatos fejlesztéseink alapján időről időre módosítjuk. A felhasználó felelőssége ellenőrizni azt, hogy a legfrissebb adatlapot olvassa el a termék felhasználása előtt.

A jelen kiadványban szereplő terméknevek az AkzoNobel védjegyei vagy annak engedélyéhez kötöttek.

Székhely:

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.Wandarefinish.com