

Simply smart. Value smart. Color smart.

Wanda 670

Filler HB 4:1



AkzoNobel



Každodenní vyplňování zjednodušeno a zefektivněno

Pokud chcete snadné řešení pro širokou škálu každodenních prací spočívajících ve vyplňování, zkuste Wanda 670 Filler HB 4:1. Tento silnovrstvý produkt je jednoduše a rychle použitelný, vytváří hladký a vysoce kvalitní povrch potřebný pro dobrou povrchovou úpravu k aplikaci vrchního nátěru.

Jednoduchost a rychlost

670 Filler HB 4:1 se známým míchacím poměrem 4:1 můžete začít používat ve své lakovně s minimálními požadavky na další školení. Aplikace je velmi jednoduchá, takže lakýrníci mohou pracovat rychle, s jistotou a trvale dosahovat skvělých výsledků. Rychlé vytvrzování a dobrá brousetelnost přispívají k časovým úsporám.

Hladký povrch

Plnič Wanda 670 Filler HB 4:1 vytváří vrstvu o síle 70 až 90 mikronů na jednu vrstvu – rychle vyplňuje i ty největší poškozené plochy a vyrovnává povrchové nepravidlosti. Pokud není nutné vyplnění silnou vrstvou, lze dosáhnout slabší vrstvy přidáním až 10 % ředidla. V kterémkoli případě je brzy připraven dokonalý základ pro lakování.

Vícenásobné použití

Plnič 670 Filler HB 4:1 můžete používat pro opravy jakékoli velikosti, přičemž poskytne hladký povrch bez ohledu na stav podkladu. Jeho šedý odstín byl vybrán, aby poskytoval dobrou kryvost základního laku většiny vozidel.

Vlastnosti	Výhody
Rychlé, silnovrstvé vyplňování (70–90 mikronů na jednu vrstvu)	Snadné vyrovnání, i na největších plochách Hladký povrch a atraktivní povrchová úprava
Volitelné ředění (stačí přidat až 10 % ředidla)	Snadné nastavení síly vrstvy v případě potřeby
Jednoduchý míchací poměr (4:1) a snadná aplikace	Postačí minimální proškolení Menší riziko chyby Spolehlivá a rychlá práce Konzistentní a vysoce kvalitní výsledky
Rychlé vytvrzování (30 minut při 60 °C)	Úspora času Snižuje množství práce s vrchním lakem
Snadná brousetelnost	Hladký základ pro optimální konečný výsledek Úspora času a práce
Šedý odstín vhodný pro většinu barev vrchních laků	Dobrá kryvost Nižší spotřeba vrchního laku
Použití stávajících ředidel	Menší požadavky na zásoby

Pokyny k aplikaci



4:1:0–10 %
Wanda 670 Filler 4:1
Grey
Tužidlo (400 HB 4:1
Grey)
0–10 %: (100
Thinner Slow / 110
Thinner Standard /
120 Thinner Rapid
(volitelně))




W5



1–3x1 vrstva



(Gravitační)
1,6–2,0 mm
1,6–2,0 bar



5–10 minut



3 hodiny při 20 °C
60 minut při 60 °C



Používejte masku s
přívodem čerstvého
vzduchu

Chcete-li se dozvědět více, navštivte stránky wandarefinish.com