

Simply smart. Value smart. Color smart.

Wanda 420

2K Topcoat 420



AkzoNobel



Jednostupňové opravy s dokonalými výsledky

Vrchní lak Wanda Topcoat 2K 420 je dvousložkový produkt vyhovující VOC legislativě, který efektivně vytváří bezchybné, vysoce kvalitní, trvanlivé lesklé povrchy při jednostupňových opravách. Tento vrchní lak je ideální i pro automobily a patří do systému Wanda obsahující 20 tonerů. Je vhodný pro jakoukoli velikost práce, od bodové opravy až po celé vozidlo, a lze jej účinně aplikovat na plniče Wanda nebo broušené povrchy OEM.

Efektivní procesy

Míchání Topcoat 2K 420 je jednoduché, s poměrem 2:1:20 % s použitím tužidla 330 Hardener HS a ředidla 140 Thinner HS / 190 Thinner HS Slow. Dobrá rozstříkovatelnost produktu usnadňuje jeho aplikaci. Silná kryvost umožňuje aplikaci pouze 1,5 vrstvy, což šetří čas a spotřebu laku. Rychlé odvětrání mezi vrstvami (1 až 3 minuty) a uschnutí je možné dosáhnout za 30 minut při 60 °C.

Univerzálnost

Tento vrchní lak dobře funguje při použití na sortiment plničů Wanda, stejně jako na obroušeném lakovaném povrchu OEM. Na základě 20 tonerů systému lze snadno dosáhnout dobré barevné shody. Pro úpravu úrovně lesku podle původní povrchové úpravy lze přidat Gloss Corrector 2K Topcoat 420 MAT PAS 42-00. (Přidáním této přísady se však prodlouží doba schnutí.)

Kvalita povrchové úpravy

Vrchní lak Topcoat 2K 420 vždy vytváří atraktivní, vysoce kvalitní výsledný lesk. Jeho trvanlivost navíc zajišťuje dlouhodobou spokojenost zákazníků.

Vlastnosti	Výhody
Vynikající povrch s vynikajícím leskem a vysokou trvanlivostí	Trvalá spokojenost zákazníků
Univerzální pro různé velikosti oprav, povrchy, barvy a úrovně lesku	Jeden systém pokrývající mnoho potřeb
Jednoduchý míchací poměr	Nízké riziko chyby
Snadná aplikace a dobrá rozstříkovatelnost	Konzistentní povrch Bez nutnosti speciálního proškolení Spolehlivá, rychlá a bezchybná práce
Silná kryvost	Nižší spotřeba vrchního nátěru Úspora času
Krátké doby odvětrání a schnutí	Úspora času a energie
Vyhovuje VOC legislativě	Zdravé prostředí Dodržena směrnice EU pro těkavé organické látky

Pokyny k aplikaci




2:1 + (20 %)



W3



(Gravitační)
1,2–1,5 mm
1,7–2,2 bar



Mezi vrstvami:
1–3 minuty při 20 °C
Před sušením:
5 minut při 20 °C



12 hodin při 20 °C
30 minut při 60 °C



Používejte masku s
přívodem čerstvého
vzduchu

Chcete-li se dozvědět více, navštivte stránky wandarefinish.com