

Simply smart. Value smart. Color smart.

Wanda 630

2K Epoxy Primer



AkzoNobel



Brousitelné vyplňování a nanášení základu s vynikající ochranou proti korozi

Vynikající ochrana proti korozi a vysoká odolnost proti chemikáliím jsou hlavními důvody pro volbu Wanda 630 2K Epoxy Primer. Jedná se o dvousložkový produkt, který lze použít jako brusný základ a plnič pro všechny typy a velikosti prací. Ochrání většinu podkladů na vozidlech, včetně zinku, hliníku, oceli a polyesterových laminátů.

Jednoduché řešení

630 2K Epoxy Primer, který je určen pro širokou škálu vozidel a jakékoli velikosti oprav, vytvoří základ a výplň bez potřeby dodatečných plničů. Tento snadno použitelný univerzální plnič a základ nabízí výborné plnicí parametry a je vhodný pro přelakování všemi základními i vrchními laky a plniči.

Flexibilní schnutí

Lakýrníci mohou dle potřeby upravit dobu schnutí 630 2K Epoxy Primer tak, aby odpovídala velikosti jejich zakázky, podmínkám a potřebám pracovního postupu. Výběrem jednoho ze tří ředidel Wanda mohou využít výhody flexibilních možností sušení a širokého aplikačního okna.

Kvalitní a trvanlivá povrchová úprava

Po uschnutí lze 630 2K Epoxy Primer snadno brousit a vytvořit tak dokonale hladký povrch pro opravu laku. Díky jeho dobrým izolačním vlastnostem je vyloučen problém vzniku map na okrajích na citlivých površích OEM. Kromě toho, že poskytuje základ pro skvělý konečný výsledek, zajišťuje dlouhodobou spokojenost zákazníků prostřednictvím silné ochrany proti korozi a odolnosti proti chemikáliím.

Vlastnosti	Výhody
Vynikající ochrana proti korozi, tvorba vrstvy odolné proti chemikáliím	Trvanlivá povrchová úprava Dlouhodobá spokojenost zákazníků
Snadná brousitelnost	Hladký povrch Úspora času
Dobré izolační vlastnosti	Bez vzniku map na okrajích
Vhodnost pro podklady na vozidlech	Ideální pro podklady obsahující zinek, hliník, ocel a polyesterové lamináty
Víceúčelová univerzálnost	Univerzální základ pro širokou škálu typů oprav a velikostí zakázek Nejsou potřeba žádné dodatečné plniče Jednotná řada znamená menší riziko chyby Menší požadavky na zásoby Karosářský plnič lze aplikovat přímo na epoxidový základ pro dosažení optimálního systému
Výběr ze tří ředidel Wanda	Široké aplikační okno
Kompatibilita produktu	Přelakovatelný jakýmkoli základním lakem, vrchním lakem nebo plněčem

Pokyny k aplikaci



100:50:40
630 2K Epoxy Primer
Hardener
(360 Hardener 2K
Epoxy Primer)
Ředidla (100 Slow /
110 Standard /
120 Rapid)




W7



Aplikace
Přelakovatelný
veškerými vrchními
laky, základy/plniči,
tmely.



(Gravitační):
1,6–2,0 mm
1,6–2,0 bar



5–10 minut



Suché k broušení;
8 hodin při 20 °C
45 minut při 60 °C



Používejte masku s
přívodem čerstvého
vzduchu

Chcete-li se dozvědět více, navštivte stránky wandarefinish.com