

Simply smart. Value smart. Color smart.

Wanda Čirý lak

810 Clear AS



AkzoNobel



Pokaždé perfektní a lesklý povrch

Bez ohledu na velikost opravy nebo teplotu s čirým lakem Wanda 810 Clear AS vždy dosáhnete skvělé a lesklé povrchové úpravy. Tento vysoce přizpůsobivý čirý lak odolný proti poškrábání si poradí s čímkoli, od malého škrábance až po přestříkání celého vozidla. Jeho víceúčelová univerzálnost umožňuje použití se systémy základního laku jak na bázi rozpouštědla, tak na bázi vody. Lze jej jednoduše a rychle namíchat a aplikovat, nabízí konzistentní kvalitu a trvanlivost.

Jednoduchá flexibilita

Díky 810 Clear AS můžete přizpůsobit jeden čirý lak pro jakoukoli pracovní zakázku. Jednoduše upravte svůj výběr tužidla a ředidla, aby vyhovoval teplotě, velikosti opravy a vámi preferovanému aplikačnímu oknu. Jsou k dispozici univerzální ředidla a tužidla v pomalé, standardní a rychlé verzi. Jednoduchý míchací poměr šetří čas a zabraňuje chybám.

Rychlost a hospodárnost


Vynikající rozliv a celkové vytvrzení umožňují 810 Clear AS aplikovat snadno a ekonomicky pouze ve dvou vrstvách. Další čas se ušetří krátkým odvětráním mezi vrstvami a rychlým schnutím konečné vrstvy.

Dlouhotrvající lesk

810 Clear AS můžete jako univerzální dokončovací řešení aplikovat na všechny základní barvy Wanda na bázi vody nebo na bázi rozpouštědla. Leštění vyžaduje jen krátký čas, malé množství materiálu a úsilí. Výsledkem je atraktivní lesklý vzhled. Jeho dlouhodobé vlastnosti a odolnost proti poškrábání zajistí dlouhodobou spokojenost zákazníků.

Vlastnosti	Výhody
Jednoduché míchání a aplikace	Není potřeba žádné speciální proškolení Menší riziko chyby
Flexibilní výběr tužidel a ředidel	Přizpůsobení různým teplotám a velikostem zakázek Více svobody pro lakýrníka
Malá řada univerzálních tužidel a ředidel: 300 Hardener Slow, 310 Hardener Standard, 320 Hardener Rapid; 100 Thinner Slow, 110 Thinner Standard, 120 Thinner Rapid	Snadná volba Menší požadavky na zásoby
Dvouvrstvé pokrytí s krátkou dobou odvětrání	Úspora času Úspora materiálu
Rychlé schnutí – v závislosti na zvoleném tužidle	Úspora času a energie Vyšší provozní kapacita
Snadná leštitelnost	Úspora času Úspora materiálu Rychlé odstranění vad v podobě prachu
Optimální rozliv a efekt vysokého lesku	Okamžitá spokojenost zákazníků
Vysoká odolnost	Dlouhodobá spokojenost zákazníků

Pokyny k aplikaci



2 : 1 + (10–20 %)
810 Clear AS Hardener
(Rapid, Standard nebo Slow) Ředidlo (Rapid, Standard nebo Slow)




W2



2 x 1 vrstva



(Gravitační)
1,2–1,4 mm
1,7–2,2 bar



Mezi vrstvami a před
sušením 5–10 minut
při 20 °C



320 Hardener rapid:
4 hod. při 20 °C
15 min. při 60 °C



Používejte masku s
přívodem čerstvého
vzduchu

Chcete-li se dozvědět více, navštivte stránky wandarefinish.com