

Inteligentná jednoduchosť. Inteligentná hodnota.
Inteligentná farba.

Wanda 650

Filler HB 5:1



AkzoNobel



Jednoduché prispôsobenie odtieňov sivej a účinné vyplnenie

Wanda 650 Filler HB 5:1 zaručuje vysokú plniacu silu a správne odtiene sivej, výsledkom čoho je vždy dokonalý výsledok. Táto univerzálna výplň, ktorá sa nanáša v hrubej vrstve, použitím Wanda Greybase Concept umožňuje rýchle zakrytie bázy – bez ohľadu na farbu vozidla.

Flexibilita sivej

Už z troch odtieňov plniva (biely, čierny a sivý) možno jednoducho pripraviť ideálny odtieň sivej pre akúkoľvek farbu bázy. Jednoduchá referenčná tabuľka indikuje pre každý prípad správnu kombináciu s veľmi jednoduchým pomerom. Týmto spôsobom sa redukuje spotreba bázy, šetrí sa čas a vytvára sa vynikajúci základ pre opravu.

Silný výkon

650 Filler HB 5:1 je ideálny na vyplnenie väčších plôch a vyhladenie povrchových nerovností v hrúbke 80 až 100 mikrónov v jednej vrstve.

Postupy výhodné pre používateľa

Miešací pomer pre 650 Filler HB 5:1 je jednoducho 5:1 s možnosťou pridať až 20 % riedidla (reduktor). Plnivo sa dá aplikovať rýchlo a spoľahlivo. V závislosti od vašich potrieb pracovného postupu a vybavenia si môžete vybrať sušenie na vzduchu pri teplote okolia, zvýšenie teploty striekacej kabíny alebo vytvrdzovanie použitím infračerveného svetla. Dobu postupu skracuje aj jednoduché brúsenie.

Vlastnosti	Prínosy
Plnenie v hrubej vrstve (80 – 100 mikrónov na vrstvu)	Ideálne na vyhladenie nerovných povrchov a vyplnenie malých nerovnomerností
Greybase Concept (použitie troch odtieňov v jednoduchých pomeroch)	Lepší odtieň sivej na dosiahnutie optimálneho prekrytia bázou/vrchnou farbou Znížená spotreba bázy/vrchnej farby Stačia menšie zásoby
Jednoduchý miešací pomer (5:1) a jednoduchá aplikácia	Nevyžaduje sa žiadne špeciálne školenie Nižšie riziko chyby Spoľahlivá, rýchla práca Konzistentné výsledky vysokej kvality
Jednoduché brúsenie	Úspora času a práce Vytváranie optimálneho základu pre konečné výsledky
Silná priľnavosť k bázam a vrchným farbám Wanda	Povrchová úprava vysokej kvality Spokojnosť zákazníka

Usmernenia pri aplikácii



5:1:0-20%
Wanda 65 Filler HB 5:1
Tužidlo (350 HB 5:1)
Riedidlo (100 Slow/
110 Standard/120
Rapid (doplňkové))




W9



1 – 3 vrstvy



Nastavenie pištole
1,6 – 2,0 mm
1,6 – 2,0 bar



5 – 10 minút



3 hodín pri 20 °C
60 minút pri 60 °C



Použite ochranu
dýchacích ciest

Ďalšie informácie nájdete na stránke wandarefinish.com