

Technické informace

Wanda 150 Thinner Fade Out —W1.08.03



150 Thinner Fade Out je určen k rozpouštění přestříku rozstříku vrchního/bezbarvého laku a eliminuje potřebu lakování celých dílů. Ideální pro bodové opravy. Níže popsaná metoda a technika aplikace je vhodná pro provádění bodových oprav a rozstříků se všemi 2K vrchními a čirými laky Wanda.

Příprava				
P500	Brusivo na pěně / P1000-P1500		Brusná leštící pasta / P2000-P3000	
Rozstřík				
Clearcoat/Topcoat	Clearcoat + 150 Thinner Fade Out 100:100		150 Thinner Fade Out (RTS)	

Příprava povrchu pro rozstřík



Leštění

Plochu důkladně vyleštíte abrazivní leštící pastou, pro leštění použijte leštičku.

Volitelné: Plocha může být ošetřena velmi jemným abrazivem jako P2000-P3000 nebo srovnatelným.



Čištění povrchu

Před aplikací vrchního/bezbarvého laku odstraňte veškeré povrchové nečistoty vhodným čističem povrchů.

Zajistěte, aby byl povrch důkladně vyčištěn a vysušen pomocí vysoce účinných hadříků na čištění povrchů.

Technické informace

Wanda 150 Thinner Fade Out —W1.08.03




Aplikace rozstříku



Aplikace

Aplikujte čirý lak/2K vrchní lak dle TDS
2. vrstvu naneste/zvětšete přes 1. vrstvu



Odvětrání

Ovětrání není nutné, rovnou pokračujte dalším krokem.



Míací poměr RTS: 150 Thinner Fade Out

100: (RFU) clearcoat / topcoat


100: 150 Thinner Fade Out

Aplikujte dle následujících kroků míchání pomocí sníženého aplikačního tlaku



Aplikace

Naneste jednu plnou vrstvu na oblast směsi, mírně směřující do leštěné oblasti.
Volitelné: Udělejte pozvolný přechod v ploše ošetřené P2000-P3000



Odvětrání

Není vyžadováno



Míchací poměr

150 Thinner Fade out (RTS)



Aplikace

Naneste 1-3 slabé vrstvy v ploše rozstříkuzasahující do leštěné oblasti.
Mezi vrstvami nechte odvětrat přibližně 15 – 30 sekund.

Technické informace

Wanda 150 Thinner Fade Out —W1.08.03



Sušení



Sušení

Čirý lak / 2K vrchní lak sušte dle doporučení v TDS daného produktu.
Před leštěním nechte objekt ochladit na okolní teplotu.



Infra zářič

Dodatečné sušení infračerveným zářením zajistí optimální vytvrzení v oblasti rozstřiku.

Leštění rozstřiku



Leštění

Rozstřík vyleštíte ručně nebo strojově pomocí jemné leštící pasty "Fine".
V případě potřeby je možné použít pastu s větší hrubostí.

Při strojovém leštění použijte měkký leštící kotouč s nízkými otáčkami.
V případě potřeby většího záběru je možné použít tvrdý kotouč.

Vhodné produkty

150 Thinner Fade Out je možné použít se všemi čirými a 2K vrchními laky Wanda

Akzo Nobel Car Refinishes B.V.

Address: Rijksstraatweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim

Tel: +31(0)71308-6944

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ S VHODNÝM VYBAVENÍM HS & E

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Informace v tomto datovém listu nelze považovat za vyčerpávající a jsou založeny na současném stavu našich znalostí a na současných právních předpisech: jakákoli osoba, která produkt používá pro jiný účel, než který je výslovně doporučený v technickém datovém listu, bez předchozího získání písemného potvrzení od nás ohledně vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel, činí tak na své vlastní riziko. Uživatel je vždy zodpovědný za to, aby podnikl všechny nezbytné kroky pro splnění požadavků stanovených místními předpisy a legislativou. Vždy si přečtěte materiálový list a technický list pro daný výrobek, je-li k dispozici. Všechna doporučení, která dáváme, nebo jakékoli prohlášení o výrobku (ať v tomto datovém listu nebo jinde) jsou podle našich nejlepších znalostí správná, ale nemáme kontrolu nad kvalitou nebo podmínkami podkladu a nad mnoha dalšími faktory, které ovlivňují použití a aplikaci tohoto produktu. Proto, pokud specificky písemně nepotvrdíme něco jiného, nepřijímáme jakoukoli odpovědnost za výkonnost výrobku nebo za jakoukoli ztrátu či škodu vyplývající z použití výrobku. Všechny dodávané výrobky a uvedené techniky k doporučení podléhají našim standardním prodejním podmínkám. Měli byste si vyžádat kopii tohoto dokumentu a pečlivě jej prostudovat. Informace obsažené v tomto datovém listu podléhají čas od času změnám na základě zkušeností a naší strategie neustálého vývoje. Uživatel je odpovědný za to, že si před použitím produktu ověří aktuálnost tohoto datového listu.

Názvy značek nátěrů zmíněné v tomto technickém listu jsou ochrannými známkami nebo licencované pro Akzo Nobel.

Ředitelství

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.Wandarefinish.com