

# Technické informace

## Wanda 180 Accelerator

### – W1.08.05



Wanda 180 Accelerator byl vyvinut pro zlepšení průběžného vytvrzení a snížení doby schnutí Wanda bezbarvých laků popsaných níže, vhodné pro celé panely i bodové opravy. Nepoužívejte 180 Accelerator při aplikačních teplotách vyšších než 25°C.

#### 800 Clear VHS

**Míchací poměr**

2: 800 Clear VHS  
1: 330 Hardener HS  
10%: 180 Accelerator

**Míchací tyčinka**

Použijte míchací tyčinku Wanda  
**W2**

#### 810 Clear AS

**Míchací poměr**

2: 810 Clear AS  
1: 300 Hardener Slow / 310 Hardener Standard / 320 Hardener Rapid  
10%: 180 Accelerator

**Míchací tyčinka**

Použijte míchací tyčinku Wanda  
**W2**

#### 820 Clear AS Express

**Míchací poměr**

2: 820 Clear AS Express  
1: 310 Hardener Standard / 320 Hardener Rapid  
10-20%: 180 Accelerator

**Míchací tyčinka**

Použijte míchací tyčinku Wanda  
**W3**

# Technické informace

## Wanda 180 Accelerator

### – W1.08.05



#### Vybavení

Nastavení stříkáci pistole: 1.2-1.4 mm

Aplikační tlak: 1.7-2.2 bar

\*Viz. uživatelská příručka používané stříkáci pistole.

#### Skladovatelnost

Skladovatelnost neotevřeného produktu 180 Accelerator je stanovena na 2 roky při 20°C. Vyvarujte se extrémním teplotním výkyvům.

Akzo Nobel Car Refinishes B.V.  
Address: Rijksstraatweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim  
Tel: +31(0)71308-6944

#### POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ S VHODNÝM VYBAVENÍM HS & E

**DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ** Informace v tomto datovém listu nelze považovat za vyčerpávající a jsou založeny na současném stavu našich znalostí a na současných právních předpisech: jakákoli osoba, která produkt používá pro jiný účel, než který je výslovně doporučený v technickém datovém listu, bez předchozího získání písemného potvrzení od nás ohledně vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel, činí tak na své vlastní riziko. Uživatel je vždy zodpovědný za to, aby podnikl všechny nezbytné kroky pro splnění požadavků stanovených místními předpisy a legislativou. Vždy si přečtěte materiálový list a technický list pro daný výrobek, je-li k dispozici. Všechna doporučení, která dáváme, nebo jakékoli prohlášení o výrobku (ať v tomto datovém listu nebo jinde) jsou podle našich nejlepších znalostí správná, ale nemáme kontrolu nad kvalitou nebo podmínkami podkladu a nad mnoha dalšími faktory, které ovlivňují použití a aplikaci tohoto produktu. Proto, pokud specificky písemně nepotvrdíme něco jiného, nepřijímáme jakoukoli odpovědnost za výkonnost výrobku nebo za jakoukoli ztrátu či škodu vyplývající z použití výrobku. Všechny dodávané výrobky a uvedená technická doporučení podléhají našim standardním prodejním podmínkám. Měli byste si vyžádat kopii tohoto dokumentu a pečlivě jej prostudovat. Informace obsažené v tomto datovém listu podléhají čas od času změnám na základě zkušeností a naší strategie neustálého vývoje. Uživatel je odpovědný za to, že si před použitím produktu ověří aktuálnost tohoto datového listu.

Názvy značek nátěrů zmíněné v tomto technickém listu jsou ochrannými známkami nebo licencované pro Akzo Nobel.

#### Ředitelství

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.Wandarefinish.com](http://www.Wandarefinish.com)