
Technical Information

Wanda 510 Putty Glass Fiber —W3.02.02

Dvousložkový polyesterový tmel zesílený skelným vláknem pro vyplnění děr a velkých důlků, vhodný pro použití na mnoho podkladů.



Míchací poměr

100: 500 Putty Glass Fiber
2-3: Putty Hardener



Aplikační čas

4-8 minut




Sušení

20-25 minut při 20°C



Před aplikací plniče

P220-P320



Přelakovatelnost

Základy a plniče Wanda



Bezpečnost

Používejte vhodnou respirační ochranu.
AkzoNobel Vehicle Refinishes doporučuje použití masky s přívodem čerstvého vzduchu.

Technical Information

Wanda 510 Putty Glass Fiber —W3.02.02

Produkt a přísady	510 Putty Glass Fiber Putty Hardener (v sadě)
Základní suroviny	510 Putty Glass Fiber: Polyesterové pryskyřice Hardener: Peroxid
Vhodné podklady	Ocel Pozinkovaná ocel Hliník 2K Epoxy Primer Polyesterové lamináty Polyestery se skelnými vlákny **Důležité:** Neaplikujte 510 Putty Multiuse na kyselé základy (Washprimers, etch primers)
Příprava povrchu	Ocel: Odmastit a obrousit hrubostí P120 Pozinkovaná ocel: Odmastit a obrousit hrubostí P220 Hliník: Odmastit a obrousit hrubostí P120 Polyesterové lamináty: Očistit teplou vodou, odmastit a obrousit hrubostí P220 – P320
Míchací poměr	100: 510 Putty Glass Fiber 2-3: Putty Hardener **Důležité**: Nepřidávejte vice tužidla než je uvedeno. Důkladně promíchejte, než dosáhnete konzistentní barvy.
Doba zpracovatelnosti	4-8 minut při 20°C
Aplikace	Aplikace pomocí nože nebo špachtle na obroušené a odmaštěné povtrchy.
Čištění vybavení	Použijte Wandabase Guncleaner

Doby schnutí

	20°C	40°C
Suché pro broušení:	20-25 minutes	10 minutes

Při nuceném sušení nesmí teplota přesáhnout 70°C aby nedocházelo k praskání, bublání nebo ztrátě přilnavosti.

Doporučené brusivo	Suché broušení: P120-P220
Přelakovatelnost	Základy a plniče Wanda
Skladovatelnost	Skladovatelnost neotevřeného produktu 510 Putty Glass Fiber je stanovena na 1 rok při 20°C Vyvarujte se extrémním teplotním výkyvům.
VOC	**2004/42/IIB(b)(250)120** Limitní hodnota EU pro tento produkt (kategorie produktu: IIB.b) ve formě připravené k použití je max. 250 g/litr VOC. Obsah VOC v tomto výrobku ve formě připravené k použití je max. 120 g/litr

Technical Information

Wanda 510 Putty Glass Fiber —W3.02.02

Akzo Nobel Car Refinishes B.V.
Address: Rijksstraatweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim
Tel: +31(0)71308-6944

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Informace v tomto datovém listu nelze považovat za vyčerpávající a jsou založeny na současném stavu našich znalostí a na současných právních předpisech: jakákoli osoba, která produkt používá pro jiný účel, než který je výslovně doporučený v technickém datovém listu, bez předchozího získání písemného potvrzení od nás ohledně vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel, činí tak na své vlastní riziko. Uživatel je vždy zodpovědný za to, aby podnikl všechny nezbytné kroky pro splnění požadavků stanovených místními předpisy a legislativou. Vždy si přečtěte materiálový list a technický list pro daný výrobek, je-li k dispozici. Všechna doporučení, která dáváme, nebo jakékoli prohlášení o výrobku (ať v tomto datovém listu nebo jinde) jsou podle našich nejlepších znalostí správná, ale nemáme kontrolu nad kvalitou nebo podmínkami podkladu a nad mnoha dalšími faktory, které ovlivňují použití a aplikaci tohoto produktu. Proto, pokud specificky písemně nepotvrdíme něco jiného, nepřijímáme jakoukoli odpovědnost za výkonnost výrobku nebo za jakoukoli ztrátu či škodu vyplývající z použití výrobku. Všechny dodávané výrobky a uvedená technická doporučení podléhají našim standardním prodejním podmínkám. Měli byste si vyžádat kopii tohoto dokumentu a pečlivě jej prostudovat. Informace obsažené v tomto datovém listu podléhají čas od času změnám na základě zkušeností a naší strategie neustálého vývoje. Uživatel je odpovědný za to, že si před použitím produktu ověří aktuálnost tohoto datového listu.

Názvy značek nátěrů zmíněné v tomto technickém listu jsou ochrannými známkami nebo licencované pro Akzo Nobel.

Ředitelství
Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.Wandarefinish.com