


Technical Information

Wanda 520 Putty Plastic —W3.02.06



Dvousložkový polyesterový tmel pro autoopravárenství určený k vyplnění škrábanců a nerovností povrchu v plastových částech vozu před lakováním. Má velmi dobrou přilnavost na plastové povrchy.

**Míchací poměr**

100: 520 Putty Plastic
2: Putty Hardener

**Aplikační čas**


5-8 minut

**Sušení**

30-45 minut při 20°C

**Před aplikací plniče**

P120-P220

**Přelakovatelnost**

Wanda 1K Plastic Primer
Wanda Fillers

**Bezpečnost**

Používejte vhodnou respirační ochranu.

AkzoNobel Vehicle Refinishes doporučuje použití masky s přívodem čerstvého vzduchu.

Technical Information

Wanda 520 Putty Plastic

—W3.02.06



Produkt a přísady	520 Putty Plastic Putty Hardener (v sadě)
Základní suroviny	520 Putty Plastic: Polyesterové pryskyřice Hardener: Peroxid
Vhodné podklady	Plastové díly
Příprava povrchu	Plasty: Obrousit pomocí brusiva P80-P180 a odmastit antistatickým čističem
Míchací poměr	100: 520 Putty Plastic 2: Putty Hardener Důležité: Nepřidávejte více tužidla než je uvedeno. Důkladně promíchejte, než dosáhnete konzistentní barvy.
Doba zpracovatelnosti	5-8 minut při 20°C
Aplikace	Aplikace pomocí nože nebo špachtle na obroušené a odmaštěné povrchy.
Čištění vybavení	Použijte Wandabase Guncleaner
Doby schnutí	Suché pro broušení: 30-45 minut při 20°C Při nuceném sušení nesmí teplota přesáhnout 70°C aby nedocházelo k praskání, bublání nebo ztrátě přilnavosti.
Doporučené brusivo	Suché broušení: P220-P320
Přelakovatelnost	600 Filler 4:1 610 1K Plastic Primer 620 Primer Light Grey / Dark Grey 630 2K Epoxy Primer 640 Filler Multi Grey 650 Filler HB 5:1 670 Filler HB 4:1 Grey
Skladovatelnost	Skladovatelnost neotevřeného produktu 510 Putty Glass Fiber je stanovena na 1 rok při 20°C Vyvarujte se extrémním teplotním výkyvům.
VOC	2004/42/II(b)(250)120 Limitní hodnota EU pro tento produkt (kategorie produktu: IIB.b) ve formě připravené k použití je max. 250 g/litr VOC. Obsah VOC v tomto výrobku ve formě připravené k použití je max. 120 g/litr

Technical Information

Wanda 520 Putty Plastic

—W3.02.06



Akzo Nobel Car Refinishes B.V.
Address: Rijksstraatweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim
Tel: +31(0)71308-6944

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Informace v tomto datovém listu nelze považovat za vyčerpávající a jsou založeny na současném stavu našich znalostí a na současných právních předpisech: jakákoli osoba, která produkt používá pro jiný účel, než který je výslovně doporučený v technickém datovém listu, bez předchozího získání písemného potvrzení od nás ohledně vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel, činí tak na své vlastní riziko. Uživatel je vždy zodpovědný za to, aby podnikl všechny nezbytné kroky pro splnění požadavků stanovených místními předpisy a legislativou. Vždy si přečtěte materiálový list a technický list pro daný výrobek, je-li k dispozici. Všechna doporučení, která dáváme, nebo jakékoli prohlášení o výrobku (ať v tomto datovém listu nebo jinde) jsou podle našich nejlepších znalostí správná, ale nemáme kontrolu nad kvalitou nebo podmínkami podkladu a nad mnoha dalšími faktory, které ovlivňují použití a aplikaci tohoto produktu. Proto, pokud specificky písemně nepotvrdíme něco jiného, nepřijímáme jakoukoli odpovědnost za výkonnost výrobku nebo za jakoukoli ztrátu či škodu vyplývající z použití výrobku. Všechny dodávané výrobky a uvedená technická doporučení podléhají našim standardním prodejním podmínkám. Měli byste si vyžádat kopii tohoto dokumentu a pečlivě jej prostudovat. Informace obsažené v tomto datovém listu podléhají čas od času změnám na základě zkušeností a naší strategie neustálého vývoje. Uživatel je odpovědný za to, že si před použitím produktu ověří aktuálnost tohoto datového listu.

Názvy značek nátěrů zmíněné v tomto technickém listu jsou ochrannými známkami nebo licencované pro Akzo Nobel.

Ředitelství

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.Wandarefinish.com