

Technické informace

Wanda 610 1K Plastic Primer —W2.01.02



Rychleschnoucí, jednosložkový přílnavý základní nátěr na plastové díly při opravách vozidel.



Míchací poměr

Připravený k použití



Vybavení

Nastavení stříkací pistole: 1.2-1.4 mm


Aplikační tlak: 1.7-2.2 bar

* Viz uživatelská příručka používané stříkací pistole.




Aplikace

1 vrstva



Odvětrání

20 minut



Přelakovatelnost

Všechny základy, základní báze a 2K topcoaty Wanda (do 24 hodin)



Bezpečnost

Používejte vhodnou respirační ochranu.

AkzoNobel Vehicle Refinishes doporučuje použití masky s přívodem čerstvého vzduchu.

Technické informace

Wanda 610 1K Plastic Primer —W2.01.02



Produkt a přísady	610 1K Plastic Primer		
Základní suroviny	610 1K Plastic Primer: Polyesterové pryskyřice		
Vhodné podklady	Všechny plastové díly karoserií, které jsou v současnosti dostupné v automobilovém průmyslu, s výjimkou těch, které jsou vyrobeny z čistého PE (polyetylenu) <i>Poznámka: Nepoužívejte 1K Plastics Primer na plastové díly které jsou již ošetřeny OEM základem</i>		
Příprava povrchu	Očistěte povrch teplou vodou se saponátem a dostatečně opláchněte čistou vodou. Odstraňte povrchové znečištění pomocí Wandabase SB Degreaser		
Míchání	610 1K Plastics Primer je připraven k použití (před použitím protřepejte min. 5 sekund)		
Viskozita	15-17 sekund DIN kelímkem 4 při 20°C		
Nastavení stříkací pistole a aplikační tlak	Gravitační	Tyska 1.2-1.4 mm	Tlak 1.7-2.2 bar* HVLP max 0.7 bar na vzdušníku * Viz uživatelská příručka používané stříkací pistole.
Aplikace	Aplikujte 1 rovnoměrnou vrstvu		
Čištění vybavení	Použijte Wandabase Guncleaner		
Síla vrstvy	1-4 µm		
Doba přelakovatelnosti	Před přelakováním nechte odvětrat minimálně 20 minut při 20°C. Plniče nebo vrchní laky aplikujte max do 24 hodin při 20°C		
Přelakovatelné	Plniče, základní báze, 2K topcoaty Wanda.		
Teoretická kryvost	Směs připravená k použití v síle vrstvy 1 µm: ± 11 m ² /liter Praktická kryvost je závislá na mnoha faktorech, jako je tvar předmětu, drsnost povrchu, způsob aplikace a podmínky aplikace.		
Skladovatelnost	Skladovatelnost neotevřeného produktu 1K Plastics Primer je stanovena na 2 roky při 20°C Vyvarujte se extrémním teplotním výkyvům.		
VOC	2004/42/IIb(e)(840)780 Limitní hodnota EU pro tento produkt (kategorie produktu: IIb.e) ve formě připravené k použití je max. 840 g/litr VOC. Obsah VOC v tomto výrobku ve formě připravené k použití je max. 780 g/litr.		

Technické informace

Wanda 610 1K Plastic Primer —W2.01.02



Akzo Nobel Car Refinishes B.V.
Address: Rijksstraatweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim
Tel: +31(0)71308-6944

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Informace v tomto datovém listu nelze považovat za vyčerpávající a jsou založeny na současném stavu našich znalostí a na současných právních předpisech: jakákoli osoba, která produkt používá pro jiný účel, než který je výslovně doporučený v technickém datovém listu, bez předchozího získání písemného potvrzení od nás ohledně vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel, činí tak na své vlastní riziko. Uživatel je vždy zodpovědný za to, aby podnikl všechny nezbytné kroky pro splnění požadavků stanovených místními předpisy a legislativou. Vždy si přečtěte materiálový list a technický list pro daný výrobek, je-li k dispozici. Všechna doporučení, která dáváme, nebo jakékoli prohlášení o výrobku (ať v tomto datovém listu nebo jinde) jsou podle našich nejlepších znalostí správná, ale nemáme kontrolu nad kvalitou nebo podmínkami podkladu a nad mnoha dalšími faktory, které ovlivňují použití a aplikaci tohoto produktu. Proto, pokud specificky písemně nepotvrdíme něco jiného, nepřijímáme jakoukoli odpovědnost za výkonnost výrobku nebo za jakoukoli ztrátu či škodu vyplývající z použití výrobku. Všechny dodávané výrobky a uvedená technická doporučení podléhají našim standardním prodejním podmínkám. Měli byste si vyžádat kopii tohoto dokumentu a pečlivě jej prostudovat. Informace obsažené v tomto datovém listu podléhají čas od času změnám na základě zkušeností a naší strategie neustálého vývoje. Uživatel je odpovědný za to, že si před použitím produktu ověří aktuálnost tohoto datového listu.

Názvy značek nátěrů zmíněné v tomto technickém listu jsou ochrannými známkami nebo licencované pro Akzo Nobel.

Ředitelství

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.Wandarefinish.com