

Technické informace


Wanda 660 1K Etch Primer —W2.03.01



Rychleschnoucí univerzální bezchromátový aerosolový etch primer vhodný pro použití na kov, hliník a probroušené skvrny na pozikované oceli. Wanda 660 1K Etch Primer poskytuje vynikající přilnavost a odolnost proti korozi.



Před použitím důkladně protřepejte



Aplikační vzdálenost

12-18 cm




Aplikace

1-2 vrstvy



Přípravek ve spreji

Po použití obraťte nádobu a stlačte trysku



Odvětrání

Mezi vrstvami: 5-10 minut

Přelakovatelné po: 15 minutách



Bezpečnost

Používejte vhodnou respirační ochranu.

AkzoNobel Vehicle Refinishes doporučuje použití masky s přívodem čerstvého vzduchu.

Technické informace

Wanda 660 1K Etch Primer —W2.03.01



Produkt a přísady	660 1K Etch Primer
Základní suroviny	Primer: Polyvinylbutyral
Vhodné podklady	Ocel Pozinkovaná ocel Hliník
Příprava povrchu	Ocel: Odmastit a brousit na sucho hrubostí P80 – P180 Pozinkovaná ocel: Odmastit a brousit na sucho hrubostí P220 – P320 Hliník: Odmastit a obrousit pomocí Scotch Brite Red
Aplikace	Aplikujte 1 nebo 2 mokré vrstvy. single wet coats. Mezi jednotlivými vrstvami nechte uschnout na dotek cca 5-10 minut při 20°C. Neaplikujte při relativní vlhkosti vyšší než 75 %. Nelze přímo přelakovat základní bázi.
Čištění vybavení	Po použití obraťte nádobu a slaťte trysku, aby jí hnací plyn vyčistil
Doba přelakovatelnosti	Před přelakováním nechte odvětrat min. 15 minut při 20°C. Plniče nebo 2K Topcoat vrchní laky aplikujte max do 24 hodin při 20°C
Přelakovatelné	Wanda Fillers a 2K topcoaty Důležité: Neaplikujte přímo 2K Epoxy Primer nebo základní báze
Skladovatelnost	Skladovatelnost neotevřeného produktu 660 1K Etch Primer je stanovena na 1 rok při 20°C Vyvarujte se extrémním teplotním výkyvům.
VOC	2004/42/Ilb(e)(840)720 Limitní hodnota EU pro tento produkt (kategorie produktu: Ilb.e) ve formě připravené k použití je max. 840 g/litr VOC. Obsah VOC v tomto výrobku ve formě připravené k použití je max. 720 g/litr.

Technické informace

Wanda 660 1K Etch Primer —W2.03.01



Akzo Nobel Car Refinishes B.V.
Address: Rijksstraatweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim
Tel: +31(0)71308-6944

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Informace v tomto datovém listu nelze považovat za vyčerpávající a jsou založeny na současném stavu našich znalostí a na současných právních předpisech: jakákoli osoba, která produkt používá pro jiný účel, než který je výslovně doporučený v technickém datovém listu, bez předchozího získání písemného potvrzení od nás ohledně vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel, činí tak na své vlastní riziko. Uživatel je vždy zodpovědný za to, aby podnikl všechny nezbytné kroky pro splnění požadavků stanovených místními předpisy a legislativou. Vždy si přečtěte materiálový list a technický list pro daný výrobek, je-li k dispozici. Všechna doporučení, která dáváme, nebo jakékoli prohlášení o výrobku (ať v tomto datovém listu nebo jinde) jsou podle našich nejlepších znalostí správná, ale nemáme kontrolu nad kvalitou nebo podmínkami podkladu a nad mnoha dalšími faktory, které ovlivňují použití a aplikaci tohoto produktu. Proto, pokud specificky písemně nepotvrdíme něco jiného, nepřijímáme jakoukoli odpovědnost za výkonnost výrobku nebo za jakoukoli ztrátu či škodu vyplývající z použití výrobku. Všechny dodávané výrobky a uvedená technická doporučení podléhají našim standardním prodejním podmínkám. Měli byste si vyžádat kopii tohoto dokumentu a pečlivě jej prostudovat. Informace obsažené v tomto datovém listu podléhají čas od času změnám na základě zkušeností a naší strategie neustálého vývoje. Uživatel je odpovědný za to, že si před použitím produktu ověří aktuálnost tohoto datového listu.

Názvy značek nátěrů zmíněné v tomto technickém listu jsou ochrannými známkami nebo licencované pro Akzo Nobel.

Ředitelství

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.Wandarefinish.com