

Technické informace

Wanda 670 Filler HB 4:1 Grey —W2.02.06



Dvousložkový, šedý vysoce kvalitní, rychle schnoucí plnič Wanda 670 Filler HB 4:1 Grey se snadno nanáší, rychle schne a má dobré brusné vlastnosti. Může být aplikován jako plnivo pro vysoké vrstvy bez ředidla nebo jako plnivo pro slabší vrstvy s přidáním jednoho z ředidel Wanda.



Míchací poměr

4: 670 Filler 4:1 Grey


1: 400 Hardener HB 4:1

0-10%: 100 Thinner Slow / 110 Thinner Standard / 120 Thinner Rapid



Míchací tyčinka

Použijte míchací tyčinku Wanda
W5



Vybavení

Nastavení stříkací pistole: 1.6-2.0 mm


Aplikační tlak: 1.6-2.0 bar

* Viz uživatelská příručka používané stříkací pistole.



Aplikace

1-3 x 1 vrstva



Odvětrání

Mezi vrstvami: 5-10 minut

Před sušením: 5-10 minut



Drying:

Suché k broušení:

20°C

3 hodiny

60°C

30 minut



Bezpečnost

Používejte vhodnou respirační ochranu.

AkzoNobel Vehicle Refinishes doporučuje použití masku s přívodem čerstvého vzduchu.

Technické informace

Wanda 670 Filler HB 4:1 Grey —W2.02.06



Produkt a přísady	670 Filler HB 4:1 Grey 400 Hardener HB 4:1 100 Thinner Slow 110 Thinner Standard 120 Thinner Rapid
--------------------------	--

Základní suroviny	Plnič: Akrylové pryskyřice Hardener: Polyisokyanátové pryskyřice
--------------------------	---

Vhodné podklady	Originální povrchy vč. termoplastických povrchů Ocel Pozinkovaná ocel Polyesterové tmely, 660 1K Etch Primer 610 1K Plastic Primer 2K Epoxy Primer
------------------------	--

Příprava povrchu	Originální povrchy: Odmastit povrch a brousit hrubostí P220-P320 (suché) nebo P400-P600 (mokré) Ocel: Odmastit povrch a brousit hrubostí P80-P180 Pozinkovaná ocel: Odmastit povrch a brousit na sucho hrubostí P220-P320 Polyesterové tmely: brousit na sucho hrubostí P220-P320
-------------------------	--

Míchací poměr	4: 600 Filler 4:1 1: 400 Hardener HB 4:1 0-10%: 100 Thinner Slow / 110 Thinner Standard / 120 Thinner Rapid Použijte míchací tyčinku W5
----------------------	---

Viskozita	20-24 sekund DIN kelímek 4 při 20°C
------------------	-------------------------------------

Doba zpracovatelnosti	40 minut při 20°C
------------------------------	-------------------

Nastavení stříkací pistole a aplikační tlak	Tyska	Tlak
Brusná varianta		
Gravitační	1.6-2.0 mm	1.6-2.0 bar* HVLP max 0.7 bar na vzdušníku

Aplikace	Aplikujte 1-3 jednotlivé vrstvy, mezi vrstvami nechte odvětrat 5 - 10 minut. Pokud je plnič sušen, nechte odvětrat před sušením min. 5-10 minut odvětrat.
-----------------	---

Čištění vybavení	Použijte Wandabase Guncleaner
-------------------------	-------------------------------

Síla vrstvy	70-90 pm na vrstvu
--------------------	--------------------

Doby schnutí	20°C	60°C	IR
Suché pro broušení:	3 hodiny	30 minut	20 minut krátké vlny

Teoretická kryvost	Směs připravená k použití v síle vrstvy 1 µm: ± 500 m²/litr na vrstvu Praktická kryvost je závislá na mnoha faktorech, jako je tvar předmětu, drsnost povrchu, způsob aplikace a podmínky aplikace
---------------------------	---

Technické informace

Wanda 670 Filler HB 4:1 Grey —W2.02.06



Doporučené brusivo Suché broušení:
Počáteční broušení: P280-P320
Finální broušení: P400-P500

Mokrý broušení:
Počáteční broušení: P600
Finální broušení: P800-P1000

Přelakovatelnost Všechny vrchní laky Wanda

Skladovatelnost Skladovatelnost neotevřeného produktu Wanda 670 Filler HB 4:1 Grey je stanovena na 1 rok při 20°C
Vyvarujte se extrémním teplotním výkyvům.

Barva Šedá

VOC

2004/42/IIB(c)(540)500

Limitní hodnota EU pro tento produkt (kategorie produktu: IIB.c) ve formě připravené k použití je max. 540 g/litr VOC. Obsah VOC v tomto výrobku ve formě připravené k použití je max. 500 g/litr.

Akzo Nobel Car Refinishes B.V.
Address: Rijksstraatweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim
Tel: +31(0)71308-6944

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Informace v tomto datovém listu nelze považovat za vyčerpávající a jsou založeny na současném stavu našich znalostí a na současných právních předpisech: jakákoli osoba, která produkt používá pro jiný účel, než který je výslovně doporučený v technickém datovém listu, bez předchozího získání písemného potvrzení od nás ohledně vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel, činí tak na své vlastní riziko. Uživatel je vždy zodpovědný za to, aby podnikl všechny nezbytné kroky pro splnění požadavků stanovených místními předpisy a legislativou. Vždy si přečtěte materiálový list a technický list pro daný výrobek, je-li k dispozici. Všechna doporučení, která dáváme, nebo jakékoli prohlášení o výrobku (ať v tomto datovém listu nebo jinde) jsou podle našich nejlepších znalostí správná, ale nemáme kontrolu nad kvalitou nebo podmínkami podkladu a nad mnoha dalšími faktory, které ovlivňují použití a aplikaci tohoto produktu. Proto, pokud specificky písemně nepotvrdíme něco jiného, nepřijímáme jakoukoli odpovědnost za výkonnost výrobku nebo za jakoukoli ztrátu či škodu vyplývající z použití výrobku. Všechny dodávané výrobky a uvedená technická doporučení podléhají našim standardním prodejním podmínkám. Měli byste si vyžádat kopii tohoto dokumentu a pečlivě jej prostudovat. Informace obsažené v tomto datovém listu podléhají čas od času změnám na základě zkušeností a naší strategie neustálého vývoje. Uživatel je odpovědný za to, že si před použitím produktu ověří aktuálnost tohoto datového listu.

Názvy značek nátěrů zmíněné v tomto technickém listu jsou ochrannými známkami nebo licencované pro Akzo Nobel.

Ředitelství

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.Wandarefinish.com