

Technické informace

Wanda 800 Clear VHS

—W1.05.03



S Wanda 800 Clear VHS lze snadno dosáhnout vysoce kvalitního lesklého povrchu. Tento čirý lak vyhovující VOC legislative, skvěle funguje při všech druzích oprav, od bodové opravy až po celkový přestřík. Nabízí vynikající celkové výsledky.




Míchací poměr

2: 800 Clear VHS
1: 330 Hardener HS
10%: 130 Thinner HT / 140 Thinner HS / 180 Accelerator



Míchací tyčinka

Použijte míchací tyčinku Wanda
W2



Vybavení


Nastavení stříkací pistole: 1.2-1.4 mm
Aplikační tlak: 1.7-2.2 bar

* Viz uživatelská příručka používané stříkací pistole.



Aplikace

2 x 1 vrstva



Odvětrání

Mezi vrstvami: 3-10 minut
Před sušením: 5-10 minut



Sušení

130 Thinner HT:
140 Thinner HS:
180 Accelerator

20°C

6 hodin
2 hodiny
45 minut

60°C

40 minut*
30 minut*
15 minut*

*teplota objektu



Bezpečnost

Používejte vhodnou respirační ochranu.
AkzoNobel Vehicle Refinishes doporučuje použití masku s přívodem čerstvého vzduchu.

Technické informace

Wanda 800 Clear VHS

—W1.05.03



Produkt a přísady

800 Clear VHS
330 Hardener HS
130 Thinner HT
140 Thinner HS
180 Accelerator

Základní suroviny

800 Clear VHS: Akrylové pryskyřice
Hardener: Polyisokyanátové pryskyřice

Vhodné podklady

Originální podklady
Wandabase WB

Míchání

2: 800 Clear VHS
1: 330 Hardener HS
10%: 130 Thinner HT / 140 Thinner HS / 180 Accelerator

Použijte míchací tyčinku **W2**

Viskozita

16-18 sekund DIN kelímek 4 při teplotě 20°C

Doba zpracovatelnosti

130 Thinner HT	2 hodiny při 20°C
140 Thinner HS	30-45 minut při 20°C
180 Accelerator	30-45 minut při 20°C

Nastavení stříkací pistole a aplikační tlak

	Tyska	Tlak
Gravitační	1.2-1.4 mm	1.7-2.2 bar*
		HVLP max 0.7 bar na vzdušníku

* Viz uživatelská příručka používané stříkací pistole.

Aplikace

Aplikujte rovnoměrnou uzavřenou vrstvu, poté nechte odvětrat 3-10 minut při 20°C. Dále aplikujte plnou vrstvu a nechte před sušením odvětrat 5-10 minut při 20°C.

Čištění vybavení

Použijte Wandabase Guncleaner

Síla vrstvy

Doporučená aplikace (2 vrstvy)	45-60 µm
--------------------------------	----------

Doby schnutí	20°C	60°C
130 Thinner HT		
Suché proti prachu	90 minut	15 minut
Suché na manipulaci	6 hodin	40 minut
140 Thinner HS		
Suché proti prachu	60 minut	10 minut
Suché na manipulaci	2 hodin	30 minut
180 Accelerator		
Suché proti prachu	25 minut	10 minut
Suché na manipulaci	45 minut	15 minut
Infra zářič	5 minut nízký výkon	8 minut nízký výkon

Technické informace

Wanda 800 Clear VHS

—W1.05.03



Teoretická kryvost	Směs připravená k použití v síle vrstvy 1 μm : $\pm 522 \text{ m}^2/\text{litr}$ Praktická kryvost je závislá na mnoha faktorech, jako je tvar předmětu, drsnost povrchu, způsob aplikace a podmínky aplikace.
Leštitelnost	Leštitelné minimálně 1 hodinu po úplném ochlazení objektu.
Skladovatelnost	Skladovatelnost neotevřeného produktu 800 Clear VHS je stanovena na 1 rok při 20°C Vyvarujte se extrémním teplotním výkyvům.
VOC	2004/42/IIB(d)(420)420 Limitní hodnota EU pro tento produkt (kategorie produktu: IIB.d) ve formě připravené k použití je max. 420 g/litr VOC. Obsah VOC v tomto výrobku ve formě připravené k použití je max. 420 g/litr.

Akzo Nobel Car Refinishes B.V.
Address: Rijksstraatweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim
Tel: +31(0)71308-6944

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Informace v tomto datovém listu nelze považovat za vyčerpávající a jsou založeny na současném stavu našich znalostí a na současných právních předpisech: jakákoli osoba, která produkt používá pro jiný účel, než který je výslovně doporučený v technickém datovém listu, bez předchozího získání písemného potvrzení od nás ohledně vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel, činí tak na své vlastní riziko. Uživatel je vždy zodpovědný za to, aby podnikl všechny nezbytné kroky pro splnění požadavků stanovených místními předpisy a legislativou. Vždy si přečtěte materiálový list a technický list pro daný výrobek, je-li k dispozici. Všechna doporučení, která dáváme, nebo jakékoli prohlášení o výrobku (ať v tomto datovém listu nebo jinde) jsou podle našich nejlepších znalostí správná, ale nemáme kontrolu nad kvalitou nebo podmínkami podkladu a nad mnoha dalšími faktory, které ovlivňují použití a aplikaci tohoto produktu. Proto, pokud specificky písemně nepotvrdíme něco jiného, nepřijímáme jakoukoli odpovědnost za výkonnost výrobku nebo za jakoukoli ztrátu či škodu vyplývající z použití výrobku. Všechny dodávané výrobky a uvedená technická doporučení podléhají našim standardním prodejním podmínkám. Měli byste si vyžádat kopii tohoto dokumentu a pečlivě jej prostudovat. Informace obsažené v tomto datovém listu podléhají čas od času změnám na základě zkušeností a naší strategie neustálého vývoje. Uživatel je odpovědný za to, že si před použitím produktu ověří aktuálnost tohoto datového listu.

Názvy značek nátěrů zmíněné v tomto technickém listu jsou ochrannými známkami nebo licencované pro Akzo Nobel.

Ředitelství

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.Wandarefinish.com