

Technické informace

Wanda 810 Clear AS —W1.05.02



S Wanda 810 Clear AS lze snadno dosáhnout vysoce kvalitního lesklého povrchu. Tento "anti-scratch" čirý lak je možné, za každých podmínek, použít na bodové opravy i na celkový přestřík. Nabízí snadnou aplikaci, rychlé schnutí, konzistentní lesk a trvanlivost.



Míchací poměr

2: 810 Clear AS
1: 300 Hardener Slow / 310 Hardener Standard / 320 Hardener Rapid
10%: 100 Thinner Slow / 110 Thinner Standard / 120 Thinner Rapid / 180 Accelerator



Míchací tyčinka

Použijte míchací tyčinku Wanda
W2



Vybavení


Nastavení stříkací pistole: 1.2-1.4 mm
Aplikační tlak: 1.7-2.2 bar

* Viz uživatelská příručka používané stříkací pistole.



Aplikace

2 x 1 vrstva



Odvětrání

Mezi vrstvami: 5-10 minut
Před sušením: 5-10 minut



Sušení

320 Hardener Rapid+ 180 Accelerator :

20°C

3 hodin

60°C

10 minut*

*teplota objektu



Bezpečnost

Používejte vhodnou respirační ochranu.
AkzoNobel Vehicle Refinishes doporučuje použití masky s přívodem čerstvého vzduchu.

Technické informace

Wanda 810 Clear AS —W1.05.02



Produkt a přísady	810 Clear AS 300 Hardener Slow 310 Hardener Standard 320 Hardener Rapid 100 Thinner Slow 110 Thinner Standard 120 Thinner Rapid 180 Accelerator		
Základní suroviny	810 Clear AS: Hardener:	Polyolové pryskyřice Polyisokyanátové pryskyřice	
Vhodné podklady	Originální podklady Základní báze “Waterborne” a “solventborne”		
Míchání	2: 810 Clear AS 1: 300 Hardener Slow / 310 Hardener Standard / 320 Hardener Rapid 10%: 100 Thinner Slow / 110 Thinner Standard / 120 Thinner Rapid / 180 Accelerator Použijte míchací tyčinku W2		
Viskozita	15-18 sekund DIN kelímek 4 při 20°C		
Doba zpracovatelnosti	320 Hardener + 180 Accelerator:	3 hodin při 20°C 1 hodina při 20°C	
Nastavení stříkací pistole a aplikační tlak	Gravitační	Tyska 1.2-1.4 mm	Tlak 1.7-2.2 bar* HVLV max 0.7 bar na vzdušníku * Viz uživatelská příručka používané stříkací pistole.
Aplikace	Aplikujte rovnoměrnou uzavřenou vrstvu, poté nechte odvětrat 5-10 minut při 20°C. Dále aplikujte plnou vrstvu a nechte před sušením odvětrat 5-10 minu při 20°C.		
Čištění vybavení	Použijte Wandabase Guncleaner		
Síla vrstvy	Doporučená aplikace (2 vrstvy)	45-60 µm	
Doby schnutí	Suché proti prachu Suché na manipulaci	20°C 15-45 minut 3-12 hodin	60°C* 5-10 minut 10-45 minut
	Infra zářič	4 minuty nízký výkon	6 minut vysoký výkon

Technické informace

Wanda 810 Clear AS

—W1.05.02



Teoretická kryvost	Směs připravená k použití v síle vrstvy 1 μm : $\pm 522 \text{ m}^2/\text{liter}$ Praktická kryvost je závislá na mnoha faktorech, jako je tvar předmětu, drsnost povrchu, způsob aplikace a podmínky aplikace.
Leštitelnost	Leštitelné minimálně 1 hodinu po úplném ochlazení objektu.
Skladovatelnost	Skladovatelnost neotevřeného produktu 800 Clear VHS je stanovena na 1 rok při 20°C Vyvarujte se extrémním teplotním výkyvům.
VOC	2004/42/IIB(e)(840)560 Limitní hodnota EU pro tento produkt (kategorie produktu: IIB.e) ve formě připravené k použití je max. 840 g/litr VOC. Obsah VOC v tomto výrobku ve formě připravené k použití je max. 560 g/litr.

Akzo Nobel Car Refinishes B.V.
Address: Rijksstraatweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim
Tel: +31(0)71308-6944

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Informace v tomto datovém listu nelze považovat za vyčerpávající a jsou založeny na současném stavu našich znalostí a na současných právních předpisech: jakákoli osoba, která produkt používá pro jiný účel, než který je výslovně doporučený v technickém datovém listu, bez předchozího získání písemného potvrzení od nás ohledně vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel, činí tak na své vlastní riziko. Uživatel je vždy zodpovědný za to, aby podnikl všechny nezbytné kroky pro splnění požadavků stanovených místními předpisy a legislativou. Vždy si přečtěte materiálový list a technický list pro daný výrobek, je-li k dispozici. Všechna doporučení, která dáváme, nebo jakékoli prohlášení o výrobku (ať v tomto datovém listu nebo jinde) jsou podle našich nejlepších znalostí správná, ale nemáme kontrolu nad kvalitou nebo podmínkami podkladu a nad mnoha dalšími faktory, které ovlivňují použití a aplikaci tohoto produktu. Proto, pokud specificky písemně nepotvrdíme něco jiného, nepřijímáme jakoukoli odpovědnost za výkonnost výrobku nebo za jakoukoli ztrátu či škodu vyplývající z použití výrobku. Všechny dodávané výrobky a uvedená technická doporučení podléhají našim standardním prodejním podmínkám. Měli byste si vyžádat kopii tohoto dokumentu a pečlivě jej prostudovat. Informace obsažené v tomto datovém listu podléhají čas od času změnám na základě zkušeností a naší strategie neustálého vývoje. Uživatel je odpovědný za to, že si před použitím produktu ověří aktuálnost tohoto datového listu.

Názvy značek nátěrů zmíněné v tomto technickém listu jsou ochrannými známkami nebo licencované pro Akzo Nobel.

Ředitelství

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.Wandarefinish.com