

Technické informace

Wanda 860 Clear AS HS —W1.05.11



Dvousložkový čirý lak k nanášení na rozpouštědlové základní laky Wanda. 860 Clear AS HS v kombinaci s 300 Hardener Slow lze použít na rozpouštědlové i vodou ředitelné Wanda základní báze. Má velmi dobrý rozliv, odolnost proti poškrábání s vynikajícím leskem a vzhledem.



Míchací poměr

2: 860 Clear AS HS
1: 300 Hardener Slow / 310 Hardener Standard / 320 Hardener Rapid
10% 100 Thinner Slow / 110 Thinner Standard / 120 Thinner Rapid



Míchací tyčinka

Použijte míchací tyčinku Wanda
W2



Vybavení


Nastavení stříkací pistole: 1.2-1.4 mm
Aplikační tlak: 1.7-2.2 bar

* Viz uživatelská příručka používané stříkací pistole.



Aplikace

2 x 1 vrstva



Odvětrání

Mezi vrstvami: 8-15 minut při 20°C

Před sušením: 8-10 minut při 20°C



Sušení

Wanda Hardener 300 Slow
Wanda Hardener 310 Standard
Wanda Hardener 320 Rapid

20°C

16 hodin
6 hodin
4 hodin

60°C

45 minut*
30 minut*
15 minut*

*teplota objektu



Bezpečnost

Používejte vhodnou respirační ochranu.

AkzoNobel Vehicle Refinishes doporučuje použití masku s přívodem čerstvého vzduchu.

Technické informace

Wanda 860 Clear AS HS

—W1.05.11



Produkt a přísady	860 Clear AS HS 300 Hardener Slow 310 Hardener Standard 320 Hardener Rapid 100 Thinner Slow 110 Thinner Standard 120 Thinner Rapid 180 Accelerator				
Základní suroviny	860 Clear AS HS: Polyolové pryskyřice Hardener: Polyisokyanátové pryskyřice				
Vhodné podklady	Originální podklady Wandabase MAX				
Míchání	2: 860 Clear AS HS 1: 300 Hardener Slow / 310 Hardener Standard / 320 Hardener Rapid 10%: 100 Thinner Slow / 110 Thinner Standard / 120 Thinner Rapid Použijte míchací tyčinku W2				
Viskozita	14-19 sekund DIN kelímek 4 při 20°C				
Doba zpracovatelnosti	300 Hardener Slow	3		hodin při 20°C	
	310 Hardener Standard	2.5		hodin při 20°C	
	320 Hardener Rapid	1.5		hodin při 20°C	
Nastavení stříkací pistole a aplikační tlak	Gravitační	Tyska 1.2-1.4 mm	Tlak 1.7-2.2 bar* HVLP max 0.7 bar na vzdušníku * Viz uživatelská příručka používané stříkací pistole.		
Aplikace	Aplikujte rovnoměrnou uzavřenou vrstvu, poté nechte odvětrat 8-15 minut při 20°C. Dále aplikujte plnou vrstvu a nechte před sušením odvětrat 8-10 minut při 20°C.				
Čištění vybavení	Použijte Wandabase Guncleaner				
Síla vrstvy	Doporučená aplikace (2 vrstvy)	45-55		µm	
Doby schnutí	Standardní směs	Suché proti prachu	Suché na manipulaci	Suché proti prachu	Suché na manipulaci
	300 Hardener Slow	45 min	16 hod	20 min	45 min
	310 Hardener Standard	30 min	6 hod	10 min	30 min
	320 Hardener Rapid	15 min	4 hod	5 min	15 min
	Směs s akcelerátorem	Suché proti prachu	Suché na manipulaci	Suché proti prachu	Suché na manipulaci
	310 Hardener Standard	30 min	5 hod	12 min	20 min
	320 Hardener Rapid	20 min	4 hod	7 min	7 min

Technické informace

Wanda 860 Clear AS HS

—W1.05.11



Teoretická kryvost	Směs připravená k použití v síle vrstvy 1 μm : $\pm 400 \text{ m}^2/\text{litr}$ Praktická kryvost je závislá na mnoha faktorech, jako je tvar předmětu, drsnost povrchu, způsob aplikace a podmínky aplikace.
Leštitelnost	Leštitelné minimálně 1 hodinu po úplném ochlazení objektu.
Skladovatelnost	Skladovatelnost neotevřeného produktu 860 Clear AS HS je stanovena na 4 roky při 20°C Vyvarujte se extrémním teplotním výkyvům.
VOC	2004/42/IIB(d)(420)420 Limitní hodnota EU pro tento produkt (kategorie produktu: IIB.d) ve formě připravené k použití je max. 420 g/litr VOC. Obsah VOC v tomto výrobku ve formě připravené k použití je max. 420 g/litr.

Akzo Nobel Car Refinishes B.V.
Address: Rijksstraatweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim
Tel: +31(0)71308-6944

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Informace v tomto datovém listu nelze považovat za vyčerpávající a jsou založeny na současném stavu našich znalostí a na současných právních předpisech: jakákoli osoba, která produkt používá pro jiný účel, než který je výslovně doporučený v technickém datovém listu, bez předchozího získání písemného potvrzení od nás ohledně vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel, činí tak na své vlastní riziko. Uživatel je vždy zodpovědný za to, aby podnikl všechny nezbytné kroky pro splnění požadavků stanovených místními předpisy a legislativou. Vždy si přečtěte materiálový list a technický list pro daný výrobek, je-li k dispozici. Všechna doporučení, která dáváme, nebo jakékoli prohlášení o výrobku (ať v tomto datovém listu nebo jinde) jsou podle našich nejlepších znalostí správná, ale nemáme kontrolu nad kvalitou nebo podmínkami podkladu a nad mnoha dalšími faktory, které ovlivňují použití a aplikaci tohoto produktu. Proto, pokud specificky písemně nepotvrdíme něco jiného, nepřijímáme jakoukoli odpovědnost za výkonnost výrobku nebo za jakoukoli ztrátu či škodu vyplývající z použití výrobku. Všechny dodávané výrobky a uvedená technická doporučení podléhají našim standardním prodejním podmínkám. Měli byste si vyžádat kopii tohoto dokumentu a pečlivě jej prostudovat. Informace obsažené v tomto datovém listu podléhají čas od času změnám na základě zkušeností a naší strategie neustálého vývoje. Uživatel je odpovědný za to, že si před použitím produktu ověří aktuálnost tohoto datového listu.

Názvy značek nátěrů zmíněné v tomto technickém listu jsou ochrannými známkami nebo licencované pro Akzo Nobel.

Ředitelství

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.Wandarefinish.com