

Informazioni tecniche

Wanda 820 Clear AS Express

—W1.05.01



Per un processo di applicazione del trasparente più veloce, la soluzione è Wanda 820 Clear AS Express. Questo flessibile trasparente antigraffio è ideale per tutte le piccole riparazioni in ogni condizione. Produce una finitura uniforme, duratura, ad essiccazione rapida e facile da lucidare.



Rapporto di miscelazione

2: Wanda 820 Clear AS Express
 1: 320 Hardener Rapid/310 Hardener Standard
 10-20% 120 Thinner Rapid /110 Thinner Standard



Asta dosatrice

Utilizzare l'asta di misurazione Wanda W3




Attrezzature

Regolazione dell'aerografo: 1,2-1,4 mm
 Pressione di applicazione: 1,7-2,2 bar
 *Vedere libretto di uso e manutenzione dell'aerografo utilizzato



Applicazione

2 x 1 mano
 Applicare prima una mano a spessore, seguita da una mano con verniciatura a getto dopo il tempo di appassimento specificato.



Appassimento

Tra una mano e l'altra: 3-5 minuti a 20°C.
 Prima dell'essiccazione: 5-7 minuti a 20°C.



Essiccazione

Catalizzatore Wanda:	20°C	60°C
	2-3 ore	8 minuti*
		*temperatura oggetto



Protezione

Utilizzare le protezioni respiratorie idonee.
 Akzo Nobel Vehicle Refinishes raccomanda di utilizzare un respiratore ad aria compressa.

Informazioni tecniche

Wanda 820 Clear AS Express

—W1.05.01



Prodotto e Additivi	Catalizzatori: 320 Hardener Rapid/310 Hardener Standard Diluenti: 120 Thinner Rapid/110 Thinner Standard		
Supporti idonei	Basi all'acqua e a solvente Finiture OEM		
Miscelazione	2: Wanda 820 Clear AS Express 1: 320 Hardener Rapid/310 Hardener Standard 10-20%: 120 Thinner Rapid/110 Thinner Standard Utilizzare l'asta di misurazione W3		
Regolazione dell'aerografo e pressione di applicazione	A gravità 1,2-1,4 mm 1,7-2,2 bar* *Vedere libretto di uso e manutenzione dell'aerografo utilizzato		
Applicazione	Applicare uno strato a spessore, prevedendo un tempo di appassimento di 3-5 minuti a 20°C. Quindi applicare una mano con verniciatura a getto prevedendo un tempo di appassimento di 5-7 minuti a 20°C prima dell'asciugatura in forno.		
Potlife	3 ore a 20°C.		
Tempi di essiccazione	Secco maneggiabile:	20°C	60°C*
	320 Hardener Rapid/310 Hardener Standard	2-3 ore	8-15 minuti
	*Temperatura oggetto		

Informazioni tecniche

Wanda 820 Clear AS Express

—W1.05.01



Infrarossi	Secco maneggiabile dopo 4 minuti a bassa potenza e dopo 6 minuti ad alta potenza.
Lucidabilità	Lucidabile minimo 1 ora dopo il raffreddamento.
Spessore	Per mano 20-25 µm Applicazione consigliata (2 mani) 40-50 µm
Resa teorica	Miscela pronta all'uso con spessore dello strato di 1 micron: ± 321 m ² /l La resa pratica dipende da molti fattori, ad esempio forma dell'oggetto, rugosità della superficie, metodo di applicazione e condizioni di applicazione.
Pulizia delle attrezzature	Utilizzare Gun cleaner o diluente alla nitro
Stoccaggio dei prodotti	La durata di conservazione del prodotto indicata si riferisce a prodotti conservati chiusi a 20°C. Evitare elevati sbalzi di temperatura. Durata di conservazione: 1 anno a 20°C.
VOC	Il valore limite europeo per questo prodotto (categoria prodotto: IIB.e) pronto all'uso è max. 840 g/l VOC. Il contenuto di VOC di questo prodotto pronto all'uso è max. 577 g/l.

Akzo Nobel S.p.A.
Indirizzo: Via Silvio Pellico, 8 – 22100 Como (CO) Italy
Tel: +39 031 345 111

SOLO PER USO PROFESSIONALE

NOTA IMPORTANTE Le informazioni riportate in questa scheda non sono da considerarsi esaustive e sono basate sulla nostra attuale conoscenza tecnica e sulle leggi vigenti: chiunque utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli specificamente suggeriti nella scheda tecnica, senza aver preventivamente ottenuto una nostra autorizzazione scritta, lo fa a proprio rischio. È sempre responsabilità dell'utilizzatore adottare tutte le misure necessarie per adempiere alle prescrizioni delle leggi locali. Leggere sempre la scheda di sicurezza e la scheda tecnica di questo prodotto, se disponibili. Tutti i suggerimenti o le dichiarazioni rilasciate da noi in merito al prodotto (sia in questa scheda sia in altro modo) sono corrette in base alle nostre migliori conoscenze, tuttavia sono al di fuori del nostro controllo la qualità o lo stato del supporto e i molti fattori esterni che influenzano l'uso e l'applicazione del prodotto. Di conseguenza, in mancanza di uno specifico accordo scritto, non accettiamo alcuna responsabilità per le prestazioni del prodotto o per le perdite o i danni derivanti dall'uso dello stesso. Tutti i prodotti e i consigli tecnici forniti sono conformi ai nostri termini e condizioni di vendita standard. Consigliamo di chiedere una copia di questo documento e di prenderne visione con attenzione. Le informazioni contenute in questa scheda sono soggette a modifiche periodiche, alla luce delle esperienze acquisite e della nostra politica di continuo sviluppo. È responsabilità dell'utilizzatore verificare che questa scheda sia aggiornata prima di usare il prodotto.

Questa scheda cita marchi commerciali di proprietà o concessi in licenza ad Akzo Nobel.

Sede
Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.Wandarefinish.com