

Dane techniczne

Wanda 860 Clear AS HS —W1.05.11



860 Clear AS HS to dwukomponentowy lakier bezbarwny przeznaczony do aplikacji na rozpuszczalnikowe lakiery bazowe Wanda. W połączeniu z utwardzaczem 300 Hardener Slow można go stosować również na wodorozcieńczalne lakiery bazowe Wanda. Zapewnia bardzo dobrą odporność na zarysowania, znakomity połysk i wygląd oraz rozlewność.




Proporcje mieszania

2: 860 Clear AS HS
1: 300 Hardener Slow / 310 Hardener Standard / 320 Hardener Rapid
10% 100 Thinner Slow / 110 Thinner Standard / 120 Thinner Rapid



Miarka

Stosować miarkę Wanda W2




Sprzęt

Dysza pistoletu natryskowego: 1.2 – 1.4 mm
Ciśnienie robocze: 1.7 – 2.2 bara
*Patrz instrukcja obsługi pistoletu natryskowego



Aplikacja

2 x 1 warstwa



Odparowanie

Między warstwami: 8 – 15 minut w 20°C
Przed suszeniem: 8 – 10 minut w 20°C



Czas schnięcia

300 Hardener Slow
310 Hardener Standard
320 Hardener Rapid

	20°C	60°C
300 Hardener Slow	16 godzin	45 minut*
310 Hardener Standard	6 godzin	30 minut*
320 Hardener Rapid	4 godziny	15 minut*

* temperatura obiektu



Ochrona

Stosować właściwe środki ochrony dróg oddechowych.
AkzoNobel Vehicle Refinishes zaleca korzystanie z aparatu oddechowego zasilanego świeżym powietrzem.

Dane techniczne

Wanda 860 Clear AS HS

—W1.05.11



Produkt i dodatki	860 Clear AS HS 300 Hardener Slow 310 Hardener Standard 320 Hardener Rapid 100 Thinner Slow 110 Thinner Standard 120 Thinner Rapid 180 Accelerator				
Podstawowe surowce	860 Clear AS HS: żywice poliolowe Utwardzacz: żywice poliizocyjanianowe				
Właściwe podłoża	Wykończenia OEM Wandabase MAX				
Proporcje mieszania	2: 860 Clear AS HS 1: 300 Hardener Slow / 310 Hardener Standard / 320 Hardener Rapid 10%: 100 Thinner Slow / 110 Thinner Standard / 120 Thinner Rapid Stosować miarkę W2				
Lepkość	14 – 19 sekund DIN Cup 4 w temp. 20°C				
Trwałość po zmieszaniu	300 Hardener Slow 310 Hardener Standard 320 Hardener Rapid	3 godziny w 20°C 2.5 godziny w 20°C 1.5 godziny w 20°C			
Dysza pistoletu natryskowego i ciśnienie robocze	Zasilanie grawitacyjne	1.2 – 1.4 mm	1.7 – 2.2 bara na wlocie* HVLP maks. 0.7 bara na głowicy *Patrz instrukcja obsługi pistoletu natryskowego		
Aplikacja	Nanieść rozlaną zamkniętą warstwę, pozostawiając do odparowania na 8-15 minut w temp. 20°C. Następnie nanieść pełną rozlaną warstwę, pozostawiając do odparowania na 8-10 minut w temp. 20°C przed suszeniem w podwyższonej temperaturze.				
Czyszczenie sprzętu	Używać zmywacza Wandabase Guncleaner				
Grubość powłoki	Zalecana aplikacja (2 warstwy)	45-55 µm			
Czas schnięcia		20°C		60°C	
	System standardowy	Pyłosuchość	Możliwość manipulacji	Pyłosuchość	Możliwość manipulacji
	300 Hardener Slow	45 minut	16 godzin	20 minut	45 minut
	310 Hardener Standard	30 minut	6 godzin	10 minut	30 minut
	320 Hardener Rapid	15 minut	4 godziny	5 minut	15 minut
	System przyspieszony	Pyłosuchość	Możliwość manipulacji	Pyłosuchość	Możliwość manipulacji
	310 Hardener Standard	30 minut	5 godzin	12 minut	20 minut
	320 Hardener Rapid	20 minut	4 godziny	7 minut	7 minut

Dane techniczne

Wanda 860 Clear AS HS

—W1.05.11



Teoretyczne zużycie materiału	Gotowa do użycia mieszanina przy grubości warstwy 1 mikrona: $\pm 400 \text{ m}^2/\text{litr}$ Praktyczne zużycie materiału zależy od wielu czynników, takich jak: kształt obiektu, chropowatość podłoża, metoda i warunki aplikacji.
Możliwość polerowania	Gotowy do polerowania minimum 1 godzinę po schłodzeniu do temperatury otoczenia
Przechowywanie	Należy unikać skrajnych różnic temperatur.
Okres przechowywania	Okres przechowywania produktów określa się, gdy produkt jest przechowywany nieotwarty. 860 Clear AS HS: 4 lata w 20°C.
LZO	2004/42/IIB(e)(840)560 Wartość graniczna UE dla tego produktu (kategoria produktu: IIB.e) w postaci gotowej do użycia to maks. 840 g/litr LZO. Zawartość LZO dla tego produktu gotowego do użycia wynosi maks. 560 g/litr.

AkzoNobel Car Refinishes Polska Sp. z o.o.
The Park Warsaw Budynek B1
ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa

DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU Z ODPOWIEDNIMI ŚRODKAMI OCHRONY OSOBISTEJ I WYPOSAŻENIEM BHP

WAŻNA UWAGA Informacje zawarte w niniejszej karcie nie są wyczerpujące na temat produktu, są zaś oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz bieżących przepisach: każda osoba stosująca produkt do innych celów niż zalecane w karcie informacji technicznej, bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody na jego inne niż zalecane użytkowanie, stosuje go na własną odpowiedzialność i ryzyko. Użytkownik we wszystkich przypadkach jest odpowiedzialny za spełnienie wszystkich czynności, związanych z przestrzeganiem obowiązujących przepisów i postanowień. Należy zawsze przeczytać Kartę danych materiału i Kartę Informacji Technicznej dla danego produktu, jeśli są dostępne. Niniejsze dane są zebrane i opracowane na podstawie stanu najlepszej naszej wiedzy (w tej karcie lub innym dokumencie), ale nie stanowią one gwarancji właściwości produktu ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. W związku z tym wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu nie jest kontrolowane przez producenta, chyba że istnieją pisemne umowy. W przeciwnym razie producent nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za stan produktu, jego stratę lub zniszczenie podczas jego użytkowania. Wszystkie produkty i specyfikacje techniczne są dostarczane zgodnie z zawartymi umowami i warunkami sprzedaży. Odbiorca zawsze powinien żądać kopii umowy i przejrzeć ją bardzo dokładnie. Informacje zawarte w niniejszej karcie mogą podlegać modyfikacji w świetle zmian w przepisach, stanie wiedzy, doświadczeniu i ciągłej polityki rozwoju. Osoba stosująca produkt jest zobowiązana do wcześniejszego zweryfikowania tej karty przed jego stosowaniem.

Wspomniane w niniejszej karcie marki produktów są znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz AkzoNobel.
Siedziba główna
Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.Wandarefinish.com