

Technische informatie

Wandabase MAX

—W1.09.02



Wandabase MAX is een basislak op oplosmiddelbasis voor het nabootsen van uni-, parelmoer- en metallic autokleuren. U kunt het product met meerdere verdunners gebruiken voor spotreparaties en gehele overspuiters in elke omgeving. Wandabase MAX dekt uitstekend, droogt snel en is eenvoudig uit te spuiten.



Mengverhouding

100: Wandabase MAX

50-80: 100 Thinner Slow / 110 Thinner Standard / 120 Thinner Rapid



Maatlat

Gebruik Wanda-maatlat

W11 / W12



Spuitapparatuur

Spuitopening: 1,2-1,4 mm


Spuitdruk: 1,7-2,2 bar

*Raadpleeg de gebruikershandleiding van het spuitpistool.



Applicatie

2-3 x 1 laag



Uitdamptijd

Tussen de lagen: 3-5 min.

Vóór clearcoat: 15 min.



Bescherming

Gebruik geschikte ademhalingsbescherming.

Akzo Nobel Car Refinishes adviseert het gebruik van verse luchtmaskers.

Technische informatie

Wandabase MAX

—W1.09.02



Product en additieven	Wandabase MAX 100 Thinner Slow 110 Thinner Standard 120 Thinner Rapid		
Basisgrondstoffen	Basecoat: Bindmiddelen voor fysische droging		
Geschikte ondergronden	Bestaande laklagen 600 Filler 4:1 610 1K Plastic Primer 620 Primer Light Grey/Dark Grey 630 2K Epoxy Primer 640 Filler Multi Grey 650 Filler HB 5:1 670 Filler HB 4:1 Grey Opmerking: Breng het product niet rechtstreeks aan op zuurhoudende (etsende) primers.		
Mengverhouding	100: Wandabase MAX 50-80: 100 Thinner Slow / 110 Thinner Standard / 120 Thinner Rapid Gebruik maatlat W11 / W12		
Viscositeit	13-17 sec. DIN Cup 4 bij 20°C		
Potlife	6 maanden bij 20°C. 4 uur bij 20°C bij toevoeging van verharder		
Spuitapparatuur	Bovenbeker	Spuitopening 1.2-1.4 mm	Spuitdruk 1.7-2.2 bar* HLVP max. 0.7 bij luchtkap *Raadpleeg de gebruikershandleiding van het spuitpistool.
Applicatie	Metallic- en parelmoerkleuren: Breng één laag aan en laat uitdampen totdat deze volledig droog is (mat). Breng een volgende lichtere laag aan tot gedekt. Breng als laatste een nevelaag aan, door de inlaatdruk met 0.5 bar te verlagen en de afstand tussen het spuitpistool en het object tot 30-40 cm te vergroten. Solid kleuren: Breng één volle laag aan. Laat uitdampen tot de laag volledig mat is. Breng nog één enkele laag aan en laat ook deze tot volledig mat uitdampen. Herhaal dit tot volledig gedekt. Een nevelaag is bij unikleuren niet nodig. Spotreparaties en uitspuiten: Spuit de basecoat in dun (overlappende) lagen met de haan volledig open met een spuitdruk van 1.5 bar tot volledige dekking bereikt wordt. Geef ieder laag voldoende tijd om uit te dampen tot volledig mat en spuit dan tweemaal uit in de uitspuitzone (alleen bij metallic kleuren). Hanteer hierbij een spuitdruk van 1,5 bar. *Zorg voor een laatste uitdamp tijd van minimaal 15 minuten bij 20°C voordat u de clearcoat aanbrengt.		

Technische informatie

Wandabase MAX

—W1.09.02



Reiniging van de apparatuur	Gebruik Wandabase Guncleaner.
Laagdikte	Per laag: 7-9 µm Aanbevolen applicatie (2 lagen): 14-18 µm
Overspuittijd	Spuut Wandabase MAX met clearcoat over binnen: Unikleur: 5 uur Metallic en parelmoer: 48 uur (2 dagen) OPMERKING: Voeg 10% Wanda-verharder toe om de overspuittijd van solidkleuren tot 48 uur (2 dagen) te verlengen. Roer dit mengsel goed door voordat u Wanda-verdunner toevoegt. Roer het vervolgens weer goed door.
Overspuitbaar	810 Clear AS 820 Clear AS Express 830 Clear Matt 850 Clear Easy 860 Clear AS HS
Theoretisch uitspuitvermogen	± 10 m ² /liter spuitklaar materiaal bij voorgeschreven minimale laagdikte (2 lagen). Het praktische uitspuitvermogen is afhankelijk van allerlei factoren zoals vorm van het object, ruwheid van het oppervlak, applicatiemethode en verwerkingsomstandigheden.
Productopslag	Voorkom extreme temperatuurwisselingen.
Houdbaarheid	De houdbaarheidstermijn geldt voor producten die ongeopend worden bewaard. Wandabase MAX-mengkleuren: 4 jaar bij 20°C.
VOS	Het VOS-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is max. 600 g/liter.

AkzoNobel Car Refinish B.V.
Adres: Rijksstraatweg 31, Postbus 3, 2170 BA Sassenheim
Tel.: +31(0)71308-3333

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK MET GESCHIKTE HS&E UITRUSTING

BELANGRIJKE OPMERKING De informatie in dit informatieblad beoogt niet volledig te zijn en is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en op de heersende wetgeving. Eenieder die dit product gebruikt met een ander doel of een andere bestemming dan die welke specifiek is aanbevolen in het technisch informatieblad, zonder dat voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons is verkregen dat de toepassing van het product geschikt is voor het beoogde gebruiksdoel, doet zulks op eigen risico. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om te voldoen aan alle vereisten die door de lokale wet- en regelgeving worden gesteld. Lees altijd het veiligheidsinformatieblad en het technisch informatieblad van dit product door, indien deze beschikbaar zijn. Alle door ons verstrekte adviezen of mededelingen over het product (in dit informatieblad of elders) zijn, zo ver onze kennis reikt, correct. Wij hebben echter geen invloed op de kwaliteit of de conditie van de ondergrond of op alle overige factoren die het gebruik en de toepassing van het product beïnvloeden. Om deze redenen aanvaarden wij, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van het product. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn van toepassing onze standaard verkoopvoorwaarden- en condities. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad zal van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van ervaringen en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik van het product te verifiëren of dit informatieblad nog actueel is.

De in dit informatieblad vermelde merkaanduidingen zijn beschermde merken van of zijn gelicentieerd aan AkzoNobel.
Hoofdkantoor
AkzoNobel Car Refinishes B.V., Postbus 3, 2170 BA Sassenheim. www.Wandarefinish.com/nl