

Información técnica

Wanda 900 Clear Flash

—W1.05.23



Barniz de dos componentes conforme con el COV para uso sobre Wandabase MAX y Wandabase WB. Para todas las reparaciones en condiciones más cálidas, desde pequeños retoques hasta repintado total. Wanda 900 Clear Flash ofrece un excelente brillo, aspecto y durabilidad con tiempo de secado rápido.

APLICACIÓN ESTÁNDAR




Ratio de mezcla

2: 900 Clear Flash
1: 410 Hardener Flash
10% 200 Thinner Flash Fast / 210 Thinner Flash Standard



Regla de mezcla

Utilice la regleta Wanda W2




Equipo

Regulación de la pistola de aplicación: 1.2-1.3 mm
Presión de aplicación: 1.7-2.2 bar
*Consultar el manual de la pistola



Aplicación

½ + 1 capa



Evaporación

Entre capas: 3-5 minutos
Antes de secar: 5 minutos



Secado

900 Clear Flash / 200 Thinner Flash Fast
900 Clear Flash / 210 Thinner Flash Standard

60°C

15 minutos*

20 minutos*

* Temperatura del objeto



Protección

Utilice protección respiratoria adecuada.
AkzoNobel Vehicle Refinishes recomienda el uso de un respirador con suministro de aire.

Información técnica

Wanda 900 Clear Flash

—W1.05.23



Barniz de dos componentes conforme con el COV para uso sobre Wandabase MAX y Wandabase WB. Para todas las reparaciones en condiciones más cálidas, desde pequeños retoques hasta repintado total. Wanda 900 Clear Flash ofrece un excelente brillo, aspecto y durabilidad con tiempo de secado rápido.

APLICACIÓN HT




Ratio de mezcla

2: 910 Clear Flash HT
1: 420 Hardener Flash HT
10% 210 Thinner Flash Standard



Regla de mezcla

Utilice la regleta Wanda W2



Equipo

Regulación de la pistola de aplicación: 1.2-1.3 mm


Presión de aplicación: 1.7-2.2 bar

*Consultar el manual de la pistola



Aplicación

½ + 1 capa



Evaporación

Entre capas: 3-5 minutos

Antes de secar: 5 minutos



Secado

910 Clear Flash HT / 420 Hardener Flash HT

60°C

20 minutos*

* Temperatura del objeto



Protección

Utilice protección respiratoria adecuada.

AkzoNobel Vehicle Refinishes recomienda el uso de un respirador con suministro de aire.

Información técnica

Wanda 900 Clear Flash

—W1.05.23



Productos y aditivos	900 Clear Flash 910 Clear Flash HT 410 Hardener Flash 420 Hardener Flash HT 200 Thinner Flash Fast 210 Thinner Flash Standard		
Materias primas	900 Clear Flash: 910 Clear Flash HT: Hardener:	Resinas acrílicas Resinas acrílicas Resinas Pol-isocianato	
Sustratos adecuados	Acabados de origen Wandabase MAX Wandabase WB		
Ratio Mezcla	Aplicación estándar 2: 900 Clear Flash 1: 410 Hardener Flash 10%: 200 Thinner Flash Fast / 210 Thinner Flash Standard Usar regleta W2 Aplicación HT 2: 910 Clear Flash HT 1: 420 Hardener Flash HT 10%: 210 Thinner Flash Standard Usar regleta W2		
Viscosidad	DC4 15-17 segundos a 20°C		
Vida de mezcla	900 Clear Flash / 200 Thinner Flash Fast 900 Clear Flash / 210 Thinner Flash Standard 910 Clear Flash HT / 420 Hardener Flash HT	1 hora a 20°C 3 hora a 20°C 3 hora a 30°C	
Regulación de la pistola y presión de aplicación	Alimentación por gravedad *consultar manual de la pistola	Pico de fluido 1.2-1.3 mm HVLP máx. 0.7 bar en el pico de fluido	Presión 1.7-2.2 bar*
Aplicación	Aplicar una capa media cerrada, permitiendo un tiempo de evaporación entre capas de entre 3-5 minutos. Después, aplicar una capa mojada completa permitiendo 5 minutos de evaporación antes de secar.		
Limpieza del equipo	Usar Wandabase Guncleaner		
Espesor	Aplicación recomendada (2 capas) 45-60 µm		

Información técnica

Wanda 900 Clear Flash

—W1.05.23



Tiempos de secado	Seco al manejo: 900 Clear Flash / 200 Thinner Flash Fast 900 Clear Flash / 210 Thinner Flash Standard 910 Clear Flash HT / 420 Hardener Flash HT	60°C* 15 minutos 20 minutos 20 minutos
Rendimiento teórico	Mezcla lista para el uso con capa de 1 micra de espesor: $\pm 522 \text{ m}^2/\text{litro}$ El rendimiento práctico depende de diversos factores, como la forma del objeto, la rugosidad de la superficie, el método y las circunstancias de aplicación.	
Pulido	Listo para pulir al menos 1 hora después de que se enfríe a temperatura ambiente (tras ciclo de secado completo)	
Almacenamiento	Evitar fluctuaciones extremas de temperatura.	
Caducidad	La vida útil del producto se determina cuando los productos se almacenan sin abrir. 900 Clear Flash: 2 años a 20°C 910 Clear Flash HT: 2 años a 20°C 410 Hardener Flash: 1 año a 20°C 420 Hardener Flash HT: 1 año a 20°C 200 Thinner Flash Fast: 1 año a 20°C 210 Thinner Flash Standard: 1 año a 20°C	
VOC	2004/42/II(d)(420)420 El valor límite en la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en la forma listo al uso es un máximo de 420 g/litro COV. El contenido de COV de este producto en la forma listo al uso es máx. 420 g/litro.	

Akzo Nobel Car Refinishes B.V.
 Address: Rijksstraatweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim
 Tel: +31(0)71308-6944

SOLO PARA USO PROFESIONAL CON EQUIPO ADECUADO DE HS&E

NOTA IMPORTANTE: La información de esta Ficha Técnica no pretende ser exhaustiva y se basa en nuestro estado actual de conocimiento y en las leyes vigentes: toda persona que utilice el producto para cualquier propósito distinto del específicamente recomendado en la Ficha Técnica sin haber obtenido primero nuestra conformidad escrita sobre la idoneidad para el propósito pretendido, lo hará por su propia cuenta y riesgo. Es siempre responsabilidad del usuario seguir todos los pasos necesarios para cumplir toda la serie de exigencias de las normativas locales y la legislación. Lea siempre la Ficha de Seguridad (MSDS) y la Ficha Técnica (TDS) disponibles para este producto. Todo consejo que demos o cualquier declaración hecha por nosotros acerca del producto (tanto en esta Ficha Técnica o en otro lugar distinto) es correcto según nuestro mejor conocimiento pero nosotros no tenemos control sobre la calidad o el estado del sustrato ni de los muchos factores que afectan al uso y aplicación del producto. Por consiguiente, a menos que específicamente lo acordemos por escrito de otro modo, no aceptamos ninguna responsabilidad en todo lo que sea relacionado con las prestaciones técnicas del producto o por cualquier pérdida o daño surgido del uso del producto. Todos los productos suministrados y los consejos técnicos dados están sujetos a nuestros plazos de tiempo estándar y condiciones de venta. Debería solicitar una copia de este documento y revisarla cuidadosamente. La información contenida en esta Ficha Técnica está sujeta a modificaciones periódicas a tenor de la experiencia y nuestra política de continuo desarrollo. Es responsabilidad del usuario verificar que esta Ficha Técnica sea actual previamente a la utilización del producto.

Las marcas mencionadas en esta Ficha Técnica son marcas registradas o licenciatarias de AkzoNobel.

Oficinas centrales

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, Países Bajos. www.Wandarefinish.com