


Technische informatie

Wanda 500 Putty Multiuse

—W3.02.01



Tweecomponenten polyesterplamuur voor het opvullen van deuken en onregelmatigheden in het oppervlak van auto's. Zeer goede hechting op verschillende ondergronden als staal, verzinkt staal en aluminium.



Mengverhouding

100: 500 Putty Multiuse
2-3: Putty Hardener



Applicatietijd

5-6 min.




Drogen

18-20 min. bij 20°C



Vóór applicatie van filler

P220-P320



Overspuitbaar

Wanda-primers en -fillers



Bescherming

Gebruik geschikte ademhalingsbescherming.
Akzo Nobel Car Refinishes adviseert het gebruik van verse luchtmaskers.

Technische informatie

Wanda 500 Putty Multiuse

—W3.02.01



Product en additieven 500 Putty Multiuse
Putty Hardener (set)

Basisgrondstoffen 500 Putty Multiuse: Polyesterhars
Putty Hardener: Peroxide

Geschikte ondergronden Staal
Verzinkt staal
Aluminium
2K Epoxy Primer
Polyesterlaminaat
Polyester glasvezel

Opmerking: Breng geen 500 Putty Multiuse Fiber aan op washprimers.

Voorbehandeling Staal: Ontvet en ruw op met schuurpapier P120
Verzinkt staal: Ontvet en ruw op met schuurpapier P220
Aluminium: Ontvet en ruw op met schuurpapier P120
Polyesterlaminaat: Schoonmaken met warm water, ontvetten en schuren met P220-P320

Mengverhouding 100: 500 Putty Multiuse
2-3: Putty Hardener

Opmerking: Voeg niet meer verharder toe dan is opgegeven. Meng goed voor een uniforme kleurmix.

Potlife 5-6 min. bij 20°C

Applicatie Met een plamuurmes of spatel op goed geschuurde en ontvette ondergronden.

Reiniging van de apparatuur Gebruik Wandabase Guncleaner.

Droogtijden Schuurbaar na: 18-20 min. bij 20°C

Bij geforceerd drogen mag de temperatuur niet hoger zijn dan 70°C om scheuren en belletjes of verlies van hechting te voorkomen.

Aanbevolen schuurpapier Droog schuren: P220-P320

Overspuitbaar Wanda-primers en -fillers

Productopslag Vermijd extreme temperatuurschommelingen.

Houdbaarheid De houdbaarheidstermijn geldt voor producten die ongeopend worden bewaard.
500 Putty Multiuse: 1 jaar bij 20°C.

VOS 2004/42/II(b)(250)120
De EU-limietwaarde voor dit product (productcategorie: IIB.b) in gebruiksklare vorm is max. 250 g/l VOS. Het VOS-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is max. 120 g/liter.

Technische informatie

Wanda 500 Putty Multiuse

—W3.02.01



Akzo Nobel Car Refinishes B.V.
Adres: Rijksstraatweg 31, Postbus 3, 2170 BA Sassenheim
Tel.: +31(0)71308-3333

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK MET GESCHIKTE HS&E UITRUSTING

BELANGRIJKE OPMERKING De informatie in dit informatieblad beoogt niet volledig te zijn en is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en op de heersende wetgeving. Eenieder die dit product gebruikt met een ander doel of een andere bestemming dan die welke specifiek is aanbevolen in het technisch informatieblad, zonder dat voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons is verkregen dat de toepassing van het product geschikt is voor het beoogde gebruiksdoel, doet zulks op eigen risico. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om te voldoen aan alle vereisten die door de lokale wet- en regelgeving worden gesteld. Lees altijd het veiligheidsinformatieblad en het technisch informatieblad van dit product door, indien deze beschikbaar zijn. Alle door ons verstrekte adviezen of mededelingen over het product (in dit informatieblad of elders) zijn, zo ver onze kennis reikt, correct. Wij hebben echter geen invloed op de kwaliteit of de conditie van de ondergrond of op alle overige factoren die het gebruik en de toepassing van het product beïnvloeden. Om deze redenen aanvaarden wij, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van het product. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn van toepassing onze standaard verkoopvoorwaarden- en condities. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad zal van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van ervaringen en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik van het product te verifiëren of dit informatieblad nog actueel is.

De in dit informatieblad vermelde merkaanduidingen zijn beschermde merken van of zijn gelicentieerd aan AkzoNobel.
Hoofdkantoor
Akzo Nobel Car Refinishes B.V., Postbus 3, 2170 BA Sassenheim. www.Wandarefinish.com/nl