


Technische informatie

Wanda 510 Putty Glass Fiber

—W3.02.02



Tweecomponenten polyesterplamuur versterkt met glasvezels voor de overbrugging van gaten en grote deuken. Geschikt voor verschillende ondergronden.



Mengverhouding

100: 500 Putty Glass Fiber
2-3: Putty Hardener



Applicatietijd

4-8 min.




Drogen

20-25 min. bij 20°C



Vóór applicatie van filler

P220-P320



Overspuitbaar

Wanda-primers en -fillers



Bescherming

Gebruik geschikte ademhalingsbescherming.
Akzo Nobel Car Refinishes adviseert het gebruik van verse luchtmaskers.

Technische informatie

Wanda 510 Putty Glass Fiber

—W3.02.02



Product en additieven	510 Putty Glass Fiber Putty Hardener (set)	
Grondstofbasis	500 Putty Glass Fiber: Putty Hardener:	Polyesterharsen Peroxide
Geschikte ondergronden	Staal Verzinkt staal Aluminium 2K Epoxy Primer Polyester laminaat Polyester glasvezel Opmerking: Breng geen 510 Putty Glass Fiber aan op washprimers.	
Voorbehandeling	Staal: Ontvet en ruw op met schuurpapier P120 Verzinkt staal: Ontvet en ruw op met schuurpapier P220 Aluminium: Ontvet en ruw op met schuurpapier P120 Polyester laminaat: Reinig met warm water, ontvet en ruw op met P220-P320	
Mengverhouding	100: 510 Putty Glass Fiber 2-3: Putty Hardener Opmerking: Voeg niet meer verharder toe dan is opgegeven. Meng goed voor een egale kleurmix.	
Potlife	4-8 min. bij 20°C	
Applicatie	Met een plamuurmes of spatel op goed geschuurde en ontvette ondergronden.	
Reiniging apparatuur	Gebruik Wandabase Guncleaner.	
Droogtijden	20°C 40°C Schuurbaar na: 20-25 min 10 min. De droogtemperatuur mag niet hoger zijn dan 70°C om barstvorming, kookblazen en hechtingsproblemen te voorkomen.	
Aanbevolen schuurpapier	Droog schuren: P120-P220	
Overspuitbaar	Wanda-fillers	
Productopslag	Vermijd extreme temperatuurschommelingen.	
Houdbaarheid	De houdbaarheidstermijn geldt voor producten die ongeopend worden bewaard. 510 Putty Glass Fiber: 1 jaar bij 20°C.	
VOS	2004/42/IIB(b)(250)120 De EU-limietwaarde voor dit product (productcategorie: IIB.b) in gebruiksklare vorm is max. 250 g/l VOS. Het VOS-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is max. 120 g/liter.	

Technische informatie

Wanda 510 Putty Glass Fiber

—W3.02.02



Akzo Nobel Car Refinishes B.V.
Adres: Rijksweg 31, Postbus 3, 2170 BA Sassenheim
Tel.: +31(0)71308-3333

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK MET GESCHIKTE HS&E UITRUSTING

BELANGRIJKE OPMERKING De informatie in dit informatieblad beoogt niet volledig te zijn en is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en op de heersende wetgeving. Een ieder die dit product gebruikt met een ander doel of een andere bestemming dan die welke specifiek is aanbevolen in het technisch informatieblad, zonder dat voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons is verkregen dat de toepassing van het product geschikt is voor het beoogde gebruiksdoel, doet zulks op eigen risico. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om te voldoen aan alle vereisten die door de lokale wet- en regelgeving worden gesteld. Lees altijd het veiligheidsinformatieblad en het technisch informatieblad van dit product door, indien deze beschikbaar zijn. Alle door ons verstrekte adviezen of mededelingen over het product (in dit informatieblad of elders) zijn, zo ver onze kennis reikt, correct. Wij hebben echter geen invloed op de kwaliteit of de conditie van de ondergrond of op alle overige factoren die het gebruik en de toepassing van het product beïnvloeden. Om deze redenen aanvaarden wij, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van het product. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn van toepassing onze standaard verkoopvoorwaarden- en condities. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad zal van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van ervaringen en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik van het product te verifiëren of dit informatieblad nog actueel is.

De in dit informatieblad vermelde merkaanduidingen zijn beschermde merken van of zijn gelicentieerd aan AkzoNobel.
Hoofdkantoor
Akzo Nobel Car Refinishes B.V., Postbus 3, 2170 BA Sassenheim. www.Wandarefinish.com/nl