

# Техническая Документация

## Wanda 620 Primer Light Grey/ Dark Grey

### —W2.01.03 RUS




Универсальный быстросохнущий грунт в аэрозольной упаковке, специально создан для нанесения на шлифованные места. Грунт доступен в светло-сером и темно-сером цветах для оптимальной укрывистости финишного покрытия.



#### Пропорции

Готовый к нанесению  
Тщательно взболтайте баллон перед применением.



#### Дистанция нанесения

12-18 см




#### Нанесение

2-3 слоя



#### Использование

Для очистки форсунки переверните баллон и нажмите на нее.



#### Выдержка

Между слоями: 5-10 минут при 20°C  
Перед сушкой: 5-10 минут при 20°C



#### Сушка

**20°C**  
30 минут

**60°C**  
15 минут



#### Безопасность

Использование соответствующего респиратора  
Akzo Nobel Car Refinishes рекомендует использовать респиратор с внешней подачей воздуха.

# Техническая Документация

## Wanda 620 Primer Light Grey/ Dark Grey

### —W2.01.03 RUS



**Продукты и добавки** Wanda 620 Primer Light Grey/Dark Grey

<b>Поверхности, подходящие для обработки</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сталь</li> <li>• Существующее покрытие</li> <li>• Все грунты Wanda</li> </ul>						
<b>Подготовка поверхности</b>	Финальный шаг сухого шлифования: P320						
<b>Нанесение</b>	Нанесите 2 или 3 одинарных слоя; делая выдержку между слоями до состояния «на отлип». Это время может быть от 5 до 10 минут при 20°C. Это время зависит от условий во время нанесения.						
<b>Очистка оборудования</b>	После применения необходимо перевернуть баллон и выпустить некоторое количество воздуха для очистки форсунки.						
<b>Толщина пленки</b>	25-30 мкм						
<b>Время сушки</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Сушка</th> <th>20°C</th> <th>60°C*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>30 минут</td> <td>15 минут</td> </tr> </tbody> </table>	Сушка	20°C	60°C*		30 минут	15 минут
Сушка	20°C	60°C*					
	30 минут	15 минут					
	<i>*Температура на поверхности детали</i>						
<b>Последующие</b>	Базовое покрытие и акриловая эмаль Wanda						
<b>Хранение</b>	Срок хранения продукта определен, когда он хранится в закрытой таре при температуре 20°C. Избегайте больших температурных перепадов.						
<b>Срок годности</b>	1 год при 20°C.						
<b>VOC</b>	<p><b>2004/42/IIВ(е)(840)680</b></p> <p>В соответствии с Европейскими нормами VOC, предельное содержание летучих органических соединений для данного класса продуктов (категория изделия: IIВ.d) в готовой к нанесению смеси составляет 840 г/литр.</p> <p>Параметр VOC данного продукта в готовой к нанесению смеси составляет не более 680 г/литр.</p>						

# Техническая Документация

## Wanda 620 Primer Light Grey/ Dark Grey

### —W2.01.03 RUS



#### ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

**ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:** Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предпринятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической документации (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками AkzoNobel.

#### Головная организация:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands.

[www.Wandarefinish.com](http://www.Wandarefinish.com)

#### ООО «Акзо Нобель Автопокрытия»

Российская Федерация, Московская область, 141400, г. Химки, квартал Клязьма, 1Б

Тел. (495) 795-0149, Факс (495) 960-2972

[technicalhelpdesk.ru@akzonobel.com](mailto:technicalhelpdesk.ru@akzonobel.com)

[www.wandarefinish.com/ru](http://www.wandarefinish.com/ru)