

Technische informatie


Wanda 640 Multi Grey

—W2.02.05



Goed vullende, VOS conforme, tweecomponenten filler die zowel als schuurfiller als nat-in-nat filler gebruikt kan worden. Beschikbaar in wit, zwart en grijs voor optimale dekking van de topcoat.

Schuren



Mengverhouding

5: 640 Filler Multi Grey
1: 300 Hardener Slow / 310 Hardener Standard / 320 Hardener Rapid
1: 100 Thinner Slow / 110 Thinner Standard / 120 Thinner Rapid



Maatlat

Gebruik Wanda-maatlat
W9




Spuitapparatuur

Spuitopening: 1.6-2.0 mm
Spuitdruk: 1.6-2.0 bar
*Raadpleeg de gebruikershandleiding van het spuitpistool.



Applicatie

1-3 x 1 laag



Uitdamptijd

Tussen de lagen: 5-10 min.
Voor droging: 5-10 min.



Droging:

Schuurbaar na:

20°C

3 uur

60°C

25-30 min.



Bescherming

Gebruik geschikte ademhalingsbescherming.
Akzo Nobel Car Refinishes adviseert het gebruik van verse luchtmaskers.

Technische informatie

Wanda 640 Multi Grey

—W2.02.05



Goed vullende, VOS conforme, tweecomponenten filler die zowel als schuurfiller als nat-in-nat filler gebruikt kan worden. Beschikbaar in wit, zwart en grijs voor optimale dekking van de topcoat.

Nat-in-nat

VOS-conform



Mengverhouding

- 6: 640 Filler Multi Grey
- 1: 330 Hardener HS
- 3: 160 Thinner Non Sanding



Maatlat

Gebruik Wanda-maatlat
W10




Spuitapparatuur

Spuitopening: 1.2-1.4 mm
Spuitdruk: 1.7-2.2 bar



Applicatie

1-2 x 1 laag



Uitdamptijd

Tussen de lagen: 10-15 min.
Vóór topcoat: 15-20 min.



Bescherming

Gebruik geschikte ademhalingsbescherming.
Akzo Nobel Car Refinishes adviseert het gebruik van verse luchtmaskers.

Technische informatie

Wanda 640 Multi Grey


—W2.02.05



Goed vullende, VOS conforme, tweecomponenten filler die zowel als schuurfiller als nat-in-nat filler gebruikt kan worden. Beschikbaar in wit, zwart en grijs voor optimale dekking van de topcoat.

Nat-in-nat

niet VOS-conform



Mengverhouding

- 5: 640 Filler Multi Grey
- 1: 300 Hardener Slow / 310 Hardener Standard / 320 Hardener Rapid
- 2: 100 Thinner Slow / 110 Thinner Standard / 120 Thinner Rapid



Maatlat

Gebruik Wanda-maatlat




Spuitapparatuur

Spuitopening: 1.2-1.4 mm
Spuitdruk: 1.7-2.2 bar



Applicatie

1-2 x 1 laag



Uitdamptijd

Tussen de lagen: 10-15 min.
Vóór topcoat: 15-20 min.



Bescherming

Gebruik geschikte ademhalingsbescherming.
Akzo Nobel Car Refinishes adviseert het gebruik van verse luchtmaskers.

Technische informatie

Wanda 640 Multi Grey

—W2.02.05



Producten en additieven

640 Filler Multi Grey
300 Hardener Slow
310 Hardener Standard
320 Hardener Rapid
330 Hardener HS
100 Thinner Slow
110 Thinner Standard
120 Thinner Rapid
160 Thinner Non Sanding

Basisgrondstoffen

Filler: acrylaathars
Verharder: poly-isocyaanathars

Geschikte ondergronden

Originele laklagen, waaronder thermoplastische lagen
Staal
Polyesterplamuren
660 1K Etch Primer
610 1K Plastic Primer
630 2K Epoxy Primer
Grondig gereinigde, niet geschuurde OEM-electrocoat

Voorbehandeling

Originele laklagen: Ontvet en schuur droog met P220-P320 of nat-met P400-P600
Staal: Ontvet en schuur met P80-P180
Polyesterplamuren: Schuur droog met P220-P320

GreyBase

Besluit aan de hand van de WANDA GreyBase-poster welke grijs tint u voor de auto moet gebruiken of gebruik de aanbeveling in de MIXIT link:

Wanda GreyBase	Code
GreyBase 30	GB-30
GreyBase 25	GB-25
GreyBase 20	GB-20
GreyBase 15	GB-15
GreyBase 10	GB-10

Technische informatie

Wanda 640 Multi Grey

—W2.02.05



Mengverhouding

Schuurversie

- 5: 640 Filler Multi Grey
 1: 300 Hardener Slow / 310 Hardener Standard / 320 Hardener Rapid
 1: 100 Thinner Slow / 110 Thinner Standard / 120 Thinner Rapid

Gebruik maatlat W9

Nat-in-nat, VOS-conform

- 6: 640 Filler Multi Grey
 1: 330 Hardener HS
 3: 160 Thinner Non Sanding

Gebruik maatlat W10

Nat-in-nat, niet VOS-conform

- 5: 640 Filler Multi Grey
 1: 300 Hardener Slow / 310 Hardener Standard / 320 Hardener Rapid
 2: 100 Thinner Slow / 110 Thinner Standard / 120 Thinner Rapid

Gebruik maatlat

Viscositeit

Schuurfiller:	23-25 sec. DIN Cup 4 bij 20°C
Nat-in-nat filler, VOS-conform	15-18 sec. DIN Cup 4 bij 20°C
Nat-in-nat filler, niet VOS-conform	15-18 sec. DIN Cup 4 bij 20°C

Potlife

Schuurversie:	60 min. bij 20°C
Nat-in-nat filler, VOS-conform	90 min. bij 20°C
Nat-in-nat filler, niet VOS-conform	90 min. bij 20°C

Spuitapparatuur

	Spuitopening	Spuitdruk
Schuurfiller		
Bovenbeker	1.6-2.0 mm	1.6-2.0 bar* HLVP max. 0.7 aan de luchtkap
Nat-in-nat filler		
Bovenbeker	1.2-1.4 mm	1.7-2.2 bar* HLVP max. 0.7 aan de luchtkap
*Zie de gebruikershandleiding van het spuitpistool.		

Applicatie

Schuurfiller
 Breng 1-3 enkele lagen aan en houd 5-10 minuten uitdamp tijd tussen de lagen aan. Houd bij geforceerd drogen een minimale uitdamp tijd van 5-10 minuten aan vóór het drogen bij 60°C.

Nat-in-nat filler
 Breng 1-2 enkele vloeiende lagen aan, met 10-15 minuten uitdamp tijd tussen de lagen.
 Laat 15-20 minuten uitdampen bij 20°C voordat u basecoat/topcoat aanbrengt.
 Spuit binnen 6 uur over bij 20°C.

Reiniging van de apparatuur

Gebruik Wandabase Guncleaner.

Technische informatie

Wanda 640 Multi Grey

—W2.02.05



Laagdikte	Schuurfiller:	50-60 µm per laag		
	Nat-in-nat filler:	15-20 µm per laag		
Droogtijden	Schuurbaar na:	20°C	60°C	IR
		3 uur	25-30 min.	4 min. Laag vermogen 8 min. hoog vermogen
Theoretisch uitspuitvermogen	Schuurfiller: ± 8 m ² /liter spuitklaar materiaal bij voorgeschreven minimale laagdikte. Nat-in-nat filler: ± 24 m ² /liter spuitklaar materiaal bij voorgeschreven minimale laagdikte Het praktische uitspuitvermogen is afhankelijk van allerlei factoren zoals vorm van het object, ruwheid van het oppervlak, applicatiemethode en -verwerkingsomstandigheden.			
Aanbevolen schuurpapier	Droog schuren: Initieel: P280-P320 Laatste schuurstep: P400-P500			
	Nat-in-nat schuren: Initieel: P600 Laatste schuurstep: P800-P1000			
Overspuitbaar	Alle Wanda-topcoats			
Productopslag	Vermijd extreme temperatuurschommelingen.			
Houdbaarheid	De houdbaarheidstermijn geldt voor producten die ongeopend worden bewaard. 640 Filler Multi Grey: 2 jaar bij 20°C			
Kleur	Wit, Grijs, Zwart			
VOS	2004/42/IIB(c)(540)540 De EU-limietwaarde voor dit product (productcategorie: IIB.c) in gebruiksklare vorm is max. 540g/l VOS. Het VOS-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is max. 540 g/liter.			

Technische informatie

Wanda 640 Multi Grey

—W2.02.05



Akzo Nobel Car Refinishes B.V.
Adres: Rijksstraatweg 31, Postbus 3, 2170 BA Sassenheim
Tel.: +31(0)71308-3333

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK MET GESCHIKTE HS&E UITRUSTING

BELANGRIJKE OPMERKING De informatie in dit informatieblad beoogt niet volledig te zijn en is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en op de heersende wetgeving. Eenieder die dit product gebruikt met een ander doel of een andere bestemming dan die welke specifiek is aanbevolen in het technisch informatieblad, zonder dat voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons is verkregen dat de toepassing van het product geschikt is voor het beoogde gebruiksdoel, doet zulks op eigen risico. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om te voldoen aan alle vereisten die door de lokale wet- en regelgeving worden gesteld. Lees altijd het veiligheidsinformatieblad en het technisch informatieblad van dit product door, indien deze beschikbaar zijn. Alle door ons verstrekte adviezen of mededelingen over het product (in dit informatieblad of elders) zijn, zo ver onze kennis reikt, correct. Wij hebben echter geen invloed op de kwaliteit of de conditie van de ondergrond of op alle overige factoren die het gebruik en de toepassing van het product beïnvloeden. Om deze redenen aanvaarden wij, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van het product. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn van toepassing onze standaard verkoopvoorwaarden- en condities. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad zal van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van ervaringen en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik van het product te verifiëren of dit informatieblad nog actueel is.

De in dit informatieblad vermelde merkaanduidingen zijn beschermde merken van of zijn gelicentieerd aan AkzoNobel.
Hoofdkantoor
Akzo Nobel Car Refinishes B.V., Postbus 3, 2170 BA Sassenheim. www.Wandarefinish.com/nl