

Technische informatie

Wanda 610 1K Plastic Primer

—W2.01.02



Sneldrogende 1-componenten hechtprimer voor het repareren van kunststof auto-onderdelen.




Mengverhouding
Gebruiksklaar




Spuitapparatuur
Spuitopening: 1.2-1.4 mm
Spuitdruk: 1.7-2.2 bar
*Raadpleeg de gebruikershandleiding van het spuitpistool.



Applicatie
1 laag



Uitdamptijd
20 min.



Overspuitbaar
Alle Wanda-primers, -basecoats en -topcoats (binnen 24 uur)



Bescherming
Gebruik geschikte ademhalingsbescherming.
Akzo Nobel Car Refinishes adviseert het gebruik van verse luchtmaskers.

Technische informatie

Wanda 610 1K Plastic Primer

—W2.01.02



Product en additieven	610 1K Plastic Primer		
Basisgrondstoffen	610 1K Plastic Primer: Polyesterhars		
Geschikte ondergronden	Alle gangbare kunststof autodelen die nu beschikbaar zijn in de autobranche, met uitzondering van pure PE (Polyethyleen). Opmerking: Breng 1K Plastic Primer niet aan op kunststof onderdelen die al zijn voorbehandeld met een OEM-primer.		
Voorbehandeling	Reinig het oppervlak met warm water en een reinigingsmiddel en spoel af met een ruime hoeveelheid schoon water. Verwijder verontreinigingen van het oppervlak met Wandabase SB Degreaser.		
Mengverhouding	610 1K Plastics Primer is gebruiksklaar. (Schud gedurende 5 sec. vóór gebruik.)		
Viscositeit	15-17 sec. DIN Cup 4 bij 20°C		
Spuitapparatuur	Bovenbeker	Spuitopening 1.2-1.4 mm	Spuitdruk 1.7-2.2 bar* HLVP max. 0.7 aan de luchtkap *Raadpleeg de gebruikershandleiding van het spuitpistool.
Applicatie	Breng 1 egale laag aan.		
Reiniging van de apparatuur	Gebruik Wandabase Guncleaner.		
Laagdikte	1-4 µm		
Overspuittijd	Laat minimaal 20 minuten uitdampen bij 20°C alvorens u gaat overspuiten. Breng de fillers of topcoats binnen 24 uur aan bij 20°C.		
Overspuitbaar met	Wanda-fillers, -basecoats en -topcoats		
Theoretisch uitspuitvermogen	± 11 m²/liter Het praktische uitspuitvermogen is afhankelijk van verschillende factoren zoals vorm van het object, ruwheid van het oppervlak, applicatiemethode en verwerkingsomstandigheden.		
Productopslag	Vermijd extreme temperatuurschommelingen.		
Houdbaarheid	De houdbaarheidstermijn geldt voor producten die ongeopend worden bewaard. 1K Plastic Primer: 2 jaar bij 20°C		
VOS	2004/42/IIB(e)(840)780 De EU-limietwaarde voor dit product (productcategorie: IIB.(e)) in gebruiksklare vorm is 840 g/l VOS. Het VOS-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is max. 780 g/liter.		

Technische informatie

Wanda 610 1K Plastic Primer

—W2.01.02



Akzo Nobel Car Refinishes B.V.
Adres: Rijksstraatweg 31, Postbus 3, 2170 BA Sassenheim
Tel.: +31(0)71308-3333

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK MET GESCHIKTE HS&E UITRUSTING

BELANGRIJKE OPMERKING De informatie in dit informatieblad beoogt niet volledig te zijn en is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en op de heersende wetgeving. Eenieder die dit product gebruikt met een ander doel of een andere bestemming dan die welke specifiek is aanbevolen in het technisch informatieblad, zonder dat voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons is verkregen dat de toepassing van het product geschikt is voor het beoogde gebruiksdoel, doet zulks op eigen risico. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om te voldoen aan alle vereisten die door de lokale wet- en regelgeving worden gesteld. Lees altijd het veiligheidsinformatieblad en het technisch informatieblad van dit product door, indien deze beschikbaar zijn. Alle door ons verstrekte adviezen of mededelingen over het product (in dit informatieblad of elders) zijn, zo ver onze kennis reikt, correct. Wij hebben echter geen invloed op de kwaliteit of de conditie van de ondergrond of op alle overige factoren die het gebruik en de toepassing van het product beïnvloeden. Om deze redenen aanvaarden wij, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van het product. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn van toepassing onze standaard verkoopvoorwaarden- en condities. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad zal van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van ervaringen en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik van het product te verifiëren of dit informatieblad nog actueel is.

De in dit informatieblad vermelde merkaanduidingen zijn beschermde merken van of zijn gelicentieerd aan AkzoNobel.
Hoofdkantoor
Akzo Nobel Car Refinishes B.V., Postbus 3, 2170 BA Sassenheim. www.Wandarefinish.com/nl